

Kunstharsplamuur 1022



sneldrogend, goed vullend plamuur in een tube, kan nat en droog geschuurd worden, wit, voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het vullen van houtporiën, bijwerken van krassen, kleine gaten en andere beschadigingen van voorgestroken onderdelen van hout, houten materialen, metaal enz., kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

Eigenschappen

- voor buiten en binnen
- snel drogend
- gemakkelijk verwerkbaar
- goed vullend
- scheurvrij tot een laagdikte van 1.000 µm
- reukarm
- zeer goed schuurbaar
- overschilderbaar met alle alkyd- of acryllakken

Productomschrijving

Kleur	Wit
Materiaalbasis	Goed vullend plamuur op kunstharsbasis
Dichtheid	ca. 2,31 g/cm ³
Verpakking	Tube van 250 g

Verarbeitung

Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Kunstharsplamuur 1022 in een of meerdere dunne lagen aanbrengen met een Japanse spatel.
Verbruik	Afhankelijk van de betreffende grootte en de omvang van de beschadiging.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met Universele Verdunner 432.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Schuur- en overschilderbaar na ca. 3–4 uur.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Productcode BSW30
De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Laagopbouw

- Ondergrondvoorbereiding** De ondergrond moet vast, droog, schoon, gripvast, draagkrachtig en vrij van lossingsmiddelen zijn. Aanwezige afwerklagen op geschiktheid, draagkracht en hechting testen. Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. Intacte laklagen goed schuren. Bij het bewerken en verwijderen van verflagen kunnen er door bijv. schuren, afbranden e.d. gevaarlijke stoffen/dampen vrijkomen. Werkzaamheden uitsluitend uitvoeren in goed geventileerde ruimtes en zo nodig voor geschikte (adem-) beschermingsmiddelen zorgen. Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.
- Grondlaag** Afhankelijk van het bouwelement, de vereisten en de gekozen materialen met voorstrijkmiddelen op alkyd- of epoxyharsbasis, bv. Impredur Grond 835, Hechtgrond 850, 2K-Aqua Epoxy-Primer 2373, 2K-EP Varioprimer 865 of 2K-EP Varioprimer S 864.
- Plamuren** Afhankelijk van de eisen één of meerdere malen met Kunstharsplamuur 1022.
- Tussen- en eindlaag** Vervolg de systeemopbouw al naar gelang het bouwelement, de vereisten en de gekozen materialen met de juiste alkydhars- of acryllak.

Opmerkingen

- Ventilatie** Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie.
- Buitenshuis alleen voor plaatselijk plamuurwerk** Lakplamuur volgens VOB, DIN 18363 op houtoppervlakken buitenshuis alleen inzetten voor plaatselijk plamuurwerk.
- Overige informatie** Volg de instructies in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten op.

Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl