

Spuitlak Isoleergrond 1065

Spuitlak in spuitbus, snel drogend, zeer goed isolerend, voor binnen en buiten



Toepassingsgebied

Om ondergronden binnen als buiten snel en veilig te isoleren, bijv. pleisterwerk, beton, steen, hout, hardboard en intacte dispersieverflagen. Ideaal om doelgericht bepaalde vlekken te isoleren. Ook geschikt voor op piepschuim.

Eigenschappen

- Speciale isolerende grondlaag op basis van acrylhars
- goed hechtend
- voor binnen en buiten
- mat
- 360° sproeihoek, ook bovenhoofds te gebruiken
- snel drogend
- isoleert veilig vet-, teer-, bitumen- en roetvlekken, net als opgedroogde watervlekken en met nicotine verontreinigde oppervlakken
- overschilderbaar met alle Brillux dispersieverven

Productomschrijving

Kleur	wit
Glansgraad	mat
Materiaalbasis	speciale combinatie van bindmiddelen (acrylhars)
Vlampunt	< 0 °C
Dichtheid	ca. 0,773 g/cm ³
Verpakking	400 ml

Verwerking

- Aanbrengen** Schud de spuitbus met Spuitlak Isoleergrond 1065 goed: de mengkogel moet minimaal 3 minuten hoorbaar heen en weer geschud worden. Spuit eerst op een testvlak. Spuit altijd kruisgewijs en houd daarbij een afstand van ca. 15-25 cm aan. Breng altijd twee gelijkmatige lagen aan. Begin altijd vanaf de buitenkant van het object en vermijd korte spuitstukjes. Tussen de spuitstappen moet u ca. 5 minuten ventileren bij 20 °C. Lees voor gebruik altijd het etiket. De isolerende werking van Spuitlak Isoleergrond 1065 hangt af van de objectsituatie en de droogomstandigheden ter plaatse. Wij raden aan om altijd te werken met testvlakken. Zo bent u zeker dat u op een effectieve manier werkt op problematische ondergronden.
- Verbruik** Ca. 200 ml/m² per laag. Laagdikte bij twee kruisgewijze lagen: ca. 40–60 µm. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
- Verwerkingstemperatuur** Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan +10 °C is. De meest gunstige omstandigheden zijn bij een temperatuur tussen +18 °C en +25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40-60 %.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Stofdroog na ca. 10 minuten.
Volledig droog na ca. 12 uur.
Bewerkbaar na ca. 1 uur.
Bij lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

Opslag

Bewaar de spuitbus rechtop op een droge plaats bij 15 à 25 °C en bescherm de verpakking tegen chemische en mechanische invloeden. Respecteer deze omstandigheden ook bij het transport. Bescherm de spuitbus tegen zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Verklaring

- Productcode** Codering niet mogelijk.
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opbouw van de lagen

- Ondergrondvoorbereiding**
- De ondergrond moet stevig, droog en zuiver zijn en voldoende hechtend zijn.
 - Het oppervlak mag ook niet behandeld zijn met producten waarin lossingsmiddelen zitten.
 - Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
 - Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
 - Intacte, bestaande lagen moeten vooraf grondig worden opgeschuurd. Als u verflagen bewerkt of verwijdert, bijv. door ze af te schuren of af te branden, enz., kunnen er stoffen of dampen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk daarom alleen in goed geventileerde ruimtes en gebruik indien vereist gepaste ademhalingsbescherming en andere beschermingsmiddelen.
 - Zie ook VOB deel C, DIN 18363, sectie 3.

Opbouw van de lagen

Met Spsuitlak Isoleergrond 1065

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
met nicotine, vet, roet, teer, bitumen of brandvlekken verontreinigde vlakken	Spsuitlak Isoleergrond 1065	afhankelijk van de vereisten en de gekozen Brillux dispersieverven	afhankelijk van de vereisten en de gekozen Brillux dispersieverven

Opmerkingen

- Bij oude laklagen** Door spsuitlak kunnen oude laklagen aangetast worden. Wanneer er kans is dat de verf loskomt door een chemische reactie met de spsuitlak, kunt u best eerst een testvlak met oude olievert- of kunstharslaag bespsuiten.
- Oppervlakken afdekken** Dek de omgeving af om te voorkomen dat de sproeinevel neerslaat.
- Toepassing buiten** Alleen bij droog weer gebruiken op plaatsen die voor de wind zijn afgeschermd. Direct zonlicht moet absoluut vermeden worden.
- Toepassing binnen** Bij werkzaamheden binnen moet de ruimte goed worden belucht en ontvlucht.
- Overige informatie** De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verspsijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl