

Markeringsverf 108



Sneldrogend, mat, voor binnen en buiten



Kleurmengstelsysteem

Toepassingsgebied

Om markeringen, lijnen, kleine symbolen of pictogrammen aan te brengen op asfalt, beton, cement, ... Zeer goed geschikt voor het aanbrengen van markeringen op industrieel of privéterrein.

Eigenschappen

- voor binnen en buiten
- droogt snel
- spanningsarm
- goed dekkend
- goed zichtbaar overdag en 's nachts
- gecertificeerd als slipvaste afwerking, slipvastheidsklasse R 10 met keuringsattest

Productomschrijving

Kleuren	Scala- kleurnr.	Benaming
	-	0095 wit
	03.21.18	RAL 1023 verkeersgeel
	27.24.24	RAL 3020 verkeersrood
	63.21.27	RAL 5017 verkeersblauw
	81.15.24	RAL 6024 verkeersgroen
	99.00.66	RAL 9017 verkeerszwart
	Andere kleurtinten mogelijk met het Brillux kleurmengstelsysteem.	
Glansgraad	mat	
Materiaalbasis	acrylaatharsafwerking, oplosmiddelhoudend	
Dichtheid	ca. 1,3–1,4 g/cm ³	
Verpakking	3 l en 10 l	

Verdunning Klaar voor gebruik. Indien gewenst kan het bij temperaturen onder + 15 °C licht worden verdund met Speciale Kunstharsverdunner 915.

Aankleuren Niet aankleuren.

Optioneel Floortec Safe-Step 841 toevoegen Om een slipvaste afwerking te krijgen (klasse R 10) volgens het keuringsattest van Markeringsverf 108 dient u vooraf ca. 3 gewichtsprocent Floortec Safe-Step 841 toe te voegen en dit grondig te mengen. Gebruik het deksel van de verpakking Floortec Safe als doseerhulp. Voor 3 l: 3 gevulde deksels Floortec Safe-Step 841 (= ca. 90 g). Voor 10 l: 10 gevulde deksels Floortec Safe-Step 841 (= ca. 300 g). Neem altijd de juiste doseerhoeveelheden in acht. Vul het deksel tot aan de onderste tandribbel. Let op: zorg ervoor dat de witte afdichtingspad in het deksel ligt. Na pauzes moet het met Floortec Safe-Step 841 gemengde materiaal nogmaals grondig worden doorgeroerd.

Verdraagzaamheid Alleen mengbaar met de op dit productinformatieblad vermelde materialen.

Aanbrengen Markeringsverf 108 kan met een kwast, een verfroller of een spuitpistool worden aangebracht. Gebruik altijd een kwast met lange haren, een verfborstel of verfroller en breng de verf gelijkmatig al strikend of al rollend aan. De instructies voor de Airless-spuitmethode vindt u in onderstaande tabel 'Spuitgegevens'.

Verbruik Ca. 130–180 ml/m² per laag, al naargelang de ruwheid van de ondergrond.
Voor stroken van 1 meter lang hangt het verbruik af van de strookbreedte:

Breedte:	Verbruik:
12 cm	20 ml/m
20 cm	32 ml/m
50 cm	80 ml/m

Verwerkingstemperatuur Niet aanbrengen als de luchttemperatuur of de temperatuur van het gebouw lager dan + 5 °C is.

Reiniging van het gereedschap Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met Speciale Kunstharsverdunner 915.

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Sproeimond	Stuwdruk	Spuitdruk	Verdunning
Airless ¹⁾	0,017–0,019 Inch	ca. 180–200 bar	ca. 100–120 bar	onverdund

Bij de spuitmethode mag u geen Floortec Safe-Step 841 toevoegen.

¹⁾ Specificaties gelden voor het Airless-spuitsysteem met bijv. Wagner SF 23 Plus.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Stofdroog na ca. 30 minuten, belastbaar en overschilderbaar na ca. 1-2 uur. Pas na meerdere dagen is het product volledig uitgehard. De uithardingstijd hangt af van de laagdikte en de staat van het object. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

Opslag

Bewaar op een koele en droge plaats. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.

Verklaring

Opmerkingen Volg altijd de gevarenaanduidingen en veiligheidsrichtlijnen op de verpakking en de instructies op het veiligheidsinformatieblad en in de ongevallenpreventievoorschriften.

Productcode BSL50
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opbouw van de lagen

Ondergrondvoorbehandeling

- Voordat u een laag aanbrengt, moet de ondergrond stof- en vetvrij worden gemaakt en moeten olievlekken worden verwijderd.
- De ondergrond moet stevig, droog en zuiver zijn en voldoende hechtend zijn.
- Het oppervlak mag ook niet behandeld zijn met producten waarin oplosmiddelen zitten of met vochtbeschermingsproducten tegen opstijgend vocht.
- Test of de intacte tweecomponentlagen van de vloer geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
- Is dit het geval, schuur de laag dan grondig.
- Werk eventueel met testvlakken. Niet draagkrachtige lagen moeten volledig worden verwijderd.

Afwerking Roer de Markeringsverf 108 grondig voor gebruik. De te markeren vlakken moeten meermaals rijkelijk worden geverfd. Indien vereist moet u de vlakken aftapen en de ruimte rondom afdekken.

Opmerkingen

Geschiktheid van de ondergrond Controleer door middel van testvlekken of de ondergrond goed hecht en compatibel is met de markeringsverf. Afhankelijk van de ondergrond kunnen er scheuren ontstaan in de filmlaag of kan de laag zelfs loskomen. Het betreft hier geen materiaalfout en is dan ook geen gegronde reden voor een garantieclaim.

Slijtage De verfpigmenten van de afwerking kunnen door mechanische belasting aangetast worden. Deze vorm van slijtage is volgens de huidige stand van de techniek normaal bij matte lakproducten met slechts één component. Klachten hieromtrent worden dan ook altijd afgewezen.

Mechanische belasting Intensief belaste oppervlakken zoals trappen en intensief bereden oppervlakken zoals vloeren waar heftrucks overheen rijden, moeten worden geverfd met tweecomponentproducten of -systemen.

Vuilgevoeligheid Bij matte oppervlakken, zeker in binnenruimtes, moet er rekening worden gehouden met een verhoogde vuilgevoeligheid van de markeringen.

Opmerkingen

Toevoeging van Floortec Safe-Step 841

Door Floortec Safe-Step 841 toe te voegen wordt het uiterlijk van het vloeroppervlak licht gewijzigd. Met Floortec Safe-Step 841 worden de nadelen van een slipvast oppervlak wat betreft vuilgevoeligheid en onderhoudsvriendelijkheid tot een minimum beperkt dankzij de rondheid van de glazen bolletjes.

Let op bij de reiniging

Gebruik bij het reinigen van met Markeringsverf 108 geverfde oppervlakken geen agressieve, oplosmiddelhoudende middelen, want die kunnen ervoor zorgen dat de afwerking loskomt.

Gebruiksduur

Markeringen op vloeren zijn, net zoals alle vloerafwerkingen en -coatings slijtagegevoelig. De slijtagegraad hangt af van de belasting van de gemarkeerde oppervlakken. De individuele gebruiksduur hangt af van de laagdikte en de mate van belastbaarheid.

Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl