

Zinkstofverf 128

bijzondere corrosiebescherming-grondverf, voor buiten



Toepassingsgebied

Voor bijzonder effectieve corrosiebescherming-primerlagen op ijzer- en staalondergronden binnen en buiten, bijv. balustrades of staalconstructies in de agrarische sector. Speciaal voor een systeemopbouw met MP-Dickschicht 229.

Eigenschappen

- ééncomponenten grondverf ter bescherming tegen corrosie
- met een groot aandeel aan zinkstof
- snel drogend
- bijzonder weerbestendig
- gemakkelijk verwerkbaar
- temperatuurbestendig tot +300 °C (droge hitte)

Productomschrijving

Kleur	0800 grijs
Glansgraad	mat
Materiaalbasis	Epoxyhars-ester, met zinkstof-pigmenten, bevat oplosmiddelen
VOC	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.
Vlampunt	+30 °C
Dichtheid	ca. 1,84-2,19 g/cm ³
Verpakking	2,5 l

Verwerking

Verdunning	Direct toepasbaar. Indien nodig, met Speciale Kunsthars-Verdunner 915. Max. 5 volumen-% verdunning toevoegen.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Alleen mengen met gelijksoortige en in dit praktijkmerkblad daarvoor bedoelde materialen.
Aanbrengen	Zinkstofverf 128 gelijkmatig met kwast of rol aanbrengen in voldoende dikke laag. Vóór verwerking grondig roeren.
Verbruik	Ca. 100-120 ml/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken onder +5 °C. Ideaal bij +18 °C tot +25 °C lucht- en objecttemperatuur.
Reiniging gereedschap	Maak gereedschap na gebruik direct schoon met Speciale Kunsthars-Verdunner 915 of Kwasten-Snelreiniger 111.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Stofdroog na ca. 40 minuten. Overschilderbaar na ca. 10–12 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en droog. Aangebroken verpakking goed sluiten, omdat water, zuren en alkaliën de inhoud van het blik bederven met sterke gasontwikkeling.

Declaratie

Productcode	BSL50 De informatie in het meest recente veiligheidsinformatieblad is van toepassing.
--------------------	--

Laagopbouw

Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond moet vast, droog, schoon, gripvast, draagkrachtig en vrij zijn van hechtingverstoringen. IJzer grondig ontvetten en roest verwijderen, minimale zuiverheidsgraad van het oppervlak SA 2 ½. Walshuid en hamerslag grondig verwijderen. Zie ook VOB deel C, DIN 18363, hoofdstuk 3.
--------------------------------	---

Onbehandelde, metaal blanke ijzer-/staalonderdelen

Ondergronden	Grondlaag ^{1) 2)}	Tussenlaag	Eindlaag
onbehandelde ijzer-/staalonderdelen, buiten	2x Zinkstofverf 128	met het lakmateriaal van de eindafwerking	afhankelijk van de eisen en keuze verdere laagopbouw met bijv. MP-Dickschicht 229
onbehandelde ijzer-/staalonderdelen, binnen	1x Zinkstofverf 128		

¹⁾ Bij coilcoating, poederlakken en tweecomponenten afwerkklagen en ook alu geëloxeerd adviseren wij over het algemeen een grondering met 2K-EP Varioprimer 865 resp. 2K-EP Varioprimer S 864.

²⁾ Kan bij voldoende laagdikte ook zonder eindafwerking worden gelaten.

Opmerkingen

Openen van de verpakking Verpakking voorzichtig openen.

Uitgesloten toepassingsgebied Niet gebruiken voor het coaten van verwarmingsbuizen, radiatoren en houtonderdelen.

Overige informatie De gegevens in de productinformatiebladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit productinformatieblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl