

## Glasvezel-pleistervlies 1560



stabiel glasvezelvlies met open poriën, zonder pvc en weekmakers,  
voor binnen

### Toepassingsgebied

Om op een efficiënte manier ondergronden binnenshuis te egaliseren en te herstellen om ze klaar te maken voor volgende afwerkingen. Bij voorkeur te gebruiken onder pleistermassa's op dispersiebasis. Het kan worden aangebracht op bijv. binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid), beton, gipsplaat, intacte dispersieverflagen, zichtbeton, enz. Te gebruiken om oppervlakken glad te maken, zodat de gepaste eindafwerking eroverheen kan worden aangebracht. Deze afwerklaag is bepalend voor de belastbaarheidsgraad van het oppervlak.

### Eigenschappen

- met open poriën
- vrij van pvc en weekmakers
- spanningsarm
- maatvast
- waterdampdoorlatend
- bestand tegen verrotting
- verbetert het vulvermogen van de egalisatielaag
- minder opschuren nodig achteraf
- gemakkelijk te verwerken
- overbrugt fijne netvormige scheuren
- vormt een sterke en stabiele verbinding met het inbeddingsmateriaal
- voor binnen

### Productomschrijving

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>              | natuurwit                                                   |
| <b>Materiaalbasis</b>     | speciale glasvezels, gecombineerd met speciale bindmiddelen |
| <b>Vezeldiameter</b>      | ca. 13 µm                                                   |
| <b>Oppervlaktegewicht</b> | ca. 45 g/m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Rolbreedte</b>         | ca. 1,00 m                                                  |
| <b>Rollengte</b>          | ca. 50 m                                                    |
| <b>Verpakking</b>         | 1 rol                                                       |

## Verwerking

- Controleren** Controleer vooraf of de levering voldoet aan het BFS-informatieblad 7 en 16.
- Inbedding in dispersiemateriaal** Breng het dispersiemateriaal aan over het volledige oppervlak en ga er vervolgens overheen met de Getande spaan 3768 (vertanding 4 x 6 x 4 mm) om een gelijkmatig vlak te krijgen. Leg het Glasvezel-pleistervlies 1560 in de gewenste lengte plus 5-10 cm veiligheidsmarge in de nog natte pleister en druk het licht aan met de hand. Zorg ervoor dat het vlies nergens plooien vertoont. Te lange banen langs het plafond, plinten, ramen enz. dient u eerst met een kunststofspaan in de hoeken aan te drukken en vervolgens met een scherp Stanley mes 1311 (cuttermes) af te snijden.  
Leg de banen altijd ca. 8 tot 10 cm om de buitenhoek heen. De volgende banen moeten minimaal 5 cm overlappen en dubbel worden doorgesneden.  
Strijk het volledige oppervlak vervolgens glad met bijv. het Spackmes 1828 of de Venetiaanse vlakspaan, supergrip 1764, zodat alle sporen van de tanden weggevlakt zijn.  
Na droging moeten de vlakken met een tweede pleisterlaag poriënvrij worden gemaakt. Direct overgaan tot deze stap zonder tussentijdse droging is niet aan te raden omdat het vlies hierdoor licht zal verschuiven en er bijgevolg een ruwer oppervlak overblijft.  
Na het drogen worden de grond- en afwerklaag afhankelijk van de keuze in de systeemopbouw aangebracht met dispersieverf, kunststofverbindingen, CreaGlas-weefselsystemen of andere wandbekledingen.
- Verbruik** Ca. 1,10 l/m<sup>2</sup> Een rol is voldoende voor ca. 45,50 m<sup>2</sup>. De banen moeten minimaal 5 cm overlappen.
- Verwerkingstemperatuur** Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan + 5 °C is.

## Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de objectomstandigheden en wordt bepaald door het gekozen pleistermassa. Dunne lagen kunnen doorgaans worden opgeschuurd of overschilderd na één nacht drogen. Bij een dikkere laag, lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

## Opslag

De rollen moeten staan op een droge plaats worden bewaard.

### Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver en goed hechtend zijn. Hij mag ook geen uitbloeiingen of sinterlagen vertonen en geen lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
- Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
- Niet intacte of ongeschikte lagen moeten worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Omkeerbare, watergevoelige afwerkklagen (bijv. lijmverf) grondig afwassen. Intacte olie- en lakverflagen moeten worden aangelooft en vervolgens grondig worden geschuurd en schoongemaakt.
- Verwijder niet overschilderbare wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig.
- Bijgewerkte plekken moeten op een vakkundige wijze worden gefluat.
- Grotere gaten en voegen moeten worden gevuld met Briplast Planofill 1875.
- Zie ook de BFS-informatiebladen nr. 7, 10 en 16.
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363 en DIN 18366, beide paragraaf 3.

### Inbedding van het vlies en afwerking

| Ondergrond                                                                                                                     | Voorbehandeling | Egalisering ter voorbereiding <sup>2)</sup>                                                                                           | Voorbehandeling                              | Eindlaag                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondergronden binnen, bijv. vlak metselwerk, normale pleisters <sup>1)</sup> , beton, gipsplaat, matte dispersieverflagen       |                 |                                                                                                                                       |                                              |                                                                                              |
| Gladde, niet absorberende en glanzende ondergronden binnen, bijv. intacte, glanzende dispersieverflagen, olie- of lakverflagen | Hechtgrond 3720 | Glasvezel-pleistervlies 1560, volledig ingebed in een pleistermassa op dispersiebasis, bijv. Briplast Silafill 1886 of Vitafill 9001. | Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Vitabase 9002 | naar wens met: dispersieverf, plastische muurverf, CreaGlas Weefsystemen of ander wandbehang |

<sup>1)</sup> Minimale drukvastheid  $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$  (drukvastheid CS II, CS III, CS IV en B1–B7).

<sup>2)</sup> Gestructureerde ondergronden  $> 3 \text{ mm}$  moeten vooraf worden geëgaliseerd.

### Opmerkingen

#### Klachten

Bij problemen dient u de verpakking en een staal waarop het probleem duidelijk zichtbaar is, naar ons op te sturen. Bij zichtbare gebreken wordt het product vergoed of vervangen. Gevolgschade wordt niet vergoed.

#### Verkleuring van gipsplaten

Als het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan op onbehandelde gipsplaten, gebruik dan een extra isolerende laag. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie bijv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Het is aan te bevelen om testvlakken te maken over meerdere plaatbreedtes en over de voegen en geplamuurde plekken.

#### Bouwtechnische scheurtjes

Het is niet mogelijk om bouwtechnische scheurtjes door middel van een vlies blijvend te overbruggen.

#### Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux  
Benelux B.V.  
Schuttevaerweg 15  
3044 BA Rotterdam  
NEDERLAND  
Tel. +31 10 29234-89  
Fax +31 10 29234-70  
[info@brillux.nl](mailto:info@brillux.nl)  
[www.brillux.nl](http://www.brillux.nl)