

Afbijtgel 170

zeer effectief, in water emulgeerbaar, voor binnen en buiten



Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van oude lak- en dispersieverflagen, plastische muurverven alsook organisch gebonden pleisters op hout, metaal en massieve, minerale ondergronden.

Eigenschappen

- bijzonder effectief afbijtmiddel
- in water emulgeerbaar
- dringt bijzonder goed in
- gemakkelijk te verwerken
- thixotroop
- minimale neiging tot afvloeiing
- verflagen worden grondig en tot diep in de poriën losgeweekt

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	mengsel van niet-ionische tensiden en alifatische koolwaterstoffen.
Vlampunt	+27 °C
Ontstekingsstemperatuur	+270 °C
Dichtheid	ca. 0,985 g/cm ³
Verpakking	3 l en 10 l

Verwerking	
Verdunning	Dit afbijtmiddel is gebruiksklaar. Gebruik het alleen onverdund.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Voeg geen andere stoffen toe.
Aanbrengen	Breng de Afbijtgel 170 rijkelijk aan met een oplosmiddelbestendige verfroller of een geschikte plafondkwast bijv. met de Borstel voor voorstrijkmiddel 1173. Werk steeds van beneden naar boven. Gebruik geen borstels met kunststof haar of met kunststoffen inzet. Zorg ervoor dat u rijkelijk en voldoende materiaal aanbrengt. Gaat het om dikke lagen die moeten worden afgebeten, laat het afbijtmiddel dan even inwerken en breng vervolgens een tweede laag aan. Als u een dunne PE-folie over het oppervlak legt (is geen verplichting), zal het product minder snel verdampen en zal de afbijtende werking vergroten. Losgeweeke lagen verwijdt u met een spatel, nadat u het afbijtmiddel voldoende lang hebt laten inwerken. Vervolgens spoelt u de vlakken grondig af met schoon water om de afbijtresten die zich nog in de poriën van het oppervlak bevinden, te verwijderen. Grotere vlakken kunt u ook met een hogedrukreiniger schoonmaken.
Verbruik	Ca. 300-600 ml/m² per laag. Hoeveel u precies nodig hebt, hangt af van de totale laagdikte, de afwerking en de toestand van de ondergrond. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
Verwerkingstemperatuur	Gebruik dit product niet bij een lucht- en objecttemperatuur van minder dan 0 °C en vermijd ook het gebruik in direct zonlicht en op verwarmde oppervlakken. De ideale verwerkingstemperatuur is +10 °C tot +25°C.
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

Inwerktijd (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)	
	Na een inwerktijd van ca. 15-45 minuten kunnen enkelvoudige verflagen worden verwijderd. Bij dikkere lagen of meerdere verflagen, plastische muurverven en organisch gebonden pleisters moet de inwerktijd worden verlengd tot zelfs meerdere uren. De benodigde inwerktijd hangt af van het aantal en de dikte van de te verwijderen lagen en de toestand van de ondergrond. Wij raden aan om eerst op proefvlakken op het object na te gaan wat de vereiste inwerktijd is en hoe het afbijtmiddel reageert.

Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Verklaring	
Productcode	M-AB20 De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Afvalverwerking	
	Afbijrestanten, afbijtmiddel, spoelwater en losgeweeke lagen dient u te verzamelen of in een opvanggoot op te vangen en vervolgens volgens de geldende bepalingen en regelgevingen op een correcte manier af te voeren. Resten van afwerkklagen die zware metalen bevatten, moeten als speciaal afval worden afgevoerd. Afbijresten of losgeweeke substanties mogen niet in het rioolsysteem noch in de aarde of in het oppervlaktewater terechtkomen.

Opmerkingen

Let op bij de verwerking en het gebruik van het product

Draag gepaste beschermkleding als u met dit product werkt. Zorg voor voldoende ventilatie. Wees voorzichtig wanneer u met dit product aan de slag gaat in kelders. Samen met de losgekomen verflagen kunnen er brandbare mengsels ontstaan. Sluit daarom de verpakkingen goed af en houd ze uit de buurt van ontstekingsbronnen.

Let op! Oplosmiddeldampen

Zijn er op de plaats van de afbijtwerkzaamheden ontstekingsbronnen aanwezig, verwijder deze dan of schakel ze uit. Als u met dit product in binnenruimtes werkt, moet u altijd voor een goede ventilatie zorgen.

Oppervlakken afdekken

Vlakken die niet hoeven te worden afgebeten, planten enz. moeten zorgvuldig worden afgedekt. Kunststofvlakken zoals kunststoframen, kabels e.a. moeten zorgvuldig (eventueel zelfs twee keer) worden afgeplakt. Ze mogen niet met dit product in aanraking komen.

Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl