

KlimAir Lijmmortel 1868

minerale, met kunsthars versterkte, lijm- en plamuurmassa,
fijnkorrelig, wit, voor binnen



Toepassing

Voor het verlijmen en plamuren van KlimAir Panelen bij gebruik van het KlimAir-systeem binnenshuis.

Eigenschappen

- met minerale, lichte vulstoffen
- met polymeer versterkt
- veroorzaakt weinig stof
- alkalisch
- zeer goede natte kleefkracht en stabiliteit
- goed hechtend
- goed schuurbaar
- hoog sorptievermogen
- lange open verwerkingstijd
- hoge drukvastheid
- dampdoorlatend
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	Witgrijs
Materiaalbasis	Wit cement met lichte vulstoffen (met kunststof versterkt)
pH-waarde	ca. 11
Max. nat op te brengen laag	10 mm
Dichtheid	Ca. 0,77 g/cm ³
Verpakking	15 kg

Verwerking

Mengen	Koud water in een schone mengemmer/kuip gieten, vervolgens KlimAir Lijmmortel 1868 in de aangegeven mengverhouding al roerend toevoegen en roeren tot een pasteuze, homogene en klontervrije massa wordt verkregen. Het materiaal gedurende ca. 2 minuten goed omroeren. Zorg dat de verpakking helemaal leeg is. Voor het roeren raden we aan om een krachtig roermechanisme te gebruiken (min. 900 watt) met ca. 600-1.000 tpm met rechtsdraaiende roerstaaf (pleisterroerstaaf). Slechts zoveel materiaal aanmaken als binnen de verwerkingstijd kan worden verwerkt.
Mengverhouding	1,9 gew.-delen KlimAir Lijmmortel 1868 op 1 gew.-deel water. Let erop dat het product tot een klontervrije massa wordt gemengd.
Water toevoegen	Ca. 8,0 liter water per zak van 15 kg.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Om te verlijmen een dunne laag KlimAir Lijmmortel 1868 aanbrengen over het volledige oppervlak op de achterzijde van het KlimAir Paneel 1866 met de Getande spaan 3704 of de Getande spaan 3749. Om het gelijmde KlimAir Paneel 1866 uit te plamuren, brengt u KlimAir Lijmmortel 1868 aan met het Roestvrijstalen plamuurmes 3792. De informatie uit het praktijkmerkblad KlimAir Paneel 1866 nauwkeurig in acht nemen.
Verwerkingstijd (bij +20 °C)	De aangemaakte hoeveelheid lijm en plamuurmassa blijft na het mengen ca. 2 uur verwerkbaar. Materiaal dat begint uit te harden, mag niet omgeroerd, verder verdund of verder verwerkt worden.
Verbruik	Bij verlijming ca. 3,0 kg/m ² op gladde ondergronden. Bij het plamuren ca. 1,0 kg/m ² bij 1 mm laagdikte. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C of boven de +30 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte. Dunnere lagen (tot 1 mm) kunnen onder normale omstandigheden na een nacht drogen verder worden afgewerkt. Bij een dikkere laag, lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid een langere droogtijd in acht nemen.

Opslag

Droog en ongeopend ten minste 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Productcode	ZP1 De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.
--------------------	--

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, losmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en overige hechtingsversturende tussenlagen zijn. Aanwezige afwerklagen op geschiktheid, draagkracht en hechting testen. Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. Lijmverf grondig afwassen. Intacte olie- en lakverflagen aanloggen, grondig schuren en schoonmaken. Wandbekleding volledig verwijderen. Indien nodig de oppervlakken na de juiste voorbehandeling plamuren met KlimAir Lijmmortel 1868. Zuigende ondergronden, indien nodig, voorstrijken met Fondosil 1903. Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Verlijmen en plamuren

KlimAir Paneel 1866 over het volledige oppervlak met KlimAir Lijmmortel 1868 verlijmen en na droging het volledige oppervlak met KlimAir Lijmmortel 1868 uitplamuren. De informatie uit het praktijkmerkbild KlimAir Paneel 1866 nauwkeurig in acht nemen.

Opmerkingen

Oppervlakken afdekken

Omgeving van te schilderen oppervlakken, met name glas, klinkers en natuursteen, zorgvuldig afdekken.

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbilden van de toegepaste producten in acht nemen.

Aanwijzingen

Dit praktijkmerkbild is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkbild verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl