

Briplast Maxifill 1893

ultra lichtgewicht, gebruiksklare vulpasta, goed vullend, wit, voor binnen



Toepassingsgebied

Om scheuren en gaten in muren en plafonds van beton, pleister, bakstenen of gipskarton snel op te vullen en weg te werken. Ook geschikt voor stijve voegen en nauwelijks elastische aansluitvoegen.

Eigenschappen

- voor binnen
- emissiearm
- gebruiksklaar
- superlicht
- krimpt nauwelijks
- uiterst stabiel
- overschilderbaar
- na droging makkelijk schuurbaar
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	wit
Materiaalbasis	Acrylaatdispersie
Dichtheid	ca. 0,60 g/ml
Stabiliteit	stabiel vanaf < 1 mm, conform DIN 52 454-ST-U26-23
Krimpgedrag	0 tot 3% al naargelang de laagdikte
Max. laagdikte	ca. 25 mm per bepleisteringsronde
Temperatuurbereik	ca. -20 °C tot + 75 °C in volledig droge toestand
Verpakking	patroon van 310 ml

Verwerking

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver en goed hechtend zijn. Hij mag ook geen oplosmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
- Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn. Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften lagen afgevoerd. Omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) moeten grondig worden weggespoeld.
- Bij sterk absorberende ondergronden moeten de voegzijden en de zones met barsten en gaten worden voorbehandeld met Lacryl Voorstrijkmiddel 595.
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Aanbrengen

Snijd de top van het patroon en schroef de tuit vast. Snijd de spuitkop op maat van de voegbreedte of de perforatiegaten (min. 6 mm) en plaats het patroon in het spuitpistool. Breng het materiaal met het Drukpistool, gesloten 1374 onder druk stevig en gelijkmatig aan in de voeg of verdieping. Zijn de gaten dieper dan 25 mm, dan moet u in meerdere lagen vullen om scheuren en een te sterk krimpgedrag (wegzakken) te voorkomen. Respecteer de droogtijd. Een aangebroken patroon moet onmiddellijk worden opgebruikt. Voordat er zich een vel op het oppervlak vormt, moet de plamuur met een roestvrije rakel worden gladgetrokken. Indien gewenst kan het oppervlak na droging worden opgeschuurd.

Velvorming

Na ca. 5 minuten (bij +23 °C, 50% rel. vochtigheid)

Verbruik

Het verbruik wordt als volgt berekend: voegbreedte x voegdiepte x voeglengte. Bij een doorsnede van 5 x 5 mm volstaat een patroon voor ca. 12 meter. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.

Verwerkingstemperatuur

Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C of boven +30 °C. Dit geldt zowel voor de luchttemperatuur als voor de temperatuur van de ondergrond en de te verwerken producten.

Reiniging van het gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Opschuurbaar en overschilderbaar na volledige droging van de plamuurlaag. Bij dunne lagen is dat doorgaans na ca. 1 uur. De droogtijd hangt af van de ondergrond en de dikte van de plamuur.

Opslag

Bewaar op een koele en droge plaats die niet onderhevig is aan vocht. Ongeopende, originele verpakkingen zijn minstens 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.

Verklaring

Productcode

Niet vermeld
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opmerkingen

- PBM bij het schuren** Wij raden om bij schuurwerkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen in de zin van een gepaste veiligheidsbril en een stofmasker.
- Overige informatie** De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl