

Briplast Flexofill 1897



gebruiksklare, oplosmiddelvrije universele plamuur in een tube op acrylaat-basis, wit, voor buiten en binnen



Toepassingsgebied

Voor klein glad plamuurwerk en renovatieplamuurwerk in een dunne laag. Op bijv. buitenpleisterwerk en binnenpleisterwerk, beton, gegrond metaal, intacte dispersieverfafwerkingen en (alleen binnen) op gegrond hout.

Eigenschappen

- weinig emissies, vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- gebruiksklaar
- mat
- snel drogend
- waterdampdoorlatend
- goed vullend
- schuurbaar
- bewerkbaar met lak- en dispersieverf
- voor buiten en binnen

Productomschrijving

Kleur	wit
Materiaalbasis	witte hoogwaardige marmermeel
Korrelgrootte	max. 0,03 mm
Dichtheid	ca. 1,8 g/cm ³
Verpakking	500 ml tube

Verwerking

Verdunning	Zonder verdunning verwerken.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Briplast Flexofill 1897 met een roestvrijstalen plamuurmes aanbrengen en gladstrijken. Bij het vullen van grotere gaten meerdere lagen van het materiaal aanbrengen om scheurvorming en afvallen te voorkomen.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Het plamuur kan worden geschuurd en bewerkt nadat het volledig droog is. Bij dunne lagen doorgaans na ca. 1 uur. De droogtijd hangt af van de ondergrond en de dikte van de gehele plamuurlaag.

Opslag

Koel en vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Productcode	BSW20
	De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.

Laagopbouw

Ondergrondvoorbehandeling	- De ondergrond moet vlak, vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en andere tussenlagen die de hechting verstoren. - Aanwezige afwerklagen controleren op geschiktheid, draag- en hechtcracht. - Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. - Reversibele, watergevoelige afwerkingen (bijv. lijmverf) goed afwassen. - Intacte olieverf- en laklagen logen, grondig schuren en schoonmaken. - Wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig verwijderen. - Gerepareerde pleisterplekken vakkundig fluateren. - Grotere gaten en voegen vullen met Briplast Planofill 1875. - Zie ook VOB deel C, DIN 18363, hoofdstuk 3.
----------------------------------	---

Systeemopbouw met plamuur, buiten en binnen

Ondergronden	Grondlaag	Bepkeistering	Eindafwerking
Normaal pleister ¹⁾ (kalk-cementmortel en cementmortel), beton, geground metaal, intacte dispersieverfafwerkingen enz. buiten en binnen.		afhankelijk van de behoefte 1–2x Briplast Flexofill 1897	afhankelijk van de keuze met lak- en dispersieverf, plastic massa enz.
onbehandelde ijzer-/staalbouwdelen buiten en binnen	Hechtgrond 850 (buiten 2x)		
onbehandeld hout binnen	Impredur Grond 835		

¹⁾ Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm² (drukvastheidscategorie CS II, CS III)

Opmerkingen

Dunne lagen aanbrengen	Briplast Flexofill 1897 ter voorkoming van een risico op scheuren alleen in dunne lagen aanbrengen, indien nodig meermaals.
Beschermkleding bij het schuren	Tijdens schuurwerkzaamheden raden we aan om persoonlijke beschermkleding te dragen (een geschikte veiligheidsbril en een stofmasker).
Overige informatie	Neem de gegevens in de productinformatiebladen van de producten in acht die worden toegepast.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl