

2K-Aqua Verharder 2380

speciaal hardingsmiddel voor 2K-Aqua Zijdematlak 2388, 2K-Aqua Matlak 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 en 2K-Aqua Whiteboard 2384



Toepassingsgebied

Om te mengen met 2K-Aqua Zijdematlak 2388, 2K-Aqua Matlak 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 en 2K-Aqua Whiteboard 2384.

Eigenschappen

Speciaal systeemhardingsmiddel. De verpakkingen zijn afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	alifatisch polyisocyaanaat
Vlampunt	> +61 °C
Dichtheid	ca. 1,09–1,13 g/cm ³
Verpakking	125 ml hardingsmiddel voor 875 ml of 625 ml basismateriaal 500 ml hardingsmiddel voor 3,5 l of 2,5 l basismateriaal (basislak en hardingsmiddel in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Roer goed totdat u een homogeen mengsel krijgt voordat u het hardingsmiddel toevoegt aan 2K-Aqua Zijdematlak 2388, 2K-Aqua Matlak 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 en 2K-Aqua Whiteboard 2384. Meng het basismateriaal met het hardingsmiddel volgens de juiste verhouding. Controleer of de verpakking van het verhardingsmiddel volledig leeg is. Volg de specificaties op het productinformatieblad 2K-Aqua Zijdematlak 2388, 2K-Aqua Matlak 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 en 2K-Aqua Whiteboard 2384.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met de in dit Productinformatieblad vermelde materialen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Niet gebruiken bij temperaturen onder +8 °C of boven +25 °C. Dit geldt zowel voor de luchttemperatuur als voor de temperatuur van de ondergrond en de te verwerken producten. Houd ook rekening met het dauwpunt. Gebruik het product alleen bij temperaturen die minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Reiniging van het gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en een bevochtigingsmiddel.

Opslag

Bewaar op een koele, droge en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.

Verklaring

Productcode

PU30

De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opmerkingen

Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit Infoblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl