

Sensocryl 266

vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers, premium wandafwerking met zuiver acrylaat bindmiddel, waterverduunbaar, schrobvastheid R-klasse 1, bestand tegen desinfectiemiddelen, reinigbaar, mat, voor binnen



Kleurmengsysteem

Toepassingsgebied

Voor goed vloeiende, bijzonder robuuste plafond- en wandafwerkingen binnenshuis. Bijzonder geschikt voor gladde of gestructureerde wandbekledingen, zoals CreaGlas Weefselsystemen, Relief 3490, CreaGlas Glasvlies, Rapidvlies, Raufaser, schuimvinyl- of reliëfbehang. Ook te gebruiken voor draagkrachtige ondergronden, zoals binnenpleister, beton en gipsplaten. Uitstekend geschikt voor ruimtes waar hoge eisen gesteld worden, zoals ziekenhuizen en dokterspraktijken, scholen, kinderdagverblijven, hotels, kantines, kantoren en in luxe privéwoningen.

Eigenschappen

- vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- vrij van fogging-actieve stoffen
- voldoet aan de eisen van de 'Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)' (commissie voor gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwproducten)
- volgens het keuringsrapport geschikt voor indirect contact met levensmiddelen
- mat
- zeer heldere witte kleur
- zeer intense kleurtinten
- bestand tegen waterige, niet op alcohol gebaseerde desinfectiemiddelen volgens keuringsrapport
- 'schwerentflammbar B1' (zeer moeilijk brandbaar) in de systeemopbouw met CreaGlas Weefsel/Glasvlies, Relief 3490 en glad vliesbehang
- waterdampdoorlatend
- ook geschikt als afwerklaag voor projectievlakken
- zeer gemakkelijk verwerkbaar
- voor binnen

Productomschrijving

Kleur	0095 wit Dankzij het Brillux kleurmengsysteem is er een hele reeks kleuren mogelijk, zonder dat er conserveringsmiddelen aan te pas komen.
Materiaalbasis	zuiver acrylaat
Dichtheid	ca. 1,15-1,45 g/cm ³
Classificatie volgens EN 13300	Schrobvastheid: R-klasse 1 Contrastverhouding: H ₁₀ -klasse 2 (bij 7 m ² /l) Glansgraad: G3 mat Maximale korrelgrootte: S1 fijn
Waterdampdoorlatendheid	diffusie-equivalente luchtdaagdikte: Sd-waarde (H ₂ O) ca. 0,3 m volgens DIN EN ISO 7783, komt overeen met klasse V2 'gemiddeld waterdampdoorlatend' volgens DIN EN 1062-1
Brandgedrag	A2 - s1,d0 volgens DIN EN 13501-1 ('nichtbrennbar', praktisch onbrandbaar) in de systeemopbouw met Briplast-pleister – classificatierapport nr. 230010838-3. B1 – volgens DIN 4102 ('schwerentflammbar', zeer moeilijk brandbaar) in de afgestemde systeemopbouw met CreaGlas Weefsel/Glasvlies, Relief 3490 en glad vliesbehang.
Verpakking	0095 wit: 5 l, 15 l Kleurmengsysteem: 5 l, 15 l

Verwerking

Verdunning	Indien nodig licht verdunnen met water, vooral voor structuurarme afwerkingen op gladde ondergronden zoals gladvlies.
Op kleur maken	Tot max. 10 % met Basis- en Mengkleuren 951.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met soortgelijke en de in dit productinformatieblad vermelde materialen.
Aanbrengen	Sensocryl 266 kan met een kwast, roller of airless-spuitpistool worden aangebracht.
Verbruik	Ca. 130-150 ml/m ² per laag op gladde ondergronden. In de systeemopbouw met CreaGlas Weefsel ca. 170-230 ml/m ² voor de tussenlaag en ca. 130-150 ml/m ² voor de eindlaag. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur onder de +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitskop	Spuithoek	Druk	Verdunning
Airless	0,021-0,027 inch	40°-80°	150 bar	ca. 5 %

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Oppervlaktedroog en verder af te werken na ca. 4-6 uur. Op grotere oppervlakken moet tussen de afzonderlijke lagen een minimale droogtijd van ca. 12 uur worden aangehouden.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Verwerk ongeopende producten binnen 5 jaar. Geopende verpakkingen goed sluiten en materiaal binnen enkele dagen opmaken.

Verklaring

Opmerkingen Spuitnevel niet inademen.

Productcode BSW10
De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Laagopbouw

Ondergrondvoorbereiding

- de ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn, en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere stoffen die de hechting verstoren
- aanwezige lagen controleren op geschiktheid, draagkracht en hechtvermogen
- niet-intacte en ongeschikte lagen volledig verwijderen en volgens de voorschriften afvoeren
- omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) grondig afspoelen
- intacte olie- en lakverflagen met een alkalisch middel (loog) voorbehandelen, grondig opschuren en schoonmaken
- niet overschilderbare wandbekleding, incl. lijm- en papierresten, volledig verwijderen
- gerepareerde plekken vakkundig flatueren; bij gekleurde afwerkklagen het volledige oppervlak flatueren
- ruwe oppervlakken indien nodig vooraf egaliseren, bijv. met Briplast Silafill 1886
- zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3

Eerste afwerking

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid ¹⁾), beton	indien vereist, Lacryl Voorstrijkmiddel 595, Voorstrijkmiddel 545 of Hechtgrond 3720, Wandprimer 3729 of Wandprimer grof 3728	1-2x Sensocryl 266	Sensocryl 266
gipspleister ¹⁾ , gipsplaten ²⁾	indien vereist met Lacryl Voorstrijkmiddel 595, Lacryl Hydro-Gel 695 of Wandprimer 3729		
wandbekleding, zoals Raufaser, CreaGlas Weefsel/Glasvlies, Rapidvlies, glad vliesbehang, reliëfbehang			

¹⁾ Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm² (drukvastheidsklasse CS II, CS III, CS IV en B1-B7).

²⁾ Zachte en sterk zuigende pleisterplekken en ondergronden voorbehandelen met Lacryl Voorstrijkmiddel 595.

Bestaande afwerking

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
normaal zuigende ondergronden, zoals matte muurverflagen	indien vereist, Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Hechtgrond 3720	afhankelijk van de situatie van het object en de vereisten Sensocryl 266	Sensocryl 266
niet tot beperkt zuigende ondergronden, zoals olie- of lakverflagen en glanzende muurverflagen	Hechtgrond 3720		
intacte tweecomponenten afwerking, zoals CreaGlas 2K-PU-Finish	2K-Aqua EP Primer 2373		

Opmerkingen

Haarscheuroverbruggende afwerking op gipsplaten

Een haarscheuroverbruggende afwerking op gips(vezel)platen e.d. (conform VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.2.1.2) kan worden bereikt door het volledige oppervlak te wapenen met bijv. glad vliesbehang op cellulose- of glasvezelbasis.

Verkleuring van gipsplaten

Als het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan op onbehandelde gipsplaten, werk dan met een extra isolerende laag. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie bijv. Aqualoma 202, Isogruud 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Breng voor een nauwkeurige beoordeling proefvlakken aan over meerdere plaatbreedtes, inclusief de voegen en geplamuurde plekken.

Vorstrijken van gipspleisters

Sterk zuigende gipspleisters hebben niet altijd het vereiste hechtvermogen. Voor een betrouwbare beoordeling wordt aanbevolen het hechtvermogen van de volledige laagopbouw te testen door middel van een hechtproef met plakband (bijv. Tesa precisiecrêpe tape, goud 4334). Indien nodig voorbehandelen met voorstrijkmiddel.

Felle of intense kleurtinten

Felle, zuivere en intense kleurtinten zoals geel, oranje, rood, magenta en geelgroen hebben door hun pigmentgehalte een lager dekvermogen. Daarom wordt bij kritische kleuren het aanbrengen van een volledig dekkende grondlaag in een bijpassende basiskleur (Basecode) aanbevolen. Bovenop de gebruikelijke laagopbouw kunnen extra lagen nodig zijn.

Verdraagzaamheid met afdichtmiddel

Bij de afwerking van afdichtmiddelen, zoals acryl-afdichtmiddelen, kunnen door de hogere elasticiteit scheuren in het afwerkingsmateriaal ontstaan. Bovendien kunnen verkleuringen in de afwerking optreden. Vanwege het grote aantal afdichtingsproducten op de markt wordt aanbevolen om de hechting en het verwerkingsresultaat individueel te beoordelen door middel van een hechtproef.

Reparaties

Reparaties op het oppervlak zullen afhankelijk van de situatie meer of minder sterk zichtbaar zijn. Volgens het BFS-informatieblad nr. 25, punt 4.2.2.1 paragraaf e), is dit onvermijdelijk.

Opmerkingen

Gebruik van desinfectiemiddelen	Naast de desinfectiemiddelen die in het keuringsrapport worden vermeld, kunnen ook andere middelen op hun geschiktheid voor gebruik worden beoordeeld. Neem in individuele gevallen contact op met de adviesdienst van Brillux.
Betere reinigbaarheid	Voor een beter te reinigen oppervlak wordt het gebruik van Sensocryl met ten minste glansgraad zijdemat of hoger aanbevolen, om oppervlakteverstoringen zoals polijstplekken te voorkomen.
Dunne laag op gladde ondergronden	Bij dunne lagen voor een structuurarm oppervlak op gladde ondergronden (zoals gepleisterde gipsplaten) kunnen extra lagen of andere maatregelen in de laagopbouw nodig zijn voor voldoende dekvermogen. Neem desgewenst contact op met de adviesdienst van Brillux.
Projectievlakken	Vanwege het zeer witte en matte oppervlak is Sensocryl 266 ook geschikt als afwerklaag voor projectievlakken (zonder bepaling van de gainfactor).
Overige informatie	De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten en de verschillende CreaGlas weefselsoorten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl