

Sensocryl 269

premium-wandfinish met bindmiddel van zuiver acrylaat, weinig emissies, vrij van oplosmiddelen en weekmakers, waterverduunbaar, schrobvastheid R-klasse 1, bestand tegen desinfectiemiddelen, reinigbaar, glanzend, voor binnen



Kleurmengsysteem

Toepassingsgebied

Voor goed vloeiende, sterk belastbare plafond- en wandafwerkingen, binnen. Vooral voor gladde of gestructureerde wandbekledingen, bijv. CreaGlas Weefsel, Reliëf 3490, CreaGlas Glasvlies, Rapidvlies, rauhfaser, schuimvinyl- of reliëfbehang. Bovendien ook te gebruiken op dragende ondergronden, bijv. binnenpleister, beton, gipskarton. Uitstekend geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen, zoals ziekenhuizen en artsenpraktijken, scholen, kleuterscholen, hotels, kantines, kantoren en in hoogwaardige privéwoningen.

Eigenschappen

- voor binnen
- weinig emissies, vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- vrij van 'fogging-actieve' stoffen
- voldoet aan de eisen van de "Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)" (commissie voor de beoordeling van de gezondheid van bouwmaterialen)
- geschikt voor indirect contact met levensmiddelen volgens keuringscertificaat
- glanzend
- zeer slijtvast
- zeer heldere witte kleur
- zeer briljante bonte kleuren
- bestand tegen waterige, niet op alcohol gebaseerde desinfecteringsmiddelen volgens testrapport
- zeer goed reinigbaar
- moeilijk ontvlambaar B1 in systeemopbouw met CreaGlas Weefsel/Glasvlies, Reliëf 3490 en gladvlies-wandbekledingen volgens testcertificaat
- waterdampdoorlatend
- zeer gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleuren	0095 wit Via het Brillux kleurmengsysteem zijn er diverse andere kleuren mengbaar.
Materiaalbasis	Zuiver acrylaat
Dichtheid	ca. 1,10–1,35 g/cm ³
Classificatie volgens EN 13300	Schrobvastheid: R-klasse 1 Contrastverhouding: H ₁₀ -klasse 2 (bij 7 m ² /l) Glans: G1 glanzend Maximale korrelgrootte: S1 fijn
Waterdampdoorlatendheid	Diffusie-equivalente luchtlaagdikte: Sd (H ₂ O) ca. 0,6 m volgens DIN EN ISO 7783, komt overeen met klasse V2 'gemiddeld waterdampdoorlatend' conform DIN EN 1062-1
Brandgedrag	A2 – s1,d0 conform DIN EN 13501-1 ("nichtbrennbar", praktisch onbrandbaar) In systeemopbouw met Briplast pleister volgens classificatiebericht nr. 230010838-3 B1 – conform DIN 4102 ("schwerentflammbar", moeilijk ontvlambaar) In systeemopbouw met CreaGlas Weefsel/Glasvlies, Reliëf 3490 en gladvlies-wandbekleding volgens testcertificaat
Verpakking	0095 wit: 5 l, 15 l Kleurmengsysteem: 5 l, 15 l

Verwerking

Verdunning	Zo nodig, in het bijzonder voor uitvoering met weinig structuur op gladde ondergronden, bijv. gladvlies, in geringe mate met water verdunnen.
Aankleuren	Tot max. 10% met basis- en mengkleur 951.
Verdraagzaamheid	Alleen vermengen met gelijksoortige en in dit productinformatieblad genoemde stoffen.
Aanbrengen	Sensocryl 269 kan met een kwast of roller worden aangebracht.
Verbruik	Ca. 130–150 ml/m ² per laag op gladde ondergronden. Bij de systeemopbouw met CreaGlas Weefsel ca. 170–230 ml/m ² voor de tussenlaag en ca. 130–150 ml/m ² voor de eindlaag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur lager dan +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitskop	Spuithoek	Druk	Verdunning
Airless	0,021-0,027 inch	40°–80°	150 bar	ca. 5%

Droging (+20 °C, 65% rel. luchtvochtigheid)

Oppervlaktedroog en overschilderbaar na ca. 4–6 uur. Op grotere oppervlakken moet tussen de afzonderlijke lagen een minimale droogtijd van ca. 12 uur worden aangehouden.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen Bevat conserveringsmiddelen.
Spuitsnevel niet inademen.

Productcode BSW20
De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Laagopbouw

- Ondergrondvoorbereiding**
- De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, onthechtende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere tussenlagen die de hechting verstoren.
 - Aanwezige afwerklagen controleren op geschiktheid, draag- en hechtcracht.
 - Niet-intacte of ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens de regels afvoeren.
 - Omkeerbare, watergevoelige afwerklagen (bijv. lijmverf) grondig afwassen.
 - Intacte olie- en laklagen logen, grondig schuren en schoonmaken.
 - Wandbekledingen die niet geschikt zijn voor bewerking, incl. lijm- en papierresten, verwijderen.
 - Reparatieplekken vakkundig fluateren, bij gekleurde afwerking over het gehele oppervlak.
 - Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Bij eerste laag

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindafwerking
Binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid ¹⁾), beton	zo nodig, Lacryl Voorstrijkmiddel 595, Voorstrijkmiddel 545 of Hechtgrond 3720, Wandprimer 3729 of Wandprimer grof 3728	1–2x Sensocryl 269	Sensocryl 269
Gipspleister ¹⁾ , gipskarton ²⁾ , gipsplaten	afhankelijk van de eisen met Lacryl Voorstrijkmiddel 595, Lacryl Hydro-Gel 695 of Wandprimer 3729		
Wandbekleding, bijv. rauhfaser, CreaGlas Weefsel/Glasvlies, Rapidvlies, gladvlies-wandbekleding, reliëfbehang			

¹⁾ Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm² (drukvastheidscategorie CS II, CS III, CS IV en B1–B7)

²⁾ Zachte en sterk zuigende pleisterlagen en andere ondergronden tijdens de ondergrondvoorbereiding voorstrijken met Lacryl Voorstrijkmiddel 595.

Renovatiewerk

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindafwerking
Normaal zuigende ondergrond, bijv. matte dispersieafwerkingen	zo nodig, Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Hechtgrond 3720	Afhankelijk van de situatie van het object en de noodzaak Sensocryl 269	Sensocryl 269
Niet cq. zwak zuigende ondergrond, bijv. olie- en lakverflagen, glanzende dispersieafwerkingen	Hechtgrond 3720		
Intacte, tweecomponenten-afwerking bijv. CreaGlas 2K-PU-Finish	2K-Aqua EP-Primer 2373		

Beoordeling van de reinigbaarheid volgens testrapport

Medium	normale dispersieverf voor binnen	Sensocryl 266 mat	Sensocryl 267 zijdemat	Sensocryl 268 zijdeglanzend	Sensocryl 269 glanzend
Cola	duidelijk zichtbare vlek ²⁾	OK. minimale resten	OK ¹⁾	OK ¹⁾	OK ¹⁾
Sinaas-appelsap	erg goed zichtbaar ³⁾	geringe resten	OK ¹⁾	OK ¹⁾	OK ¹⁾
Oploskoffie	erg goed zichtbaar ³⁾	OK ¹⁾	OK ¹⁾	OK ¹⁾	OK ¹⁾
Aardbeien-jam	duidelijk zichtbare vlek ²⁾	OK. minimale resten	OK ¹⁾	OK ¹⁾	OK ¹⁾

¹⁾ Geen resten na reiniging

²⁾ Duidelijk zichtbare vlek na de reiniging met optische en haptische herkenbaarheid.

³⁾ Erg goed zichtbaar na de reiniging met onaanvaardbare optische en haptische herkenbaarheid.

Opmerkingen

Haarscheuroverbruggende afwerking op gipskarton

Een haarscheuroverbruggende afwerking op bijv. gipskarton, gipsvezelplaten e.d. volgens VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.2.1.2 kan worden verkregen door versterking van het gehele oppervlak met bijv. gladvlies-wandbekledingen op celstof- of glasvezelbasis.

Verkleuringen bij gipskarton

Wanneer bij onbehandeld gipskarton het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan, dient een extra isolerende laag te worden aangebracht. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie van het object bijv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Voor een goede beoordeling is het zinvol om een proefvlak over meerdere plaatbreedten te creëren, inclusief de voegen en plamuurplekken.

Pleisteren van ruwe oppervlakken

Ruwe oppervlakken vóór de laagopbouw zo nodig door pleisteren met bijv. Briplast Silafill 1886 gladmaken.

Grondering bij gipspleister	Bij gipspleisters met een hoog absorptievermogen wordt niet altijd een voldoende sterke versteviging bereikt. Om dit goed te kunnen beoordelen, raden we aan om de hechting van de complete laagopbouw te controleren met een kleeftest (bijv. Tesa precisiecrêpe tape, goud 4334). Indien nodig voorstrijken met een diepgrondering.
Uitvoering in briljante of intensieve kleuren	Briljante, zuivere intensieve kleuren, bijv. in de gebieden geel, oranje, rood, magenta en geelgroen, hebben vanwege het type pigmenten een geringer dekvermogen. Wij adviseren de te behandelen oppervlakken bij kritische kleuren in deze gebieden volledig dekkend voor te strijken met een op de gewenste eindkleur afgestemde grondkleur (Basecode). Bovenop de normale opbouw kan het nodig zijn om meerdere lagen aan te brengen.
Verdraagzaamheid met afdichtmateriaal	Bij het aanbrengen van het product op afdichtmiddelen, bijv. acrylaatkit, kunnen er door de grotere elasticiteit van de ondergrond scheuren in de verflaag ontstaan. Daarnaast kan de afwerklaag verkleuren. Vanwege het grote aantal verkrijgbare afdichtingsystemen moet u van geval tot geval zelf uitproberen in hoeverre het product zich aan de ondergrond hecht en wat de verwerkingsresultaten zijn.
Reparaties	Reparaties binnen een oppervlak blijven afhankelijk van de objectsituatie altijd in mindere of meerdere mate zichtbaar. Dit is onvermijdelijk, zoals beschreven in BFS-informatieblad nr. 25, punt 4.2.2.1, paragraaf e).
Gebruik van desinfecteringsmiddelen	Naast de in het testrapport genoemde desinfecteringsmiddelen, kunnen andere middelen op geschiktheid worden beoordeeld. Neem hierover desgewenst contact op met de Brillux adviesdienst.
Uitvoering in dunne lagen op gladde ondergronden	Om bij uitvoering in dunne lagen op gladde ondergronden (bijv. gepleisterd gipskarton) oppervlakken met weinig structuur te creëren, kan het nodig zijn om verschillende lagen aan te brengen of bij de laagopbouw andere maatregelen te treffen, omdat het product anders niet voldoende dekt. Neem desgewenst contact op met de Brillux adviesdienst.
Overige informatie	Volg de instructies in de productinformatiebladen van de toegepaste producten en van de diverse CreaGlas Weefselsoorten op.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl