

Lijm voor eenzijdig gebruik LF 3061

oplosmiddelvrij, direct verwerkbaar, met vezels versterkt, voor het
verlijmen van Designvloer 3055 en naaldvliesvloeren, voor binnen



Toepassing

Voor het verlijmen van heterogene designvloeren op vinyl-basis – Designvloer 3055 – en naaldvliesvloeren binnen. Op alle legklare ondergronden met gemiddelde tot goede zuiging, bijv. in woon-, werk- en project-omgevingen.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- zeer weinig emissies
- klaar voor verwerking
- hoge opbrengst
- vezelversterkt
- korte ventilatietijd
- zeer goede aanvankelijke hechting
- zeer goede uiteindelijke sterkte
- getest op emissies voor gebruik in verblijfsruimtes conform goedkeuring nr. 155.20-275
- hard-elastische lijmril voorkomt dimensieveranderingen van de bedekking
- geschikt voor belasting met stoelwielen en vloerverwarming

Productomschrijving

Kleur	beige
Materiaalbasis	Kunstharstdispersie met kleefkrachtversterkende additieven
Dichtheid	ca. 1,25 g/cm ³
Verpakking	14 kg/verpakking

Verwerking	
Verdunning	Onverdund verwerken.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Lijm voor eenzijdig gebruik LF 3061 vóór gebruik goed oproeren en met een getande spaan gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Lijmnesten vermijden. Een voor de te verlijmen vloer geschikte getande spaan gebruiken. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, het ruimteklimaat en de aanbreng-hoeveelheid de lijn kort laten uitdampen. De te leggen vloeren binnen de inlegfase – „natte fase“ - (de aangebrachte lijn heeft nog geen draden) in het lijnbed leggen. Alleen een vlak bewerken dat binnen de inlegtijd bij volledige bevochtiging kan worden gelegd. Aanbevolen spaanveranding: Voor Designvloer 3055: TKB A1 Voor naaldivliesvloeren: TKB B1 De vloer zonder luchtballen in het lijnbed leggen en met de Aandrukrol Duo 1283 en de Aandrukwals voor vloeren 1286 aanrollen. De naden en hoofdeinden goed aanwrijven. Na een wachttijd het rollen herhalen en de hoofdeinden en naden evt. nawrijven. Bij Designvloer 3055 moet de legmethode worden afgestemd op de korte inlegtijd. De Lijm voor eenzijdig gebruik LF 3061 heeft geen kleverige hechtfase. Let op de gegevens in het praktijkmerkblad Designvloer 3055.
Verbruik	Aanbrengen met een getande spaan met: veranding TKB A1: ca. 300-350 g/m²; veranding TKB B1: ca. 400-500 g/m². De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door behandeling van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur van minder dan +15 °C (volgens DIN 18365).
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	
	Uitdamp tijd: ca. 5 minuten. Inlegtijd: ca. 20 minuten. Droog tijd: ca. 24 uur. De eindsterkte wordt na ca. 72 uur bereikt. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de uitdamp tijd langer en de kleefkracht minder.

Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij bij een temperatuur niet lager dan +5 °C bewaren. In ongeopende originele verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen direct goed afsluiten en zo snel mogelijk verwerken. Eventuele velvorming voorzichtig verwijderen en niet onderroeren.

Declaratie	
Productcode	D1 De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.

Verlijmen

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, kalklagen en oplosmiddelen.
- Aanwezige vastzittende lijmresten op geschiktheid en draagvermogen controleren.
- Niet draagkrachtige lagen of ondergrondlagen door bijv. schuren of stralen volledig verwijderen.
- Gladde of dichte ondergronden opschuren.
- Met calciumsulfaat gebonden dekvloeren met korreling 16 machinaal opschuren en afzuigen.
- Bekistingsolie en cementspecie van betonvlakken verwijderen, vacuümbeton opruwen.
- Zie ook VOB deel C, DIN 18365, vloerwerkzaamheden.
- Voor vaste, vlakke lijmvlakken met aangepaste zuiging vóór het verlijmen met geschikte vloeregalisatiemiddelen in een minimaal 2 mm dikke laag op de voorbereide ondergronden aanbrengen.
- De ondergrond moet zijn afgestemd op de betreffende vloer en is te vinden in de productinformatie van de vloerfabrikant.

Bedekking-verlijmen

Met inachtneming van de desbetreffende ventilatietijd volgt het verlijmen van Designvloer 3055 met Lijm voor eenzijdig gebruik LF 3061 op de gepleisterde ondergrond binnen de tijd om te leggen.

Opmerkingen

Bij oude lijmlagen

Het directe contact met aanwezige oude lijmlagen resp. lijmresten kan reukvorming veroorzaken. Door het volledig plamuren van de vloeren kunnen deze wisselwerkingen meestal worden vermeden.

Acclimatisatie

De vloerbedekking moet voor het verlijmen met Lijm voor eenzijdig gebruik LF 3061 voldoende lang (tenminste 24 uur) in de desbetreffende ruimte vlak en zonder spanning worden opgeslagen, zodat die is aangepast aan het ruimteklimaat.

Gegevens van de vloerfabrikant

Bij gebruik en verwerking moeten de productinformatie en leghandleidingen van de vloerfabrikanten en bij het leggen van de designvloeren het praktijkmerkblad 3055 worden opgevolgd. Daarbij moet vooral rekening worden gehouden met de ondergrondeisen en lijmgeschiktheid en moeten deze worden gecontroleerd.

BEB-Merkbladen in acht nemen

Der merkbladen van de "Bundesverbandes Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB)" vereniging van estrik en bedekking, Troisdorf (BEB) „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ beoordelen en voorbereiden van ondergronden en „Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen“ voorbereiding voor het leggen van bedekking in acht nemen.

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl