

Fix-Grond LF 3063

oplosmiddelvrij, snel drogend, voor de grondering in het systeem onder Hechtlijm LF 3064, voor binnen



Toepassing

Voor het gronderen van zuigende, geplamuurde vloeren binnen in de systeemopbouw met Hechtlijm LF 3064 als voorbereiding op het verlijmen van Designvloer 3055.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- zeer weinig emissies
- klaar voor verwerking
- snel drogend
- gemakkelijk aan te brengen
- bindt de overblijvende stof
- hoge opbrengst
- hechtend
- toepasbaar op een groot aantal ondergronden

Productomschrijving

Kleur	turquoisegroen
Materiaalbasis	oplosmiddelvrije dispersie
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
Verpakking	2,5 kg/verpakking

Verwerking

Verdunning	Gebruiksklaar, daarom onverdund verwerken.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Fix-Grond LF 3063 vóór gebruik goed oproeren of schudden en giet het in een schone emmer. Gelijkmatic aanbrengen en afwerken met korte vezel 1217 en kwast. Vermijd opgerolde randen en overtollig materiaal (plasvorming).
Verbruik	Ca. 40 g/m ² onverdund, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en het aanbreng-apparaat. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door behandeling van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet bij een lucht- en onder-grondtemperatuur van minder dan +15 °C en meer dan +30 °C verwerken.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Op cementgebonden ondergronden, bijv. Vloer-Nivelleermassa C10 3114, Vloer-Nivelleermassa C15 3116 of Vloer-Nivelleermassa FX 3109, ca. 15-20 minuten laten uitdampen.
Op Vloer-Nivelleermassa CA 3059 ca. 30-60 minuten laten uitdampen.
Bij een lagere temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere uitdamp tijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bij een temperatuur niet lager dan +5 °C bewaren. In ongeopende originele verpakking 12 maanden houdbaar.
Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Declaratie

Productcode	D1 De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.
--------------------	---

Verlijmen

- Ondergrondvoorbehandeling**
- De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, kalklagen en oplosmiddelen.
 - De vloeren moeten met geschikter Vloer-Nivelleermassa glad geplamuurd zijn.
 - Zie ook VOB deel C, DIN 18365, vloerwerkzaamheden.
 - De ondergronden moeten zijn afgestemd op de eisen voor Designvloer 3055.

Bedekking-verlijmen Verlijmen van Designvloer 3055 met Hechtlijm LF 3064 met inachtneming van desbetreffende ventilatietijd.

Opmerkingen

Gegevens Designvloer 3055 Bij het toepassen en verwerken op de productgegevens letten en de instructies voor het leggen van Designvloer 3055 in acht nemen.

BEB-Merkbladen in acht nemen Der merkbladen van de "Bundesverbandes Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB)" vereniging van estrik en bedekking, Troisdorf (BEB) „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ beoordelen en voorbereiden van ondergronden en „Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen“ voorbereiding voor het leggen van bedekking in acht nemen.

Overige informatie De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl