

Hechtlijm LF 3064



oplosmiddelvrij, gebruiksklaar, voor het verlijmen van Designvloer 3055, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor de volledige verlijming van Designvloer 3055 uitsluitend op geëgaliseerde en met Fix-Grond LF 3063 gegronde vloerooppervlakken. Voor de verlijming van Designvloer 3055 in privéwoningen en bij projecten met normale belasting. Bij hogere eisen aan een maatvast verlijming wordt het gebruik van de eenzijdige Lijm LF 3061 aanbevolen.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- zeer emissiearm
- gebruiksklaar
- hoog rendement
- korte uitdamp tijd
- emissiegoedkeuring voor gebruik in verblijfsruimten conform toelating nr. 155.20-274
- bijzonder lange inlegtijd voor efficiënte verlijming
- geschikt voor belasting door bureaustoelen en vloerverwarming

Productomschrijving

Kleur	blauwachtig
Materiaalbasis	kunstharsdispersie met kleefkrachtversterkende additieven
Dichtheid	ca. 0,98 g/cm ³
Verpakking	5 kg

Verwerking

Verdunning	Onverdund verwerken.
Verdraagzaamheid	Niet met andere stoffen mengen.
Aanbrengen	Roer de Hechtlijm LF 3064 vóór gebruik goed door. Grond de geëgaliseerde vloeroppervlakken met Fix-Grond LF 3063 en breng de Hechtlijm LF 3064 met de Verfroller met korte pool 1217 gelijkmatig op de ondergrond aan, rekening houdend met de desbetreffende uitdamp tijd. Voorkom lijmfophingen. Laat de lijm transparant uitdampen totdat deze goed klevend is opgedroogd (vingertop test). Leg de Designvloer 3055 vervolgens conform de verwerkingsinstructies en druk en wals deze goed aan. Bereid alleen zoveel lijmbed voor als binnen de inlegtijd met vloerdelen kan worden gelegd. Neem de informatie in het informatieblad Designvloer 3055 in acht.
Verbruik	Ca. 80–100 g/m ² bij aanbrengen met roller. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur onder +15 °C (temperatuurgrenzen volgens DIN 18365).
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Uitdamp tijd: ca. 15 Minuten. Inlegtijd: max. 2 uur. De eindsterkte wordt na ca. 72 uur bereikt. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid duurt de uitdamp tijd en droging langer.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren, niet onder +5 °C. Ongeopende, originele verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen direct goed sluiten en materiaal zo snel mogelijk opmaken. Verwijder voorzichtig eventuele velvorming en roer het er niet doorheen.

Verklaring

Productcode	D1 De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.
--------------------	--

Verlijming

Voorbehandeling ondergrond	- de ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn, en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen en lossingsmiddelen - de vloeroppervlakken moeten met een geschikte Vloer-Nivelleermassa geëgaliseerd en volgens de voorschriften met Fix-Grond LF 3063 gegrond zijn - zie ook VOB Deel C, DIN EN 18365, vloerbedekkingswerkzaamheden - de eigenschappen van de ondergrond moeten afgestemd zijn op de vereisten voor Designvloer 3055
Verlijming van de vloerdelen	Breng de Designvloer 3055 binnen de inlegtijd met Hechtlijm LF 3064 aan op de geëgaliseerde en met Fix-Grond LF 3063 gegronde ondergrond, met inachtneming van de desbetreffende uitdamp tijd.

Opmerkingen

Oude lijmlagen	Direct contact met aanwezige lijmlagen of lijmresten kan geurvorming veroorzaken. Dit is meestal te voorkomen door de vloeren volledig te egaliseren.
Acclimatisatie	De vloerdelen moeten vóór de verlijming met Hechtlijm LF 3064 minimaal 48 uur, en zo nodig langer, vlak en zonder spanning in de betreffende ruimtes worden opgeslagen, zodat ze zich kunnen aanpassen aan het binnenklimaat.
Speciale eisen aan de verlijming	Bij speciale eisen aan de verlijming, zoals bij sterke opwarming door zonlicht, wordt het gebruik van 2K-PU-lijm aanbevolen. Raadpleeg zo nodig de Brillux Adviesdienst.
Informatie Designvloer 3055	Neem bij de toepassing en verwerking de productinformatie en verwerkingsinstructies van Designvloer 3055 in acht.
BEB-informatiebladen in acht nemen	Neem de informatiebladen van het Bundesverband Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB) 'Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen' (Beoordelen en voorbereiden van ondergronden) en 'Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen' (Voorbereiding voor het leggen van vloerbedekkingen) in acht.
Overige informatie	De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl