

Speciaal Voorstrijkmiddel LF 3085

voorstrijkmiddel op dispersiebasis dat de hechting verbetert, zeer emissiearm, vrij van oplosmiddelen, kwartshoudend, gebruiksklaar, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor het creëren van een hechtingsverbeterende grondlaag op niet zuigende, gladde en dichte binnenvloeren. Als voorbereiding op latere pleister-, egaliserings-, en nivelleerwerkzaamheden. Te gebruiken op gladde en dichte betonvloeren, terrazzo en keramische vloeren alsook op vloeren die zoveel mogelijk zijn ontdaan van waterdichte lijmresten.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- zeer emissiearm
- gebruiksklaar
- goed hechtend
- kwartshoudend
- snel drogend
- water- en alkalibestendig
- zeer goed rendement
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	blauwachtig, transparant
Materiaalbasis	oplosmiddelvrije acrylaatdispersie met toeslagstoffen
Dichtheid	ca. 1,38 g/cm ³
Verpakking	verpakking van 5 kg

Verwerking	
Verdunning	Wordt onverdund gebruikt.
Aanbrengen	Roer het Speciaal Voorstrijkmiddel LF 3085 goed door voor gebruik. Breng het vervolgens gelijkmatig aan met de Verfroller met korte pool 1217 en een kwast en strijk het mooi open. Vermijd zichtbare randen en overtollig materiaal (zichtbare ophopingen).
Verbruik	Ca. 100–150 g/m ² per laag. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
Verwerkingstemperatuur	Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan + 15 °C is.
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.
Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)	
	Bewerkbaar na ca. 1-2 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.
Opslag	
	Bewaar in goed gesloten verpakkingen op een koele, droge en vorstvrije plaats. Maximale opslagduur is ca. 12 maanden. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.
Verklaring	
Productcode	D1 De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.
Opbouw van de lagen	
Ondergrondvoorbereiding	- De ondergrond moet stevig, droog, schoon en goed hechtend zijn. Hij mag ook geen uitbloeiingen of sinterlagen vertonen en geen lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken. - De ondergrond moet in de eerste plaats beantwoorden aan de bouwtechnische normen. - De ondergrond moet worden beschermd tegen opstijgend vocht. - Bitumeuze lagen en in water opzwellbare of andere zachte lagen moeten volledig worden verwijderd. - Test of de bestaande lagen zoals oude grondlagen of lijmlagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn. - Niet goed hechtende lagen moeten worden verwijderd, door ze bijv. te frezen, af te schuren of te zandstralen. Neem de vereisten van de betreffende geldende normen, richtlijnen en BEB-fiches in acht. - Ontkistingsolie en cementmelk moeten worden verwijderd en vacuümbehandeld beton moet worden opgeruwd. - Terrazzo en keramische vloeren moeten worden gereinigd met Basisreiniger R 3263 en vervolgens worden gepolijst. - Zie ook VOB deel C, DIN 18365, paragraaf 3.
Voorbehandeling	Breng Speciaal Voorstrijkmiddel LF 3085 altijd onverdund aan.
Egalisering ter voorbereiding/afwerking	Egalisering of afwerking in de systeemopbouw.

Opmerkingen

Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl