

Lacryl-PU Parketlak 344

watergedragen, emissiearm en met weinig schadelijke stoffen,
zijdemat, kleurloos, ééncomponent, slijtvast, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor een duurzame, kleurloze coating op bestaande parketvloeren, vloerplanken, houten vloeren en vast verlijmd kurkvloeren in woningen.

Eigenschappen

- watergedragen
- reukarm
- vloercoating bestaande uit één component, op basis van PU-acryl
- voor binnen
- voldoet aan de eisen van de 'Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)' (commissie voor gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwproducten)
- voldoet aan de norm EN 713 Veiligheid van speelgoed, speeksel- en zweetbestendigheid
- robuust
- slijtvast
- bestand tegen milde, huishoudelijke reinigingsproducten
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	0100 kleurloos
Glansgraad	zijdemat
Materiaalbasis	acrylaat-polyurethaandispersie
VOS	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOS.
Ingrediënten	polyacrylaat-polyurethaandispersie, silicaat water, glycolether, additieven en conserveermiddelen (benzisothiazolinon).
Dichtheid	ca. 1,02–1,06 g/cm ³
Verpakking	750 ml en 3 l

Verwerking

Verdunning	Klaar voor gebruik. Om de vloeibaarheid aan te passen, mag het maximaal met 5 % water worden verdund.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Voeg geen andere stoffen toe.
Aanbrengen	Lacryl-PU Parketlak 344 kan met een kwast of een verfroller worden aangebracht.
Verbruik	Ca. 90–120 ml/m ² per laag. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
Verwerkingstemperatuur	Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan +5 °C is. Het best gebruiken bij een lucht- en objecttemperatuur van +10 °C tot +25 °C.
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Stofdroog naar ca. 1–2 uur. De tussen- en eindlaag zijn ten vroegste na 8 uur bewerkbaar en begaanbaar. Volledig belastbaar als het door en door droog is (na ca. 8 dagen). Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten. Alleen volledig lege verpakkingen mogen ingeleverd voor recycling. Vloeibare materiaalresten moeten worden afgevoerd via een inzamelpunt voor afgedankte lakken en verven.

Verklaring

Productcode	W3+ De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens. Bevat benzisothiazolinon. Kan allergische reacties veroorzaken. Voor meer informatie over allergieën, neem telefonisch contact met ons op. Tel.: +49 251 7188-403.
--------------------	--

Opbouw van de lagen

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, droog en zuiver zijn en voldoende hechtend en geschikt zijn en mag geen oliën, wassen en vetten of andere lossingsmiddelen bevatten.
- Controleer of de bestaande lagen, in het bijzonder bij kant-en-klaarparket met een fabriek coating, geschikt zijn en of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn. Probeer indien nodig uit op testvlakken.
- Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Vergrijsd hout moet worden opgeschuurd totdat de houtlaag weer een goed hechtend vermogen heeft. Intacte laklagen moeten vooraf grondig worden opgeschuurd.
- Als u verflagen bewerkt of verwijdert, bijv. door ze af te schuren of af te branden, enz., kunnen er stoffen of dampen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk daarom alleen in goed geventileerde ruimtes en gebruik indien vereist de gepaste ademhalingsbescherming en andere beschermingsmiddelen.
- Bij nieuwe, onbehandelde ondergronden moet vóór het aanbrengen van de coating het oppervlak licht worden opgeschuurd met een schuurpapier met een korrel van 100 of fijner.
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Verven op houten en kurken vloeren (binnen)

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
onbehandelde houten en kurken vloeren, binnen ¹⁾	Lacryl-PU Parketlak 344, zijdemat		
Houten en kurken binnenvloeren met intacte, geschikte kleurloze vloercoating	niet vereist	Lacryl-PU Parketlak 344, zijdemat	Lacryl-PU Parketlak 344, zijdemat

¹⁾ Bij poriën en microscheurtjes in het hout, in het bijzonder bij hardhout zoals eik, beuk enz. raden wij aan om vooraf een kleurloze impregneerlaag aan te brengen met Lignodur VarioGuard 620.

Opmerkingen

Geschiktheidsattest

Oppervlaktecoatingsystemen voor parket en houten vloeren 'Brillux System Air-Clean-Pro 4'



De huidige abZ/aBG kunt u terugvinden onder de link:
[www.brillux.de/Mediathek/Pruefberichte en Zulassungen](http://www.brillux.de/Mediathek/Pruefberichte%20en%20Zulassungen)

Opmerkingen

Veiligheidsmaatregelen	Buiten het bereik van kinderen houden. Tijdens het spuiten is het dragen van een veiligheidsbril en combifilter A2/P2 verplicht. Bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en het drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het werken met dit product is verboden. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk overvloedig met water afspoelen. Niet lozen in het riool, het oppervlaktewater of in de bodem.
Niet gebruiken op volgende oppervlakken	Niet geschikt voor vensterbanken.
Ondergronden opschuren	Wij raden aan om tussen de lagen het oppervlak op te schuren. Bij de lak-op-lakmethode is opschuren een absolute vereiste.
Twee eindlagen	Voor een dikkere eindlaag raden wij aan om twee lagen aan te brengen.
Vloerbedekking en meubilair	Vloerbedekking leggen kan pas na 8 dagen. Meubels en andere inrichtingsstukken dienen voorzichtig te worden geplaatst.
Scheuren in houten planken	Ook binnenshuis kunnen houten vloeren door temperatuurschommelingen krimpen en opzwellen, met mogelijk scheuren of loskomende voegen tot gevolg. Dit is helaas onvermijdelijk.
Gebruik en belastbaarheid	Vloercoatings zijn onderhevig aan gebruiksslijtage. De individuele gebruiksduur hangt af van de laagdikte en de mate van belastbaarheid. Voor ruimtes waar veel met stoelwielletjes wordt gerold, raden wij aan om beschermende vloermatten onder de bureaustoelen te leggen.
Bureaustoelwielletjes	De bureaustoelen moeten zachte wielletjes van type W hebben volgens DIN EN 12529.
Vloerbeschermers voor stoelen en meubels	Stoelen met defecte of ontbrekende stoelglijders of on gepaste stoelwielletjes doen de beschermende werking teniet en vernietigen de vloercoating. Daarom dienen dergelijke stoelen en stoelwielletjes te worden vermeden. Het is zeer aan te bevelen om gepaste stoel- en meubelglijders te gebruiken (geen eenvoudige, zelfklevende viltjes).
Reiniging en onderhoud	Voor de reiniging en het onderhoud van gecoate vloeren verwijzen wij u naar het afzonderlijke infoblad 'Reinigings- en onderhoudshandleiding' voor gecoate houten binnenvloeren.
Overige informatie	De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl