

Meerkleuren Sierpleister 3552

Natuursteenpleister conform DIN 18558, weerbestendig, voor buiten



Toepassingsgebied

Voor het realiseren van decoratieve en slijtvaste oppervlakken op vlakke ondergronden buiten, bijv. buitenpleister (drukvastheidscategorie CS II en CS III, drukvastheid $>2,0 \text{ N/mm}^2$), bijzonder voor gevelplinten. Bovendien ook binnen het Brillux WDV-systeem toepasbaar voor gevelplinten.

Eigenschappen

- watergedragen
- voor buiten
- decoratieve natuursteenpleister
- voor afwerkingen zonder voegen
- zeer slijtvast
- bijzonder stootvast
- waterdampdoorlatend
- taai-elastisch
- hechtvast
- weerbestendig
- makkelijk te verwerken

Productomschrijving

Kleuren	10 kleuren uit de Brillux stalenmap Nature. Door de toegepaste natuurlijke granulaten zijn kleine kleurafwijkingen van de kleurstenen mogelijk.
Korrelgrootte	2–3 mm, effectkleur 9650 zilver-metallic 1–2 mm
Materiaalbasis	Acrylaat-copolymeer-dispersie met decorsplit en -structuur
Dichtheid	ca. 1,65–1,75 g/cm ³
Verpakking	20 kg

Verwerking

Verdunning	Indien noodzakelijk, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en de objectsituatie en klein beetje met water.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Aanbrengen	Meerkleuren Sierpleister 3552 vóór verwerking met een krachtig roerapparaat (min. 900 watt) en naar rechts gedraaide mengstaaf (pleistermengstaaf) goed oproeren. De pleister met een roestvrijstalen vlakspaan met 1½ voudige korrel dikte aanbrengen en aansluitend in een richting gelijkmatig afvlakken. Werk nat-in-nat om aanzetten in de pleisterlaag te voorkomen. Vooral bij grote oppervlakken adviseren wij voldoende arbeidskrachten in te zetten.
Verbruik	Ca. 5,0 kg/m ² per laag. Effectkleur 9650: ca. 3,4 kg/m ² . De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur lager dan +5 °C of hoger dan +30 °C. De temperatuurgrenzen moeten ook tijdens de uithardingstijd in acht worden genomen.
Reiniging gereedschap	Na gebruik onmiddellijk met water.

Kleuradvies voor een tussenlaag met Pleistergrondering 3710

Pleistergrondering 3710 in de kleur	Meerkleuren Sierpleister 3552 in de kleur
0095 wit	7401, 7413
09.06.15 ¹⁾	8408, 3409
99.00.18 ¹⁾	7425, 7430
99.00.30 ¹⁾	9401, 9408 en 9650 zilver-metallic
99.00541	9415

¹⁾ Alternatief kan Pleistergrondering 3710 ook tot max. 20 % met Basis en Mengkleuren 951 worden aangekleurd.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Droog oppervlak na ca. 24 uur. Kan na ca. 3 dagen worden belast.
Houd bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen	Bevat conserveringsmiddelen
Productcode	BSW20 De informatie in het meest recente veiligheidsinformatieblad is van toepassing.

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond moet vlak, vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en andere tussenlagen die de hechting verstoren.
- Vochtindringing achter de pleisterlaag, bijv. via aansluitingen, scheuren, enz. en verzameld water moet uitgesloten zijn.
- Aanwezige afwerklagen controleren op geschiktheid, draag- en hechtcracht.
- Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens voorschrift afvoeren.
- Door algen en schimmels aangetaste oppervlakken reinigen en nabehandelen met Universeel Desinfectiemiddel 542*. (*Biocide veilig toepassen. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.)
- Gerepareerde pleisterplekken vakkundig fluateren.
- Wapeningslagen afwerken na uitharding en droging (ten minste 3 dagen bij +20 °C, 65 % r. v.).
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, alinea 3.

Pleisterlaag, buiten

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindafwerking
Wapeningslagen, bijv. gevelplinten binnen het Brillux WDV-systeem, normaal zuigende buitenpleister (CS II, CS III), intacte dispersie-, olievert- en lakafwerking		Pleister voorstrijkmiddel 3710 0095 wit of in overeenstemming met de pleisterkleur (zie tabel)	Meerkleuren Sierpleister 3552 in de gewenste kleur
sterk absorberende buitenpleister, beton	Indien nodig Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Voorstrijkmiddel 545		

Aanwijzingen

Aan elkaar grenzende oppervlakken

Aan elkaar grenzende oppervlakken moeten met één aangemaakt mengsel worden afgewerkt. Meng dus voldoende materiaal voor het volledige oppervlak.

Nieuwe minerale ondergronden

Werk nieuwe minerale ondergronden, in het bijzonder pleisteroppervlakken (kalkcementmortel en cementmortel) pas af na voldoende uitharding en droging, na minimaal 14 dagen, liefst pas na 4 weken. Afhankelijk van het klimaat en het seizoen kan het droogproces nog meer tijd in beslag nemen.

Omstandigheden droging

Zorg bij verwerking van Meerkleuren Sierpleister 3552 i.v.m. de droging voor goede omstandigheden. Bij lange blootstelling aan vochtigheid kunnen wateroplosbare, verkleurende inhoudsstoffen uit de ondergrond vrijkomen. Tot de finale verharding (duurt afhankelijk van het weer misschien meerdere weken) kan de Meerkleuren Sierpleister door intensieve blootstelling aan vochtigheid voor een bepaalde periode troebel zijn tot dat het weer droog is.

Bescherming van de afwerking

Tijdens de verwerking, droging en uitharding moeten de oppervlakken worden beschermd tegen direct zonlicht, sterke wind en vocht, bv. door dekzeilen.

Aanwijzingen

- Bij horizontale oppervlakken** Breng geen pleisterlagen aan op horizontale oppervlakken. Uitspringende bouwelementen, zoals vensterbanken, kroonlijsten of muurkappen, moeten naar behoren worden behandeld om uitlopers van vuil en vochtindringing te voorkomen.
- Kleurstabiliteit** Oppervlakken die met Meerkleuren Sierpleister 3552 zijn gemaakt, zijn onderhevig aan een dynamisch veranderingsproces onder invloed van weersomstandigheden en blootstelling, zoals verwerking, vocht, uv-straling en afzettingen. Dit kan leiden tot.
- Overige informatie** De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl