

Fijndecor 3609

vrij van conserveringsmiddelen, organisch gebonden pleister volgens DIN EN 15824 (gladde pleister), voor binnen



Kleurmengsysteem

Toepassingsgebied

Om decoratieve, slijtvaste oppervlakken (gladde pleister) te realiseren binnenshuis, bv. in trappenhuisen, gangen, kantoren en in woonruimtes. Geschikt voor vlakke ondergronden, bv. binnenpleister (drukvastheidscategorie CS II - CS IV en B1-B7), beton, gipskarton.

Eigenschappen

- vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- voldoet aan de eisen van de "Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)" (commissie voor de beoordeling van de gezondheid van bouwmaterialen)
- "nichtbrennbar" (niet brandbaar)
- gebruiksklaar
- op vele manieren te structureren
- extreem goed houdbaar
- stootvast
- zeer dampdoorlatend
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleuren	0095 wit Een groot aantal kleuren kunnen op aanvraag in de fabriek worden vervaardigd en zijn ook altijd vrij van conserveringsmiddelen.
Korrelstructuur	0,8–1,0 mm
Materiaalbasis	Vinylacetaat-ethyleen-copolymeerdispersie
Dichtheid	ca. 1,7 g/cm ³
Laagdikte	ca. 1 mm
Brandgedrag	A2 – s1,d0 conform DIN EN 13501-1 (niet brandbaar)
Verpakking	0095 wit: 25 kg Kleurmengsysteem: 25 kg

Verwerking

- Verdunning** Indien nodig in geringe mate met water.
- Aankleuren** Tot max. 2 % kan met Basis- en Mengkleuren 951.
- Aanbrengen** Fijndecor 3609 voor de verwerking met een krachtig roerapparaat (min. 900 Watt) en rechtsdraaiende roerstaaf (pleisterroerstaaf) goed doorroeren. De pleister handmatig met een roestvrijstalen spaan of eventueel met een geschikte wormpomp of een trechterpistool aanbrengen. Zorg tijdens het aanbrengen voor een gelijkmatige laagdikte en strijk de pleisterlaag af met de Kunststof vlakspaan 3791. Neem de informatie in de tabel "Spuitmethode" in acht. Om aanzetten in de pleisterlaag te vermijden, nat-in-nat verwerken. Vooral bij grote oppervlakken adviseren wij voldoende arbeidskrachten in te zetten.
- Verbruik** Ca. 1,8 km/m², op gladde ondergronden.
De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proefvlak op het object.
- Verwerkingstemperatuur** Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C of boven de +30 °C. De temperatuurgrenzen moeten ook tijdens de uithardingstijd in acht worden genomen.
- Reinigen gereedschap** Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Spuitmethode

Spuitapparaten	Spuitkop (mm)	Druk/luchttoevoer	Verdunning
Wormpomp	4 mm	ca. 2 bar volledige luchttoevoer	ca. 5 %
Trechterpistool	4 mm	ca. 2 bar	ca. 5 %

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Doorgedroogd na ca. 2 dagen.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

- Productcode** BSW40
De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Ondergrondvoorbereiding

- de ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn, en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere stoffen die de hechting verstoren
- aanwezige lagen controleren op geschiktheid, draagkracht en hechtvermogen
- niet-intacte en ongeschikte lagen volledig verwijderen en volgens de voorschriften afvoeren
- omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) grondig afspoelen
- intacte olie- en lakverflagen met een alkalisch middel (loog) voorbereiden, grondig opschuren en schoonmaken
- Wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig verwijderen
- gerepareerde plekken vakkundig flatueren; bij gekleurde afwerklaag het volledige oppervlak flatueren
- zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3

Pleisterlaag, binnen

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag ¹⁾	Eindafwerking
Normaal zuigende ondergrond, bv. binnenpleisters (drukvastheidscategorie CS II–CS IV), dispersie-, olie en lakverflagen		Pleister voorstrijkmiddel 3710 of Silicaat-Vulmiddel 3639 ²⁾	Fijndecor 3609
Sterk zuigende ondergrond, bv. gipspleister, gipskarton ³⁾ , beton	Hangt er vanaf wat nodig is Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Voorstrijkmiddel 545		

¹⁾ Bij een gekleurde eindafwerking de tussenlaag in een op de kleur van het pleister afgestemde kleur aanbrengen.

²⁾ Bij het aanbrengen van de tussenlaag met Silicaat-Vulmiddel 3639 blijft de complete laagopbouw vrij van conserveringsmiddelen.

³⁾ Bij het afwerken van gipskarton dat niet over het gehele oppervlak is gepleisterd, moet een extra isolerende grondlaag worden aangebracht om verkleuring van de eindafwerking te voorkomen. Zie “Verkleuringen bij gipskarton” bij de opmerkingen. Als alternatief kan na voldoende droging een extra afwerklaag zonder conserveringsmiddelen worden aangebracht met geschikte dispersieverf voor binnen, bv. Vitalux 9000.

Opmerkingen
Laagopbouw zonder conserveringsmiddelen

Om een laagopbouw zonder conserveringsmiddelen te garanderen, mag alleen Silicaat-Vulmiddel 3639 worden gebruikt. Als andere voorstrijkmiddelen moeten worden gebruikt, is alleen de eindafwerking vrij van conserveringsmiddelen.

Aaneengesloten oppervlakken

Gebruik op aaneengesloten oppervlakken alleen materiaal van dezelfde productie of meng de benodigde hoeveelheid materiaal.

Karakteristieke structuurkorrels

De in pleister gebruikte toeslagstoffen zijn natuurproducten, die afhankelijk van de kleur van het pleister soms ook waarneembaar kunnen zijn als iets donkerdere of lichtere structuurkorrels. Dit is een typisch basissenmerk en een natuurlijke eigenschap van pleistermateriaal. Dit vormt geen technisch gebrek en is geen reden tot reclamaties.

Verkleuringen bij gipskarton

Wanneer bij onbehandeld gipskarton het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan, dient een extra isolerende laag te worden aangebracht. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie bv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Voor een goede beoordeling is het zinvol om een proefvlak over meerdere plaatbreedten inclusief voegen en plamuurplekken aan te brengen.

Opmerkingen

Gipspleisters op gipskarton

De door de gipskartonplatenproducerende industrie voorgeschreven gipspleisters kunnen bijzonder gevoelig zijn voor vocht, wat kan leiden tot zwellen, vorming van luchtbellen en zs onthechting (zie ook het merkblad 2 "Beploistering van gipsplaten, oppervlakteafwerking" van het Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten-industrie e.V.). Voor een snelle droging zijn daarom voldoende ventilatie en een geschikte temperatuur vereist.

Pleisteren van ruwe oppervlakken

Ruwe oppervlakken vóór de laagopbouw zo nodig door pleisteren met bv. Briplast Silafill 1886 gladmaken.

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl