

## Pleister voorstrijkmiddel 3710

weerbestendig, gepigmenteerd, kwartshoudend, op dispersiebasis,  
voor binnen en buiten

Kleurmengsysteem



### Toepassingsgebied

Te gebruiken als kwartshoudende grond- en tussenlaag voor latere afwerkingen met alle organische pleisters en minerale, lichte pleisters. Kan worden gebruikt op bijv. buiten- en binnenpleisters, beton, vezelcement, goed hechtende dispersieverven en in de systeemopbouw met Brillux ETICS-systemen.

### Eigenschappen

- mild geurend
- op dispersiebasis
- voor binnen en buiten
- weerbestendig
- kwartshoudend
- gepigmenteerd
- heeft een uitstekend hechtend vermogen
- waterdampdoorlatend
- verstevigend

### Productomschrijving

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>          | 0095 wit<br>Andere kleurtinten mogelijk met het Brillux kleurmengsysteem.<br>Andere kleurentinten op aanvraag. |
| <b>Glansgraad</b>     | mat                                                                                                            |
| <b>Materiaalbasis</b> | polyvinylacetaat-copolymeer                                                                                    |
| <b>Dichtheid</b>      | ca. 1,39 g/cm <sup>3</sup>                                                                                     |
| <b>Verpakking</b>     | 0095 wit: 5 l, 15 l<br>Kleurmengsysteem: 5 l, 15 l                                                             |

## Verwerking

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdunning</b>                    | Gebruiksklaar, dus moet onverdund worden gebruikt.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aankleuren</b>                    | Kan tot max. 20% met Effen- en Mengkleuren 951 worden aangekleurd.                                                                                                                                                                   |
| <b>Verdraagzaamheid</b>              | Alleen mengbaar met gelijkaardige en de in dit productinformatieblad vermelde materialen.                                                                                                                                            |
| <b>Aanbrengen</b>                    | Pleister voorstrijkmiddel 3710 kan met een verfborstel of roller worden aangebracht.                                                                                                                                                 |
| <b>Verbruik</b>                      | Ca. 150–200 g/m <sup>2</sup> per laag op gladde ondergronden. Hoe ruwer het oppervlak, hoe meer product er nodig is. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen. |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>        | Het best gebruiken bij een lucht- en objecttemperatuur van + 15 °C tot + 25 °C. Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan + 5 °C is.                                                                              |
| <b>Reiniging van het gereedschap</b> | Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.                                                                                                                                                                            |

## Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Na 12 uur bewerkbaar en klaar voor de vervolgstappen van de systeemopbouw.  
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

## Opslag

Bewaar op een koele en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.

## Verklaring

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerking</b>   | Bevat conserveermiddelen                                                                            |
| <b>Productcode</b> | BSW20<br>De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens. |

### Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver en goed hechtend zijn. Hij mag ook geen uitbloeiingen of sinterlagen vertonen en geen lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
- Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
- Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd. Omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) moeten grondig worden weggespoeld.
- Intacte olie- en verflagen moeten worden aangelooft en vervolgens grondig worden geschuurd en schoongemaakt.
- Verwijder niet overschilderbare wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig.
- Oppervlakken met schimmels of algen moeten grondig worden gereinigd en worden nabehandeld met het Universeel Desinfectiemiddel 542 \*). (\* Is een biocide, dus voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.).
- Gerepareerde plekken moeten vakkundig worden geflatueerd.
- Bij gekleurde afwerklaag moet het volledige oppervlak worden geflatueerd.
- Wapeningslagen moeten na de uithardings- en droogtijd worden afgewerkt (min. 3 dagen wachten bij + 20 °C en 65 % rel. vochtigheid).
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

### Afwerkpleister voor buiten

| Ondergrond                                                                                                                                          | Grondlaag                                                          | Tussenlaag <sup>1) 2)</sup>    | Eindlaag <sup>3)</sup>                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wapeningslaag<br>bijv. in het Brillux ETICS-systeem                                                                                                 |                                                                    | Pleister voorstrijkmiddel 3710 | organisch gebonden pleisters bijv. Rausan KR of R en Meerkleuren Sierpleister of Mineraal-Pleister KR of R |
| onbehandelde, normaal of weinig absorberende ondergronden, bijv. buitenpleister (afhankelijk van de drukvastheid <sup>4)</sup> )                    |                                                                    |                                |                                                                                                            |
| sterk absorberende ondergronden, bijv. zandachtige buitenpleister (afhankelijk van de drukvastheid <sup>4)</sup> ), krijtachtige dispersieverflagen | indien vereist Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Voorstrijkmiddel 545 |                                |                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Bij een witte afwerklaag met Rausan op Qjusion Organic 3712 of Qjusion Organic SK 3726 is er geen tussenlaag met Pleister voorstrijkmiddel 3710 nodig.

<sup>2)</sup> Bij een afwerking met Mineraalpleister op ETICS-poederlijm 3550 of ETICS-lijm- en verstevigingsmortel L 3500 is er geen tussenlaag met Pleister voorstrijkmiddel 3710 nodig.

<sup>3)</sup> Bij een gekleurde eindafwerking moet de kleur van het Pleister voorstrijkmiddel 3710 zijn afgestemd op de kleur van de pleister.

<sup>4)</sup> Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm<sup>2</sup> (drukvastheid CS II, CS III)

## Afwerkpleisters voor binnen

| Ondergrond                                                                                                                               | Grondlaag                                                          | Tussenlaag                     | Eindlaag <sup>1)</sup>                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| onbehandelde, normaal of weinig absorberende binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid <sup>2)</sup> ), intacte dispersieverflagen |                                                                    | Pleister voorstrijkmiddel 3710 | organisch gebonden pleisters bijv. Binnendecoratatie KR of R |
| sterk absorberende ondergronden, bijv. gipspleister <sup>2)</sup> , gipsplaten, beton                                                    | indien vereist Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Voorstrijkmiddel 545 |                                |                                                              |

<sup>1)</sup> Bij een gekleurde eindafwerking moet de kleur van het Pleister voorstrijkmiddel 3710 zijn afgestemd op de kleur van de pleister.

<sup>2)</sup> Minimale drukvastheid > 1,5 N/mm<sup>2</sup> (drukvastheid CS II–CS IV en B1–B7)

## Opmerkingen

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nieuwe minerale ondergronden</b>               | Nieuwe minerale ondergronden, m. u. v ETICS-systemen, met name bepleisterde oppervlakken mogen pas na volledige binding en droging worden afgewerkt. Ten vroegste na 14 dagen, maar beter pas na 4 weken. Al naargelang de weersomstandigheden en het seizoen kan het drogen langer duren.                                                                                                        |
| <b>Verwerking binnen</b>                          | Bij werkzaamheden binnen moet de ruimte goed worden belucht en ontlucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gipshoudende, hydraulisch bindende plamuur</b> | Pleister voorstrijkmiddel 3710 mag niet worden gebruikt als er nadien nog wordt gewerkt met gipshoudende, hydraulisch bindende plamuurproducten, bijv. Briplast Prefill 143 of Briplast Planofill 1875. Voor deze producten raden wij aan om Multigrond LF 3084 te gebruiken met het oog op een betere hechting.                                                                                  |
| <b>Verkleuring van gipsplaten</b>                 | Als het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan op onbehandelde gipsplaten, gebruik dan een extra isolerende laag. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie bv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Het is aan te bevelen om testvlakken te maken over meerdere plaatbreedtes en over de voegen en geplamuurde plekken.                                               |
| <b>Vorstrijken van gipspleisters</b>              | Sterk absorberende gipspleisters hebben niet altijd het vereiste hechtvermogen. Wij raden daarom voor de veiligheid aan om het hechtvermogen van de volledige laagopbouw te testen met een hechtproef met plakband (bijv. met tesa® Professional 4334 Precision Mask®). Indien nodig voorbehandelen met voorstrijkmiddel.                                                                         |
| <b>Gebruik van afdichtingsstof</b>                | Wordt er afgewerkt met afdichtingsmateriaal, bijv. met acrylafdichting, dan kunnen er door de hogere elasticiteit van de afwerking scheuren ontstaan. Ook verkleuringen zijn mogelijk. Omdat er zoveel verschillende afdichtingsproducten op de markt bestaan, raden wij aan om per situatie zelf een hechtproef uit te voeren en te kijken wat het resultaat van het gebruik van dit product is. |
| <b>Overige informatie</b>                         | De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux  
Benelux B.V.  
Westeinde 142  
1511 MA Oostzaan  
NEDERLAND  
Tel. +31 75 79915-00  
Fax +31 75 79915-15  
[info@brillux.nl](mailto:info@brillux.nl)  
[www.brillux.nl](http://www.brillux.nl)