

Scheur-Stop-Plamuur 376



gebruiksklare, goed vullende, plasto-elastische plamuur, voor buiten

Toepassingsgebied

Voor het vullen van scheuren in het pleisterwerk, metselwerk of beton, ontstaan door bouwtechnische omstandigheden of door de staat van de ondergrond. Kan worden gebruikt in het systeem met Evoshine 201 of Betonfinish 839.

Eigenschappen

- gebruiksklaar
- goed vullend
- zonder weekmakers
- krimpt niet tot nauwelijks
- zuinig in gebruik
- voor buiten
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	bruingrijs
Materiaalbasis	Acrylaat-copolymeer
Dichtheid	ca. 1,85 g/cm ³
Verpakking	310 ml/koker

Verwerking

- Voegbreedte** Maak scheuren open tot minstens 1 cm en maak ze grondig schoon. Behandel de randen van de scheur twee keer nat in nat voor met Lacryl Voorstrijkmiddel 595.
- Aanbrengen** Veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen verplicht. Snijd de top van koker en schroef de tuit vast. Snijd de punt schuin af, zodat de openingsdiameter minstens 6 mm is. Leg de koker in het kitpistool. Gebruik bij voorkeur het Skeletpistool 1532. Oefen lichte tot matige druk uit met vaste hand en breng de vulmassa gelijkmatig aan in de voeg. Tijdens het opvullen houdt u de spuitmond schuin, maar nooit in een rechte hoek van 90°C ten opzichte van de scheur. Aangebroken kokers moeten zo snel mogelijk worden opgebruikt. Voordat er zich een vel op het oppervlak vormt, moet het oppervlak met een vochtig gemaakt stuk gereedschap, bijv. een penseel, worden gladgestreken of in de vorm van de gevelstructuur worden gestreken. Verwijder verontreinigingen met een vochtige doek als het oppervlak nog nat is. Vermijd de inwerking van vocht op het vers aangebrachte materiaal totdat er zich een opgesteven vel heeft gevormd.
- Verbruik** Ca. 170 ml/m bij scheuren van 10 x 15 mm (breedte x diepte). Bereken het verbruik met de formule: scheurbreedte x scheurdiepte x lengte. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
- Verwerkingstemperatuur** Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan + 5 °C is.
- Reiniging van het gereedschap** Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Als het product is uitgehard, kan het alleen nog mechanisch worden verwijderd.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Bewerkbaar ten vroegste na 24 uur. De effectieve droogtijd hangt af van de grootte van de scheur. Bij diepere en grotere scheuren en bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

Opslag

Bewaar op een koele en vorstvrije plaats.

Verklaring

- Productcode** D1
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver en goed hechtend zijn. Hij mag ook geen uitbloeiingen of sinterlagen vertonen en geen lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
- Meelachtige lagen moeten mechanisch of met een hogedrukspuit worden verwijderd.
- Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
- Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Gladde en dichte ondergronden moeten worden opgeschuurd en schoongemaakt.
- Oppervlakken met schimmels of algen moeten grondig worden gereinigd en worden nabehandeld met het Universeel Desinfectiemiddel 542 *.
- (* Is een biocide, dus voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.)
- Beschadigd beton moet met het materiaal van het Brillux Beton-beschermingssysteem worden gerepareerd.
- Gerepareerde plekken moeten vakkundig worden geflatueerd. Bij gekleurde afwerklagen moet het volledige oppervlak worden geflatueerd.
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Opbouw bij reparaties in functie van het type scheur conform BFS-informatieblad nr. 19

Type scheur ¹⁾	Reparatie van de scheur	Wapening	Eindlaag ²⁾
A.1 scheuren in het bepleisterde oppervlak A.2 scheuren die dwars door de pleisterlagen gaan			2x Evoshine 201 of Betonfinish 839
B.1 scheuren aan de stootvoegen of ondersabeling			3x Evoshine 201 of Betonfinish 839
B.2 scheuren door vormveranderingen van het muurwerk C.1 bouwtechnische en door de constructie ontstane scheuren C.2 scheuren door funderingsproblemen	scheuren openmaken, randen voorbehandelen en de scheur tot gelijk met het oppervlak vullen met Scheur-Stop-Plamuur 376	Gedeeltelijk of volledig wapenen met het Elastisch weefsel 1566 ingebed in de Wapeningslijm 480	2x Evoshine 201 of Betonfinish 839

¹⁾ Bouwtechnische scheuren kunnen niet in elke situatie duurzaam worden overbrugd met verfmiddelen, omdat ze deels worden blootgesteld aan extreme bewegingen.

²⁾ Volg voor systeemopbouw de instructies op de productinformatiebladen van de afwerkingsproducten.

Opmerkingen

BFS-informatieblad Nr. 19 Volg voor gevelrenovaties de instructies op BFS-informatieblad nr. 19.

Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl