

CreaGlas Weefsellijm 377



emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij, speciale lijm voor CreaGlas Weefsel, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor het verlijmen van CreaGlas Weefsel respectievelijk Glasvlies, evenals wandbekleding, voor binnen. Op draagkrachtige ondergronden, zoals binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid), beton, gipskarton en intacte muurverfwerkingen.

Eigenschappen

- emissiearm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- voldoet aan de eisen van de 'Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)' (commissie voor gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwproducten)
- waterverdunbare dispersielijm
- ook geschikt voor gebruik met behang- en airless-apparaten
- met goede beginhechting en lange open verwerkingstijd
- goed verdeelbaar
- in systeemopbouw met CreaGlas ontvlambaar B1, respectievelijk niet brandbaar A2
- in systeemopbouw met Rapidvlies 1525, Xtravlies 1725, Lightvlies 130 en Relief 3490 moeilijk ontvlambaar B1
- transparant opdrogend
- dampdoorlatend
- voor binnen

Productomschrijving

Kleur	transparant opdrogend
Glansgraad	Mat
Materiaalbasis	Polyvinylacetaat-Polymer
Dichtheid	ca. 1,02 g/cm ³
Verpakking	18 kg

Verdunning	Voor het aanbrengen met een roller, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond, het dessin en de objectsituatie, zo nodig verdunnen met water. Voor fijne CreaGlas dessins, zoals 2311 Fijn en 2111 VG Fijn, en voor gladvlies, verdunnen met ca. 15% water. Voor het airless aanbrengen verdunnen met ca. 10% water. Voor verwerking met een behangapparaat verdunnen met ca. 25% water.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere stoffen.
Aanbrengen	Met roller of airless-apparaat Breng de CreaGlas Weefsellijm 377 voor de verlijming van CreaGlas Weefsel en Gladvlies gelijkmatig aan op de ondergrond, in 2-3 baanbreedtes, met de Polyamide verfroller 1314 of het airless-spuitapparaat, in een hoeveelheid die is afgestemd op het dessin. Bij aanbrengen met het airless-apparaat raden wij aan de lijm met de verfroller na te rollen, om een gelijkmatige verdeling en dosering van de lijm te waarborgen. Leg de gesneden CreaGlas Weefsel- of Gladvliesbaan stotend in de natte lijm en druk deze zonder luchtbellens aan met de Weefsel-aandrukspatel 1323. Lijm op het oppervlak dient vermeden te worden. Verwijder eventuele verontreinigingen zorgvuldig met een vochtige spons. Verwerking met behangapparaten Bijna alle dessins van CreaGlas Weefsel Profession en VG kunnen met een behangapparaat worden verwerkt. Meer informatie hierover is te vinden in de productinformatiebladen van CreaGlas Weefsel Profession cg20 en CreaGlas Weefsel VG cg21. Voor verwerking met een behangapparaat de CreaGlas Weefsellijm 377 ca. 25% verdunnen met water. Let bij het doortrekken van het CreaGlas Weefsel op een gelijkmatige verdeling van de lijm zonder tekortkomingen. Het CreaGlas Weefsel, dat met het behangapparaat is belijmd, direct verwerken. Langere wektijden maken de verwerking lastiger en dienen te worden vermeden. Voer de verdere verwerking uit zoals hiervoor beschreven. Volg bij het verlijmen van de wandbekleding de aanwijzingen op in de productinformatiebladen CreaGlas Weefsel Profession cg20, CreaGlas Weefsel VG cg21, Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 en Lightvlies 130.
Verbruik	Voor verlijming van CreaGlas Weefsel ca. 150–300 g/m ² afhankelijk van dessin en ondergrond. Voor de verlijming van gladvlieswandbekledingen, zoals CreaGlas Glasvlies VG 1000 en 1001, Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 en Lightvlies 130, ca. 150 g/m ² . Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur onder de +10 °C. Ideaal te verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur van +18 °C tot +25 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Verwerking

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitkop ²⁾	Spuithoek	Druk	Verdunning
Airless ¹⁾	0,019–0,021 inch	40°–50°	180–200 bar	ca. 10 %

¹⁾ Met geschikte, krachtige airless-apparaten, zoals Wagner Airless-Spraypack SF 33 Plus Dispersie 3348, Brillux ProSpray 39 Select 3494 of Wagner HeavyCoat Spraypack HC 950 E SSP 3482.

²⁾ Voor een optimale verwerking raden wij de groene HEA ProTip spuitkop 3336 aan. Indien een andere airless-spuitkop wordt gebruikt, test dan eerst de verwerkingseigenschappen.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Na de droging van de lijmlaag volgt de verdere afwerking van het CreaGlas Weefsel.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen Bevat conserveermiddelen
Spuitnevel niet inademen.

Productcode D1
De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Laagopbouw

- Ondergrondvoorbereiding**
- de ondergrond moet egaal, vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn, en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere stoffen die de hechting verstoren
 - aanwezige lagen controleren op geschiktheid, draagkracht en hechtvermogen
 - niet-intacte en ongeschikte lagen verwijderen en volgens de voorschriften afvoeren
 - omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) met water afnemen
 - intacte olieverf- en laklagen logen, grondig schuren en schoonmaken
 - wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig verwijderen
 - herstelde pleisterwerkplekken vakkundig fluateren
 - ruwe ondergronden, beschadigingen e.d. egaliseren met bijv. Briplast Silafill 1886
 - de ondergrond indien nodig voorstrijken en/of tussenlagen aanbrengen
 - zie ook VOB deel C, DIN 18363 en 18366, telkens paragraaf 3

Laagopbouw				
Ondergrond	Grondlaag	Pleisteren en gronden ³⁾	Verlijmen	Afwerklaag ⁴⁾
gipsplaten, gipswandplaten, gipsvezelplaten - geplamuurd	optioneel ²⁾ Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Lacryl Hydro-Gel 695	indien nodig 1–2x met bijv. Briplast Silafill 1886 en voorbehandelen met Lacryl Voorstrijkmiddel 595	CreaGlas Weefsel resp. Gladvlies- wandbekledingen, bijv. CreaGlas Glasvlies VG 1000 of 1001, Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 of Lightvlies 130, verlijmd met CreaGlas Weefsellijm 377	CreaGlas Weefsel resp. Glasvlies met eindafwerkingen uit het CreaGlas Weefselsysteem respectievelijk Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 of Lightvlies 130, afhankelijk van de belasting, vereisten en glansgraad met muurverf minstens schrobvastheid R- klasse 2 volgens DIN EN 13300
gipspleister ¹⁾				
normaal zuigende ondergronden, bijv. binnenpleister (kalk- /cementmortel ¹⁾), beton, vlak metselwerk, matte muurverflagen				
gladde, niet-zuigende en glanzende ondergronden, zoals intacte, glanzende muurverflagen of olie- en lakverven	Hechtgrond 3720			
non-ferrometalen of kunststof	2K-EP Varioprimer 865 of 2K-EP Varioprimer S 864			

¹⁾ Minimale drukvastheid $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ (drukvastheid CS II, CS III, CS IV en B1–B7).

²⁾ Noodzakelijk als de vlakken niet verder geëgaliseerd worden voor de volgende lagen.

³⁾ De noodzaak en omvang van het pleisteren is afhankelijk van de verwachtingen voor de uiteindelijke oppervlakteafwerking. Voor gladde, gelijkmatige oppervlakken moet de ondergrond meestal minimaal oppervlaktekwaliteit Q3 voor ondergronden van gipspleister of gipsplaat hebben. Alle andere ondergronden moeten op vergelijkbare wijze worden voorbereid.

⁴⁾ Om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te verkrijgen, vooral op kritisch belichte oppervlakken, moeten de lagen consequent nat-in-nat en gelijkmatig worden aangebracht.

Opmerkingen

Gipspleisters op gipskarton

De door de fabrikanten van gipsplaten aanbevolen gipspleisters kunnen bijzonder gevoelig zijn voor vocht, wat kan leiden tot opzwellen, het ontstaan van luchtbellen en zelfs tot afbladderen van de lagen (zie ook het informatieblad 2 'Beploistering van gipsplaten, oppervlakteafwerking' van het Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten-industrie e.V.). Zorg daarom voor een snelle droging middels voldoende ventilatie en temperatuur.

Lijm aanbrengen en verdelen

Let bij het aanbrengen van de lijm goed op de juiste hoeveelheid en een gelijkmatige verdeling. Een teveel aan lijm kan lijmophopingen veroorzaken, wat het oppervlaktebeeld verstoort en naadmarkeringen zichtbaar kan maken na het drogen.

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten, over het CreaGlas Weefselsysteem en de verschillende CreaGlas Weefselsoorten, dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl