

CreaGlas Weefsellijm extra 378

emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij, speciale lijm voor CreaGlas Weefsel, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor het verlijmen van CreaGlas Weefsel en textiele wandbekleding, voor binnen. Op draagkrachtige ondergronden, zoals binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid), beton, gipskarton en intacte muurverfwerkingen. Ook als lijmtoevoeging in overige merken behanglijm te gebruiken.

Eigenschappen

- emissiearm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- waterverdunbare dispersielijm
- met zeer goede natte kleefkracht en uitstekende verouderingsstabiliteit
- transparant opdrogend
- dampdoorlatend
- voor binnen

Productomschrijving

Kleur	transparant opdrogend
Glansgraad	Mat
Materiaalbasis	Polyvinylacetaat-Polymer
Dichtheid	ca. 1,02 g/cm ³
Verpakking	5 kg, 18 kg

Verwerking	
Verdunning	Doorgaans niet noodzakelijk. Indien nodig, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond en de objectsituatie, met een kleine hoeveelheid water.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere stoffen.
Aanbrengen	Breng de CreaGlas Weefselijm extra 378 gelijkmatig aan op de ondergrond, in 2-3 baanbreedtes, met de Polyamide verfroller 1314, in een hoeveelheid die is afgestemd op het dessin. Bij vochtbelasting Wapeningslijm 480 gebruiken. Leg de gesneden CreaGlas Weefselbaan stotend in de natte lijm en druk deze zonder luchtballen aan met de Weefsel-aandrukspatel 1323.
Verbruik	Voor verlijming van CreaGlas Weefsel ca. 150–300 g/m ² afhankelijk van dessin en ondergrond. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur onder de +10 °C. Ideaal te verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur van +18 °C tot +25 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	
	Na de droging van de lijmlaag volgt de verdere afwerking in het CreaGlas Weefselsysteem.

Opslag	
	Koel en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Declaratie	
Opmerkingen	Bevat conserveermiddelen
Productcode	D1 De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Laagopbouw	
Ondergrondvoorbereiding	- de ondergrond moet egaal, vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn, en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere stoffen die de hechting verstoren - aanwezige lagen controleren op geschiktheid, draagkracht en hechtvermogen - niet-intacte en ongeschikte lagen verwijderen en volgens de voorschriften afvoeren - omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) met water afnemen - intacte olie- en laklagen logen, grondig schuren en schoonmaken - wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig verwijderen - herstelde pleisterwerkplekken vakkundig fluateren - ruwe ondergronden, beschadigingen e.d. egaliseren met bijv. Briplast Silafill 1886 - de ondergrond indien nodig voorstrijken en/of tussenlagen aanbrengen - zie ook VOB deel C, DIN 18363 en 18366, telkens paragraaf 3

Laagopbouw

Ondergrond	Grondlaag	Pleisteren en gronden ³⁾	Verlijmen	Afwerklaag ⁴⁾
gipsplaten, gipswandplaten, gipsvezelplaten - geplamuurd	optioneel ²⁾ Lacryl Voorstroikmiddel 595 of Lacryl Hydro-Gel 695	indien nodig 1–2x met bijv. Briplast Silafill 1886 en voorbehandelen met Lacryl Voorstroikmiddel 595	CreaGlas Weefsel of textiele wandbekleding, verlijmd met CreaGlas Weefsellijm extra 378	CreaGlas Weefsel met de eindafwerkingen uit het CreaGlas Weefselsysteem
gipspleister ¹⁾				
normaal zuigende ondergronden, bijv. binnenpleister (kalk-/cementmortel ¹⁾), beton, vlak metselwerk, matte muurverflagen				
gladde, niet-zuigende en glanzende ondergronden, zoals intacte, glanzende muurverflagen of olie-en lakverven	Hechtgrond 3720			
non-ferrometalen of kunststof	2K-EP Varioprimer 865 of 2K-EP Varioprimer S 864			

¹⁾ Minimale drukvastheid ≥ 2,0 N/mm² (drukvastheid CS II, CS III, CS IV en B1–B7).
²⁾ Noodzakelijk als de vlakken niet verder geëgaliseerd worden voor de volgende lagen.
³⁾ De noodzaak en omvang van het pleisteren is afhankelijk van de verwachtingen voor de uiteindelijke oppervlakteafwerking. Voor gladde, gelijkmatige oppervlakken moet de ondergrond meestal minimaal oppervlaktekwaliteit Q3 voor ondergronden van gipspleister of gipsplaat hebben. Alle andere ondergronden moeten op vergelijkbare wijze worden voorbereid.
⁴⁾ Om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te verkrijgen, vooral op kritisch belichte oppervlakken, moeten de lagen consequent nat-in-nat en gelijkmatig worden aangebracht.

Opmerkingen

Gipspleisters op gipskarton

De door de fabrikanten van gipsplaten aanbevolen gipspleisters kunnen bijzonder gevoelig zijn voor vocht, wat kan leiden tot opzwellen, het ontstaan van luchtbellen en zelfs tot afbladderen van de lagen (zie ook het informatieblad 2 'Beprestering van gipsplaten, oppervlakteafwerking' van het Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.). Zorg daarom voor een snelle droging middels voldoende ventilatie en temperatuur.

Lijm aanbrengen en verdelen

Let bij het aanbrengen van de lijm goed op de juiste hoeveelheid en een gelijkmatige verdeling. Een teveel aan lijm kan lijmfophopen veroorzaken, wat het oppervlaktebeeld verstoort en naadmarkeringen zichtbaar kan maken na het drogen.

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten, over het CreaGlas Weefselsysteem en de verschillende CreaGlas Weefselsoorten, dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl