

PU-Afdichtprimer 379

Hechtingsmiddel voor gebruik met Brillux PU-Dichtmiddel 382 en Hybride-Dichtmiddel 383



Toepassing

Universele primer voor de verbetering van de hechting van PU-Dichtmiddel 382 en Hybride-Dichtmiddel 383 op beton, gasbeton, metselwerk, pleister, vezelcement en op sommige metalen en kunststoffen.

Eigenschappen

- speciale universele primer
- om de hechting van PU-Dichtmiddel 382 en Hybride-Dichtmiddel 383 te verbeteren
- voor buiten en binnen

Productomschrijving

Kleur	gelig-transparant
Materiaalbasis	Polyurethaan
Vlampunt	-4 °C
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
Verpakking	1000-g-verpakking

Verwerking

- Ondergrondvoorbereiding** De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij van losmiddelen en stof zijn. Verwijder niet-dragende lagen volledig.
- Aanbrengen** Houd de verpakking tot de verwerking gesloten en verwerk PU-Afdichtprimer 379 niet vanuit de oorspronkelijke verpakking. Haal slechts zoveel materiaal uit de verpakking, als binnen max. 30 minuten kan worden verwerkt. Breng PU-Afdichtprimer 379 onverdund met een kwast zodanig op de flanken van de voeg aan, dat er een gesloten film ontstaat. Laat de primer volledig uitwasemen voordat u inbrengt.

Verwerking	
Compatibiliteit	Niet mengen met andere soorten materialen.
Verbruik	Ca. 100 ml/m ² per laag, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Verwerk bij een objecttemperatuur van niet onder +5 °C en tot max. +30 °C. Niet verwerken bij extreem hoge luchtvochtigheid, bijv. mist.
Gereedschap reinigen	Maak gereedschap na gebruik direct schoon met Speciale Kunstharsverdunder 915 of Kwasten-Snelreiniger 111.
Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	
	Op zijn vroegst na 1 uur uitdamp tijd en uiterlijk na 6 uren, breng PU-afdichtpasta 382 in de voorbereide voeg in.
Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij. Ca. 9 maanden in de ongeopende verpakking houdbaar. Aangebroken verpakking goed sluiten.
Declaratie	
Productcode	Niet toegekend. De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.
Opmerkingen	
Overige informatie	De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.
Aanwijzingen	
	Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet. Brillux Benelux b.v. Schuttevaerweg 15 3044 BA Rotterdam NEDERLAND Tel. +31 10 29234-89 Fax +31 10 29234-70 info@brillux.nl www.brillux.nl