

Venster-Reparatiekit 399

plasto-elastische eencomponent-reparatiekit op acrylaatbasis,
oplosmiddelhoudend, voor binnen en buiten



Toepassing

Voor het saneren van houten en metalen vensters. Voor het afsluiten van open voegen en hoekverbindingen bij vensters en deuren. Niet als beglazingskit gebruiken!

Eigenschappen

- bestaat uit 1 component
- oplosmiddelhoudend
- voor buiten en binnen
- plasto-elastisch
- na droging overschilderbaar met acryl- en alkydharslakken.
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	wit
Materiaalbasis	Polyacrylaat, oplosmiddelhoudend
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
Shore-A-hardheid	ca. 30 volgens DIN 53.505
Temperatuurbestendigheid	ca. -20 °C tot +80 °C
Verpakking	310 ml patroon

Verwerking

- Ondergrondvoorbehandeling** De ondergrond moet vast, schoon, droog en draagkrachtig zijn en vrij zijn van bekistingolie en lossingmiddelen. Niet-draagkrachtige lagen volledig verwijderen. Houten en metalen vensters vóór de eindafwerking voorbehandelen. Bij onvoldoende voorbehandeling van de ondergrond kunnen bepaalde in het hout aanwezige stoffen blaasvorming veroorzaken. Defecte kitvoegen volledig verwijderen.
- Aanbrengen** De koker met schroefdraadkop opensnijden of -knippen en de tuit vastschroeven. De punt van de tuit in overeenstemming met de breedte van de voeg (schuin) afsnijden of -knippen en de koker in het kitpistool doen. Het materiaal met Drukpistool 1374 onder druk stevig en gelijkmatig in de voeg of sponning aanbrengen. Voordat zich een huid begint te vormen, het oppervlak met een gangbaar bevochtigingsmiddel en bevochtigd gereedschap gladstrijken. De doorsnede van de voegen mag niet kleiner zijn dan 4 x 5 mm. Aangebroken patronen direct verwerken.
- Verdraagzaamheid** Na droging overschilderbaar met acryl- en alkydharslakken. Voor zover dit in de gegeven situatie nodig is, het effect eerst uitproberen om wisselwerkingen met het afwerkmateriaal uit te sluiten. BFS-informatieblad nr. 23, paragraaf 3.3.1.2 in acht nemen.
- Verbruik** Het verbruik kan worden berekend door vermenigvuldiging van de voegbreedte met de voegdiepte en de voeglengte. Bij een voegdoorsnede van 4 x 5 mm is een 310 ml patroon voldoende voor een lengte van ca. 15,50 m. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door uitproberen van het product op een gedeelte van het object.
- Verwerkingstemperatuur** Verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur van +5 °C tot +40 °C.
- Reinigen gereedschap** Gereedschappen direct na gebruik reinigen met Speciale Kunsthars-Verdunner 915. Na uitharding kan de Beglazingskit 399 alleen nog mechanisch worden verwijderd.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Overschilderbaar na ca. 3 dagen drogen met bijv. Bij lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Droog en in een goed geventileerde omgeving bewaren tussen +5 °C en +35 °C. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht. In ongeopende verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Declaratie

- Productcode** Niet toegekend.
De actuele gegevens in het veiligheidsblad in acht nemen.

Opmerkingen

Niet compatibel met siliconen	Niet compatibel met siliconenkit.
Gebruik binnenshuis	Bij gebruik binnenshuis tijdens het verwerken en drogen voor een goede be- en ontluchting zorgen. Raadpleeg de ARBO-wetgeving.
Overige informatie	De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.

Aanwijzingen

Dit praktijkmerkblad werd met in acht neming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. Alle gegevens werden op basis van de actuele Duitse versie vertaald. De inhoud leidt niet tot aansprakelijkheid. De klant/gebruiker wordt niet daarvan ontbonden, onze producten op hun geschiktheid voor het gestelde doel te testen. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux b.v.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
Nederland
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
www.brillux.nl
info@brillux.nl