

Gevel-Vulmiddel 444



wit, mat, vezelversterkt, scheurdichtend, goed vullend, voor buiten



Kleurmengsysteem

Basecode

Toepassing

Als vullende tussenlaag buiten voor de optische egalisatie van bijv. structuurverschillen, nabehandelde en bijgewerkte plekken, enz. en voor het opvullen van scheuren in pleisteroppervlakken volgens BFS-informatieblad 19. Kan ook worden gebruikt voor het gronden van onbehandelde gasbetonwand-platen buitenshuis. Bij oppervlakken die langdurig blootstaan aan vochtbelasting (afhankelijk van de situering en constructie), bestaat het risico dat deze worden aangetast door algen en schimmels. Voor deze oppervlakken adviseren wij een afwerksysteem van "Protect kwaliteit" te gebruiken (nadere informatie hierover onder "Aanwijzingen" in acht nemen).

Eigenschappen

- weerbestendig
- voor buiten
- vezelversterkt
- gebruiksklaar
- scheurdichtend
- goed vullend
- gemakkelijk verwerkbaar
- optioneel verkrijgbaar in "Protect"-kwaliteit (filmbescherming tegen de aangroei van algen en schimmels op de afwerking)

Productomschrijving

Kleuren	0095 wit. Met het Brillux Kleurmengsysteem kunnen er lichte kleuren worden gemengd. Andere kleuren op aanvraag.
Glansgraad	mat
Materiaalbasis	acrylaat-copolymer
Dichtheid	ca. 1,63 g/cm ³
Verpakking	25 kg

Verwerking

Verdunning	Gebruiksklaar ingesteld. Zo nodig verdunnen met een geringe hoeveelheid water.
Aankleuren	Bijkleuren met max. 10 % Effen- en Mengkleuren 951.
Verdraagzaamheid	Alleen vermengen met gelijksoortig en in dit praktijkmerkblad genoemd materiaal.
Aanbrengen	Gevel-Vulmiddel 444 kan worden verwerkt met een kwast of roller. Daarnaast kan het met geschikte wormpomp (bijv. de Wagner Plastcoat PC 15/25/PC 30) ook worden gespoten. Op gasbeton de grondlaag poriënvullend in één keer in de gewenste hoeveelheid opbrengen en gelijkmatig verdelen. Met een spuitapparaat opgebracht materiaal na het spuiten gelijkmatig inwerken met een roller van lamsvel of een plafondborstel.
Verbruik	Ca. 500–800 g/m ² per laag op gladde pleisteroppervlakken. Op ruwe oppervlakken is het verbruik afhankelijk van de ruwheid hoger. Op gasbeton minimaal 800 g/m ² . De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Het gunstigst is een lucht- en objecttemperatuur van +10 °C tot +25 °C. Niet onder +5 °C lucht- en objecttemperatuur verwerken.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Oppervlaktedroog en overschilderbaar na ca. 12 uur.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen	Bevat conserveringsmiddelen Spuitnevel niet inademen
Productcode	BSW20 De actuele gegevens in het veiligheidsblad in acht nemen.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver en goed hechtend zijn. Hij mag ook geen uitbloeiingen of sinterlagen vertonen en geen lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
- Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
- Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Oppervlakken met schimmels of algen moeten grondig worden gereinigd en worden nabehandeld met het Universeel Desinfectiemiddel 542 (*Is een biocide, altijd voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.)
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Afwerking van pleisteroppervlakken

Ondergrond ¹⁾	Grondlaag	Tussenlaag	Eindafwerking
normaal zuigende ondergronden buiten, bv. buitenpleister (afhankelijk van de drukvastheid ²⁾)	afhankelijk van de eisen Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Voorstrijkmiddel 545	1–2 x Gevel-Vulmiddel 444	afhankelijk van de eisen 1–2 x Evocryl 200 of Universele Gevelverf 903
zwak zuigende ondergronden buiten, intacte organische afwerkingen, bijv. dispersieafwerkingen	Hechtgrond 3720 ²⁾		

¹⁾ Voor de afwerking van het gronden van onbehandelde gasbetonwandplaten buitenshuis de verdere gegevens in het praktijkmerkblad Siliconen-Gasbetonafwerking 449.

²⁾ Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm² (drukvastheidsklasse CS II en CS III)

³⁾ Beschadigde plekken voor het aanbrengen van de grondlaag voorbereiden met Voorstrijkmiddel 545 of Lacryl Voorstrijkmiddel 595.

Opmerkingen

Bij gevelafwerking

Geveloppervlakken moeten altijd snel worden geverfd. De verf moet daarbij royaal worden opgebracht.

Uitvoering in briljante resp. intensieve kleuren

Briljante, zuivere intensieve kleuren, bijv. in de gebieden geel, oranje, rood, magenta en geelgroen, hebben op grond van de aard van de pigmenten een gering dekvermogen. Wij adviseren de te behandelen oppervlakken bij kritische kleuren in deze gebieden volledig dekkend voor te strijken met een op de gewenste eindkleur afgestemde grondkleur (Basecode). Ook kan het nodig zijn meer lagen aan te brengen dan normaal gesproken het geval is.

In 'Protect-kwaliteit'

Verpakkingen met het 'Protect'-label bevatten materiaal waaraan in de fabriek een afwerkingsbeschermend middel tegen alg- en schimmelvorming is toegevoegd. Deze producten mogen alleen buitenshuis worden toegepast. De conserveringsmiddelen in deze producten beperken of vertragen het risico op alg- en schimmelvorming. Het materiaal, voorzien van Protect, moet in voldoende laagdikte worden aangebracht. Wij raden aan om minimaal twee eindlagen aan te brengen. Een aanvullende grond- of tussenlaag, die is voorzien van Protect, vergroot de depotwerking en verlengt daarmee de werkingstijd van het afwerkingssysteem. Volgens de huidige stand van de techniek is een blijvende bescherming tegen algen- en schimmelvorming niet mogelijk.

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl