

Floortec 2K-EP Primer 473



twee componenten, oplosmiddelvrij, in de systeemopbouw met Floortec 2K-Mineralico SL 470

Toepassingsgebied

Ter voorbereiding op de systeemopbouw met Floortec 2K-Mineralico SL 470.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- bestaat uit twee componenten
- op wateremulsiebasis
- geeft een intensieve kleur met Mineralico-kleur
- verbetert de hechting
- voor binnen

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	epoxyhars met twee componenten
VOS	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j: 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 9 g/l VOS.
Dichtheid	ca. 1,03 g/cm ³
Verpakking	2 kg (verharder in aparte pot)

Verwerking

Mengverhouding	4 gewichtsdelen Floortec 2K-EP Primer 473 met 1 gewichtsdeel Floortec EP Verharder 849. Dit komt neer op een volumeaandeel van ca. 4,45 : 1.
Mengen	Meng Floortec 2K-EP Primer 473 met Floortec EP Verharder 849 in de aangegeven verhouding goed door elkaar. Voordat u hardingsmiddel toevoegt, moet het basismateriaal grondig tot een homogene massa gemengd worden. Controleer of de verpakking van het hardingsmiddel volledig leeg is. Beide componenten moeten grondig worden gemengd, totdat er een homogene massa zonder slierten ontstaat. Wij raden aan om hiervoor een langzaam draaiend roerapparaat (max. 400 omw/min.) met een speciale tweecomponentenroerstaaf te gebruiken. Zo voorkomt u dat er lucht door het mengsel wordt geroerd. Vervolgens giet u het mengsel in een andere emmer en roert u nogmaals goed door.
Voorreageren	Na het mengen moet u het mengsel ca. 10 minuten laten rusten (voorreageren).
Verdunning	Wordt onverdund gebruikt.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Uitsluitend mengen met Floortec EP Verharder 849.
Aanbrengen	Breng het gemengde materiaal kruisgewijs aan in een dunne laag met de Microvezel verfroller 1221 en strijk het mooi egaal glad. Vermijd zichtbare randen en overtollig materiaal.
Verwerkingstijd (bij +20 °C)	Maximaal 1,5 uur. Na de verwerkingstijd mag het mengsel niet meer worden verwerkt. Is de temperatuur hoger, dan wordt de verwerkingstijd korter.
Verbruik	Ca. 85 g/m ² kant-en-klaar mengsel per aangebrachte laag. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
Verwerkingstemperatuur	Kamer- en luchttemperatuur: minimaal +15 °C tot maximaal +25 °C. Ondergrond- en materiaalt temperatuur: minimaal +15 °C tot maximaal +22 °C. Houd ook de dauwpunttemperatuur in de gaten. Gebruik het product alleen bij temperaturen die minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen. Relatieve luchtvochtigheid: minimaal 45% tot maximaal 80%. Vermijd direct zonlicht op het te bewerken vlak en ook tocht moet zoveel mogelijk worden vermeden tijdens de verwerking en het drogen.
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en een bevochtigingsmiddel.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Begaanbaar en bewerkbaar na ca. 12–18 uur. Als de droogtijd meer dan 48 uur bedraagt, moet het vloervlak tussen de lagen worden opgeschuurd met een Groene Schuur- en reinigingspad artikelnr. 3694.0400.0001.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Verklaring

Productcode RE1
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opbouw van de lagen

Ondergrondvoorbehandeling De vloeroppervlakken die met Floortec 2K-Mineralico SL 470 zijn voorbereid op de systeemopbouw, moeten stevig, droog, schoon en geschikt zijn.

Voorbehandeling Breng Floortec 2K-EP Primer 473, gemengd met Floortec EP Verharder 849 aan in een dunne laag zonder zichtbare randen. Gebruik hiervoor de Microvezel verfroller 1221.

Vloercoating Zodra de vlakken droog zijn - doorgaans is dat de volgende dag - kan er worden verder gegaan met twee lagen vloercoating met Floortec 2K-Purolid T 876 of Floortec 2K-Purolid T 877.

Opmerkingen

Verkleuring De primer beïnvloedt de kleur van de ondergrond en heeft ook een invloed op de kleur en het effect van de aangebrachte laag Floortec 2K-Mineralico SL 470.

Overige informatie De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl