

Creativ Floc-Finish 48

emissiearm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers, kleurloos, schrobvastheid R-klasse 1, zijdemat, voor binnen



Toepassing

Als bijzondere eindafwerking binnen het Creativ Floc-systeem. Voor een zeer slijtvaste beschermende laag van decoratief afgewerkte oppervlakken. Ook toepasbaar als kleurloze eindafwerking op veel gebruikte oppervlakken, bijv. in scholen, verpleeg- en tehuizen, ziekenhuizen, trappenhuizen, vakantiewoningen, hotelkamers, kantoorruimtes en keukens.

Eigenschappen

- emissiearm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- voldoet aan de eisen van de "Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)" (commissie voor de beoordeling van de gezondheid van bouwmaterialen)
- Zuiveracrylaat-copolymeer
- watergedragen
- geurarm
- ongevoelig voor vervuiling
- waterdampdoorlaatbaar
- bestand tegen waterige, niet op alcohol gebaseerde desinfecteringsmiddelen volgens testrapport
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleuren	kleurloos
Materiaalbasis	Zuiveracrylaat-copolymeer
Dichtheid	Ca. 1,05 g/cm ³
Classificatie volgens EN 13300	schrobvastheid: R-klasse 1 glansgraad: G2b gemiddelde glans (zijdemat) maximale korrelgrootte: S1 fijn
Verpakking	15 l

Verwerking

Verdunning	Zonder verdunning verwerken.
Op kleur brengen	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Creativ Floc-Basis 48 kan worden verwerkt met kwast, rol of met airless spuitapplicatie. Bij het schilderen voldoende en gelijkmatig met een verfroller met korte pool aanbrengen. Indien toegepast met een airless spuitapplicatie met een verfroller met korte pool narollen.
Verbruik	Ong. 120 ml/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk met water.

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitskop	Spuithoek	Print	Verdunning
Airless	0,021-0,027 inch	40°-80°	150 bar	onverdund

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Droog oppervlak en bewerkbaar na ong. 4 -6 uur.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen	Bevat conserveringsmiddelen Spuitnevel niet inademen
Productcode	BSW20 De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.

Ondergrondvoorbehandeling

- De aangebrachte Creativ Floc-afwerking moet voldoende doorgedroogd zijn.
- Alle uitstekende en slecht hechtende decochips moeten met een borstel worden verwijderd.
- Alle andere ondergronden moeten vast, droog, schoon, draagvast en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, onthechtende middelen, corrosiebevorderende componenten of andere tussenlagen, die de hechting verstoren.
- Aanwezige afwerklagen op geschiktheid, draagkracht en hechting testen.

Eindafwerking

Creativ Floc-Finish 48 voldoende dik met een verfroller met korte pool gelijkmatig aanbrengen. Om aanzetten te voorkomen de kleurloze finish nat-in-nat aanbrengen. Als er na de eerste keer aanbrengen glansverschillen te zien zijn, de oppervlakken nog een keer met Creativ Floc-Finish 48 afwerken.

Opmerkingen

Reparaties

Reparaties op het oppervlak zijn afhankelijk van de objectsituatie meer of minder duidelijk te zien. Dit kan volgens BFS-Merkblatt nr. 25 punt 4.2.2.1 alinea e) niet worden voorkomen.

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl