

Lakplamuur 518

goed vullend, goed schuurbaar, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor plaatselijk en vlak plamuurwerk binnenshuis op voorgegronde onderdelen van hout, houten materialen, metaal enz., bv. op deuren, houten en metalen bekledingen.

Eigenschappen

- voor binnenshuis
- reukarm
- goed vullend
- gemakkelijk verwerkbaar
- snel drogend
- zeer goed schuurbaar
- overschilderbaar met alle alkyd- of acryllakken

Productomschrijving

Kleur	Wit
Materiaalbasis	Dispersiebasis, hoog gevuld
Dichtheid	ca. 1,78 g/cm ³
Verpakking	200 g, 1 kg

Verwerking

Verdunning	Zo nodig verdunnen met een geringe hoeveelheid water.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Lakplamuur 518 in een of meerdere dunne lagen aanbrengen met een Japanse plamuurmes of dubbelbladige spatel. Het materiaal kan meerdere malen per dag worden aangebracht, zelfs nat in nat. Door het nogmaals gladstrijken van de geplamuurde oppervlakken na een korte droogtijd is schuren niet altijd nodig.

Verwerking	
Verbruik	Ca. 250–350 g/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C of boven de +30 °C. Beste resultaten bij +15 °C tot +20 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.
Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	
	Ca. 3 uur per mm laagdikte. Bij een dikkere laag, lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.
Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.
Declaratie	
Productcode	BSW20 De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.
Laagopbouw	
Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond moet vast, droog, schoon, gripvast, draagkrachtig en vrij van lossingsmiddelen zijn. Aanwezige afwerklagen op geschiktheid, draagkracht en hechting testen. Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. Intacte laklagen goed schuren. Bij het bewerken en verwijderen van verflagen kunnen er door bijv. schuren, afbranden e.d. gevaarlijke stoffen/dampen vrijkomen. Werkzaamheden uitsluitend uitvoeren in goed geventileerde ruimtes en zo nodig voor geschikte (adem-) beschermingsmiddelen zorgen. Onbehandelde ondergronden naar behoefte voorbereiden en voorstrijken. Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.
Grondlaag	Onbehandelde houten ondergronden afhankelijk van het bouwelement, de vereisten en de gekozen materialen met bv. Impredur Grond 835, Lacryl Grondverf 246 of Isoprimer 243 voorbereiden. Onbehandelde metalen gronden afhankelijk van het bouwelement, de vereisten en de gekozen materialen met bv. Hechtgrond 850, 2K-Aqua EP Primer 2373, 2K-EP Varioprimer 865 of 2K-EP Varioprimer S 864 voorbereiden.
Plamuren	Afhankelijk van de eisen één of meerdere malen met Lakplamuur 518.
Tussen- en eindlaag	Vervolg de systeemopbouw al naar gelang het bouwelement, de vereisten en de gekozen materialen met de juiste alkydhars- of acryllak.
Opmerkingen	
Ventilatie	Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie.
Geen binnenzijden van meubelen	De binnenzijden van meubelen en kasten wegens mogelijke geuroverlast niet met alkydharslakken afwerken.
Overige informatie	De gegevens in de productinformatiebladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Dit productinformatieblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit productinformatieblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl