

Floortec 2K-EP Base 568

tweecomponentenproduct zonder oplosmiddelen ter voorbereiding van vloeroppervlakken op de systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570



Toepassingsgebied

Ter voorbereiding op de systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- voldoet aan de eisen van de 'Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten' (commissie voor de beoordeling van de gezondheid van bouwmaterialen – AgBB)
- pasteus/aan te brengen met (vlak)spaan
- bestaat uit twee componenten
- goed hechtend
- voor binnen

Productomschrijving

Kleur	melkachtig-transparant
Materiaalbasis	epoxyhars met twee componenten
Dichtheid	Basis ca. 1,01 g/cm ³ Verharder ca. 1,02 g/cm ³ ca. 1,07 g/cm ³ , gebruiksklaar mengsel met verharder
Verpakking	750g combi-verpakking incl. verharder

Verwerking

Mengverhouding	2,4 volumeaandelen Floortec 2K-EP-Base 568 - component A - t.o.v. 1 volumeaandeel verharder - component B. Dit komt neer op ca. 2:1 gewichtsdelen. Meng altijd de volledige verpakking.
Mengen	Meng Floortec 2K-EP-Base 568 en de verharder in de aangegeven verhoudingen goed door elkaar. Controleer of de verpakking van het hardingsmiddel volledig leeg is. Beide componenten moeten grondig worden gemengd, totdat er een homogene massa zonder slierten ontstaat. Vervolgens giet u het mengsel in een andere emmer en roert u nogmaals goed door. Vers gemengd product mag nooit met restanten worden gemengd.
Verdunning	Wordt onverdund gebruikt.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met de op dit productinformatieblad vermelde materialen.
Aanbrengen	Het mengsel wordt bij voorkeur in dunne, gelijkmatige lagen zonder oneffenheden aangebracht op de voorbereide vlakken met de Spatel met dubbel blad en softgrip 1289 of de Dubbelbladige vlakspaan 1760. Druk de spatel/spaan niet te hard aan, zodat de laag overal voldoende dik blijft.
Verwerkingstijd (bij +20 °C)	Maximaal 30 minuten. Merkt u dat de buitenkant van de verpakking opwarmt, stop dan met het verwerken van het materiaal. Is de temperatuur hoger, dan wordt de verwerkingstijd korter.
Verbruik	Ca. 35 g/m ² kant-en-klaarmengsel per aangebrachte laag. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
Verwerkingstemperatuur	Kamer- en luchttemperatuur: minimaal +15 °C tot maximaal +25 °C. Ondergrond- en materiaalttemperatuur: minimaal +15 °C tot maximaal +22 °C. Houd ook de dauwpunttemperatuur in de gaten: de temperatuur moet minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen. Relatieve luchtvochtigheid: minimaal 45% tot maximaal 80%. Vermijd direct zonlicht op het te bewerken vlak en ook tocht moet zoveel mogelijk worden vermeden tijdens de verwerking en het drogen.
Restvochtigheid	Restvocht in de ondergrond, in het bijzonder bij dikkere of meerlaagse nivelleer- en egalisatielagen is een factor waar u moet op letten. Indien nodig moet u de droogtijden verlengen.
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met EP Verdunner 854.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Begaanbaar en bewerkbaar ten vroegste na ca. 6 uur. Als de droogtijd
meer dan 48 uur bedraagt, moet het vloervlak tussen de lagen worden
opgeschuurd. Wordt tijdens het opschuren de grondlaag geraakt of
verwijderd, dan moet u die opnieuw aanbrengen.

Opslag

Bewaar op een koele, droge en vorstvrije plaats. Aangebroken
verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.

Verklaring

Productcode RE55
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opbouw van de lagen

Ondergrondvoorbereiding

- De vlakken moeten worden voorbereid met Vloer-Nivelleermassa C15 3116 of Vloer-Nivelleermassa FX 3109 voor de systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570.
- Geëgaliseerde oppervlakken moeten worden opgeschuurd met een eenschijfschuurmachine (reinigend opschuren, korrel P60/P80). Het stof moet worden afgezogen. Ook de randisolatiestrips moeten worden schoongemaakt en van eventuele resten nivelleermassa worden ontdaan door middel van een afzuigsysteem.
- De geëgaliseerde ondergrond moet stevig, droog, schoon, geschikt, vormvast en stofvrij zijn.

Afwerking Zodra de vlakken droog zijn - doorgaans is dat de volgende dag - kan er worden verder gegaan met de bewerking en de systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570.

Opmerkingen

Overige informatie De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl