

Lignodur VarioGuard 618

efficiënte alkydhars-beits met natuurlijke houten uitstraling



Kleurmengsysteem



Toepassingsgebied

Voor weerbestendige beitslagen op alle loof- en naaldhout buiten. Als éénpotsysteem toepasbaar op niet maatvast en beperkt maatvast houten bouwdeelen, bijv. overlappende betimmeringen of betimmering met tand en groef (dakoverstekken), hekwerk, pergola's, tuinschuren, vakwerk, luiken/blinden. Bovendien ook binnen toepasbaar. Op zeer vochtbelaste oppervlakken, bijv. onder dakoverstekken waar zich dooiwater kan vormen, bestaat het risico van schimmelaanslag. Voor deze oppervlakken bevelen wij Lignodur VarioGuard 618 in Protect-kwaliteit aan (aanvullende gegevens daarover zie opmerkingen).

Eigenschappen

- aromaatvrij
- Beits op basis van alkydhars zonder toevoeging van biocide
- voor buiten
- diep doordringend
- mat
- natuurlijke uitstraling
- vochtregulerend
- snel drogend
- druppelgeremd, dus gemakkelijk te schilderen
- kan indien gewenst in "Protect kwaliteit" - met filmbescherming tegen aanslag van algen en schimmels worden besteld

Productomschrijving

Kleuren	Scala-nr.	Benaming
	-	0100 kleurloos ¹⁾
	09.LA.03	1410 eik
	09.LA.02	1411 grenen
	21.LA.03	3410 mahonie
	03.LA.08	7410 kiezel
	75.LA.02	7411 grafiet
	15.LA.03	8410 notenboom
	15.LA.02	8411 kastanje
	12.LA.05	8412 teak
	18.LA.04	8415 palissander
	03.LA.03	9410 ebbenhout
	03.LA.01	9510 kalkwit
	¹⁾ Alleen voor binnengebruik. Zie opmerkingen. Via het Brillux Kleurmengsysteem zijn andere kleuren beschikbaar.	
Glansgraad	mat	
Materiaalbasis	speciale alkydhars, op basis van oplosmiddelen	
VOC	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOC.	
Vlampunt	+62 °C	
Dichtheid	ong. 0,85–1,0 g/cm ³ , verschilt per kleur	
Verpakking	Standaard: 750 ml, 3 l en 10 l Kleurmengsysteem: 750 ml, 3 l en 10 l	

Verwerking

Verdunning	Direct toepasbaar. Niet verdunnen omdat daardoor de EU-grenswaarde volgens VOC-richtlijn wordt overtreden.
Op kleur brengen	Alle kleuren kunnen onder elkaar worden vermengd.
Aanbrengen	Vóór verwerking goed doorroeren. Lignodur VarioGuard 618 bijv. met de Uni-plus-lakkwasten, plat 1182 gelijkmatig aanbrengen. Alternatief kan Lignodur VarioGuard 618 zonder Protect ook met de XVLP-spuitapplicatie worden toegepast. De oppervlakken hierbij aansluitend met een kwast nastrijken.
Verbruik	Ca. 70 ml/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur lager dan +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik direct met Verdunning AF 631 of Kwasten-Snelreiniger 111.

verwerking

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitkop	Spuithoek	Luchtdruk/luchthoeveelheid	Materiaaldruk/materiaalhoeveelheid	Verdunning	Kruisgang ⁴⁾
Lage druk ¹⁾	gele frontend ²⁾	–	75-100 %	Ringinstelling 5–6	onverdund	1
Batterij-Airless ³⁾	0,008 inch	–	–	Regelaar Niveau 3 (110 bar)	onverdund	½

Met de spuitapplicatie alleen materiaal toepassen zonder Protect.

De gegevens zijn gebaseerd op een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +20 °C.

¹⁾ Gegevens m.b.t. XLVP-technologie met Wagner FinishControl FC 3500 of FC 5000.

²⁾ StandardSpray spuitopzetstuk (geel) voor alle gangbare lakverven en beitsen. Ervoor zorgen dat de spuitkop gedurende de verwerking schoon blijft. Gedroogd verf materiaal met een zachte borstel verwijderen. De informatie van de fabrikant in acht nemen.

³⁾ Gegevens gelden voor het gebruik van spuitsysteem SprayPack 18 V Select 3344.

⁴⁾ De oppervlakken na toepassing met de spuitapplicatie met een kwast nastrijken.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Droog na ca. 7 uur. Bewerkbaar na ong. 24 uur.

Houd bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en droog. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Productcode BSL10
De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.

Laagopbouw

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet vast, droog, schoon, gripvast, draagkrachtig en vrij zijn van hechtingverstorende middelen.
- Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij beperkt en niet maatvast bouwdeel niet boven 18% uitkomen. Vergrijsd hout tot aan de draagbare laag hout verwijderen.
- Bij het bewerken of verwijderen van verflagen kunnen er bijv. door schuren, afbranden e.d. gezondheidsbedreigende stoffen/dampen vrijkomen.
- Werkzaamheden alleen in goed geventileerde plaatsen doorvoeren en afhankelijk van de vereisten voor geschikte (adem-) beschermingsmiddelen zorgen.
- Zie ook BFS-merkblad nr. 18, alinea 4 en 5 alsmede VOB, deel C, DIN 18363, alinea 3.

Buitenafwerkingen op maatvasten en beperkt maatvasten houten onderdelen

Ondergronden	Impregnering ¹⁾	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
onbehandeld hout buiten, bijv. betimmeringen (dakoverstekken), hekken, pergola's, tuinhuisjes, vakwerk, vensterluiken etc.	Lignodur Contrabol 550	Lignodur VarioGuard 618	Lignodur VarioGuard 618	Lignodur VarioGuard 618
Houten bouwdeelen met intacte beitslaag	ruwe houtoppervlakken met Lignodur Contrabol 550	indien nodig, gebrekkige plekken met Lignodur VarioGuard 618		

¹⁾ BFS-informatieblad nr. 18, alinea 6 en 7.2.1 in acht nemen.

Afwerkingen op hout binnen

Ondergronden	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
onbehandelde houten bouwdeelen en houtmateriaal, binnen	Lignodur VarioGuard 618	indien nodig Lignodur VarioGuard 618	Lignodur VarioGuard 618
houten bouwdeelen en houtmateriaal met intacte beitsafwerking, binnen	indien nodig, gebrekkige plekken met Lignodur VarioGuard 618		

Opmerkingen

Ondergronden schuren

Tussen de enkele werkstappen moeten de oppervlakken geschuurd worden.

Oude verflagen controleren

Bij oude beitsafwerkingen door bijv. krasproef of plakbandtest de draagkracht testen. Als een nat doek op het oppervlak gelegd wordt, wordt bovendien duidelijk gemaakt of de verflaag of het hout voor de laagopbouw is geschikt. Wanneer er na korte tijd op deze plek een vochtige, donkere vlek ontstaat, moet het oppervlak tot aan de draagbare laag hout geschuurd worden.

Kleur van de beits beoordelen

De verschillende houtsoorten alsmede de intacte beitslagen nemen door eigen kleur en zuiggedrag invloed op de kleur van de beits. Daarom bevelen wij aan om vooraf een proeflaag toe te passen.

Kleurloze opbouw niet voor buiten

Kleurloze beitslagen zijn door de onvoldoende bescherming tegen UV-stralen als enkele laagopbouw niet geschikt voor toepassing buiten.

Houdbaarheid van de beitsafwerking

De houdbaarheid van een beitsafwerking is afhankelijk van talrijke factoren, bijv. de constructie en de impregnering van alle kanten en de grondlaag van de (genoemde) bouwonderdelen. Om de beitslaag te behouden, bevelen wij aan om in regelmatige afstanden, echter uiterlijk na 2-3 jaar een controle en indien nodig een onderhoudsbeurt van de beitslaag door te voeren. Bijzonder bij oppervlakken die blootgesteld zijn aan het weer.

Opmerkingen

Voor toepassing binnen	Geur en vergeling zijn typisch voor materialen als beitsen van alkydhars. Voor grote toepassingen binnen (bijv. op plafonds en wanden) en voor witte en lichte kleuren bevelen wij de toepassing van de watergedragen houtbeits Lignodur Grenodecor 236 aan.
Eerste glans	Volgens de stand van de techniek wordt de eerste glans in de loop van de droging pas na een aantal dagen minder.
Reiniging en onderhoud	Gebruik voor het reinigen van de gelakte oppervlakken een schone, zachte, droge of vochtige doek, zonder het gebruik van schurende, oplosmiddelhoudende of corrosieve middelen. Oefen tijdens de reiniging geen sterke druk uit (oppervlakken niet polijsten). Vooraf op een onopvallende plek testen. Reinig alleen volledig gedroogde en uitgeharde oppervlakken.
Plaatvormig houtmateriaal buiten	Volgens de stand der techniek zijn plaatvormige houten materialen slechts in beperkte mate geschikt voor afwerkingen buiten. Zie ook BFS-informatieblad nr. 18, hoofdstuk 2.2.3. Advies voor afwerking kan alleen per geval worden gegeven op basis van de materiaalsoort en -kwaliteit, de constructie en de klimatologische omstandigheden. Desgewenst helpt de Brillux adviesdienst u hiermee graag verder.
Protect-toevoeging	Met "Protect" gekenmerkte verpakkingen bevatten materiaal dat in de fabriek is voorzien van een filmbescherming tegen aantasting door aangroei van schimmels. Dit mag alleen buitenshuis worden gebruikt. De toegepaste conserveringsmiddelen minimaliseren resp. vertragen de kans op schimmelaangroei. Materiaal met filmbescherming moet in een voldoende laagdikte worden toegepast. Wij adviseren minstens twee lagen aan te brengen. Volgens de stand van de techniek kan een duurzame preventie tegen schimmelaangroei niet gewaarborgd worden.
Overige informatie	Neem de gegevens in de productinformatiebladen van de producten in acht die worden toegepast.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl