

Creativ Granulato 71

gebruiksklare, met kwarts gevulde muurverf voor decoratieve, grof gestructureerde oppervlakken, mat, voor binnen



Kleurmengsysteem

Toepassingsgebied

Voor een creatieve, gestructureerde afwerking van oppervlakken binnenshuis. Te gebruiken in showrooms en bedrijfsgebouwen, hallen en trappenhuisen enz. van bijv. hotels en restaurants, maar ook geschikt voor in alle soorten woningen. Het kan bijvoorbeeld worden aangebracht op binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid), beton, gipsplaat en intacte muurverflagen. Speciaal ontwikkeld voor combinatie met Creativ Viviato 72. Kan ook met de spuitmethode worden aangebracht met het oog op een gelijkmatig gestructureerd oppervlaktebeeld en/of het is ook geschikt als ondergrond voor latere afwerkingssystemen.

Eigenschappen

- emissiearm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- voldoet aan de eisen van de 'Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)' (commissie voor gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwproducten)
- kwartsgepulde, grove structuurverf
- mat
- waterdampdoorlatend
- zeer robuust
- diverse reliëfstructuren mogelijk
- lange verwerkbaarheidstijd in combinatie met muurlazuurverf
- ideale ondergrond voor Creativ Viviato 72
- voor binnen

Productomschrijving

Kleur	0095 wit Lichte tot gemiddelde kleurtinten mogelijk met het Brillux kleurmengsysteem.
Glansgraad	mat
Materiaalbasis	Acrylaat-copolymeerdispersie
Dichtheid	ca. 1,6–1,7 g/cm ³

Productomschrijving

Korrelgrootte	tot ca. 0,8 mm
Verpakking	0095 wit: 15 kg, 25 kg Kleurmengsysteem: 15 kg, 25 kg

Verwerking

Verdunning	Klaar voor gebruik. Indien nodig licht verdunnen met water.
Aankleuren	Kan tot max. 20% met Basis- en Mengkleuren 951 worden aangekleurd.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met gelijkaardige en de in dit productinformatieblad vermelde materialen. Als er hoge doseringen van andere materialen worden toegevoegd, zullen de materiaaleigenschappen zoals de stabiliteit en de dekkraft worden beïnvloed.
Aanbrengen	Creativ Granulato 71 moet vooraf goed met een krachtig roerwerk (min. 900 Watt) en een rechtsdraaiende roerstaaf (pleisterroerstaaf) worden geroerd. Om een gelijkmatig en egaal bepleisterd oppervlak te krijgen, moet Creativ Granulato 71 worden aangebracht met het Roestvrijstalen plamuurmes 3792 in korrelgrootte 1½. Creativ Granulato 71 kan ook met de spatelrol 1125, de Universele verfroller 1102 of met een spuitapparaat worden aangebracht. Zie de werkbeschrijvingen van het betreffende Kreativ-systeem voor gedetailleerde gebruiksaanwijzingen.
Structureren	Onmiddellijk nadat het product is aangebracht op de oppervlakken, moet er afhankelijk van het gewenste structuurbeeld in ongelijkmatige kriskrasbewegingen over het oppervlak worden gegaan met de Borstel 1210 of Borstel, ovaal 1175. Zowel het aanbrengen als het structureren moet in banen nat-in-nat gebeuren. De afzonderlijke banen moeten in licht diagonale en wolkachtige overlappende bewegingen worden bewerkt. De breedte van de banen hangt af van het object in kwestie. Als richtwaarde geldt een baanbreedte van ca. 0,80 m bij een kamerhoogte van ca. 2,50 m. Vermijd grote niveauverschillen en dikke lagen, want dit kan scheuren in het oppervlak veroorzaken. Spuitstructuur Voor een gelijkmatig spuitbeeld zonder dat er later nog een structuur over moet worden aangebracht, kan Creativ Granulato 71 met de spuitmethode worden aangebracht. Spuit steeds in gelijkmatige cirkelvormige bewegingen en houd het spuitapparaat op ca. 70–100 cm afstand van de ondergrond. De instructies voor de spuitmethode vindt u in onderstaande tabel.
Verbruik	Ca. 1,1–1,3 kg/m² als het met een troffel of een verfroller wordt aangebracht. Ca. 2,0–3,0 kg/m² als het met een spuitapparaat wordt aangebracht, afhankelijk van de gewenste structuur. Breng eerst een hoeveelheid product aan op een testoppervlak om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen of maak een testmonster.
Verwerkingstemperatuur	Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan +5 °C of hoger dan +25 °C is. Vermijd tocht, hoge temperaturen en direct zonlicht tijdens de verwerking en het drogen.
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Verwerking

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitstructuur	Spuit-kop ¹⁾	Luchtdruk	Materiaalvolume	Verbruik
Wormpomp, bijv. Wagner Plastcoat PC 15	fijn	4 mm	ca. 2,5 bar	Toerentalregelaar niveau 1,5	ca. 2,0–2,5 kg/m ²
	middel	6 mm			ca. 2,5–3,0 kg/m ²

¹⁾ Als het oppervlak na het aanbrengen met een borstel wordt gestructureerd, gebruik dan uitsluitend de spuitkop van 4 mm.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Overschilderbaar na ca. 12 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Verklaring

Let op Bevat conserveermiddelen.

Productcode BSW20
De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opbouw van de lagen

- Ondergrondvoorbereiding**
- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver en geschikt zijn. Hij mag ook geen uitbloeiingen of sinterlagen vertonen en geen lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere middelen bevatten die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
 - Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn.
 - Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
 - Omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) moeten grondig worden weggespoeld.
 - Intacte olie- en lakverflagen moeten worden aangelooft en vervolgens grondig worden geschuurd en schoongemaakt.
 - Verwijder niet overschilderbare wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig.
 - Gerepareerde plekken moeten vakkundig worden geflatueerd. Bij gekleurde afwerklagen moet het volledige oppervlak worden geflatueerd.
 - Oppervlakken moeten voor de laagopbouw worden geëgaliseerd, bijv. met Briplast Silafill 1886.
 - Zie ook VOB deel C, DIN 18363, sectie 3.

Structuurafwerking met Creativ Granulato 71

Ondergrond	Grondlaag ²⁾	Tussenlaag ³⁾	Structuurafwerking	Eindlaag / deklaag ⁵⁾
sterk zuigende ondergronden bijv. gipspleister (drukvastheidscategorie B1–B7) ¹⁾ , gipsplaten	Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Voorstrijkmiddel 545	Topp 946 of Glemalux 1000 ⁴⁾	Creativ Granulato 71	Kreativ-systeem met bijv. Creativ Viviato 72, Creativ Metallico 76, Creativ Algantico 70 of een kleurloze deklaag met Creativ Floc Finish 68, mat
normaal zuigende ondergronden, bijv. binnenpleister (drukvastheidscategorie CS I-CS III) ¹⁾ , beton, intacte matte muurverflagen				
niet tot beperkt zuigende ondergronden bijv. intacte glanzende muurverflagen, olie- en lakverflagen	Hechtgrond 3720	indien nodig, Topp 946 of Glemalux 1000 ⁴⁾		

¹⁾ Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm²

²⁾ Scheurgevoelige ondergronden zoals gips(vezel)platen moeten eerst een wapeningslaag krijgen.

³⁾ De tussenlaag moet gelijkmatig dekkend worden aangebracht in dezelfde kleur als de structuurafwerking. Voor een optimaal oppervlaktebeeld is een uniforme, op de structuurafwerking afgestemde kleur voor de ondergrond noodzakelijk.

⁴⁾ Voor een aangekleurde afwerking kan er eventueel worden gewerkt met een tussenlaag Hechtgrond 3720 in een aangepaste kleur.

⁵⁾ Voor elk Kreativ-systeem zijn er afzonderlijke documenten beschikbaar waarin alle stappen gedetailleerd worden beschreven (zie 'Werkbeschrijvingen'). Kiest u voor een kleurloze deklaag met Creativ Floc Finish 68, volg dan de instructies onder 'Opmerkingen'.

Opmerkingen

Haarscheurtjes in gipsplaten

Een deklaag om haarscheurtjes in bijv. gips(vezel)platen zoals beschreven in VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.2.1.2 is een optie. Hierbij moet u over het volledige oppervlak een wapeningslaag aanbrengen met een glad vliesbehang op basis van cellulose of glasvezel.

Verkleuring van gipskartonplaten

Als het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan op onbehandelde gipskartonplaten, gebruik dan een extra isolerende laag. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie bijv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU Finish 3471. Het is aan te bevelen om testvlakken te maken over meerdere plaatbreedtes en over de voegen en geplamuurde plekken.

Kleurloze deklaag (optioneel)

Optioneel kunnen de oppervlakken die met Creativ Granulato 71 zijn behandeld, na het drogen worden voorzien van een matte, beschermende deklaag van Creativ Floc Finish 68. Dit kan bijv. interessant zijn bij in intense kleuren aangekleurd materiaal. Verdun hiervoor het materiaal met ca. 5 % water en breng het verdunde materiaal vervolgens gelijkmatig aan met een verfroller. Wij raden een kleurloze deklaag alleen aan voor vlakken waarbij niet nog een extra laag volgt en die ook niet nog bewerkt worden met een Kreativ-systeem.

Opmerkingen

Reparaties	Reparaties zullen afhankelijk van de situatie sterk of minder sterk zichtbaar zijn. Volgens het BFS-informatieblad nr. 25, punt 4.2.2.1 paragraaf e) is dit onvermijdelijk.
Werkbeschrijvingen	Voor alle Kreativ-systemen met Creativ Granulato 71 zijn er afzonderlijke werkbeschrijvingen opgesteld, inclusief een materiaal- en een gereedschapslijst. Voorbeelden hiervan zijn: 3c01 - Veegtechniek klassiek 3c03 - Veegtechniek vloeiend 3c07 – Lazuurtechniek op pleister met grof geborstelde structuur 4c13 - Metallic-techniek Concolato 5c04 – Zandsteentechniek 5c06 – Travertintechniek 6c02 – Venetiaanse pleistertechniek Rustika
Overige informatie	De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten en de betreffende werkbeschrijvingen dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl