

2K-Durapur Harder 7770



speciale PUR-harder voor 2K-Durapur 7740 en 2K-Durapur 7741

Toepassingsgebied

Om met 2K-Durapur 7740 en 2K-Durapur 7741 te mengen.

Eigenschappen

Speciale systeemharder. De verpakkingsgrootte is afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	alifatisch polyisocyaanaat
Vlampunt	> +61 °C
Dichtheid	ca. 1,09–1,13 g/cm ³
Verpakking	125 ml harder voor 625 ml basismateriaal 400 ml harder voor 2,0 l basismateriaal 1,5 l harder voor 7,5 l basismateriaal (basislak en harder in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Vóórdat de harder wordt toegevoegd, grondig en homogeen doorroeren. Kort voor het verwerken basismateriaal en harder volgens de mengverhouding mengen. Erop letten dat de beker met harder helemaal leeg is. Neem de gegevens uit de productinformatiebladen van 2K-Durapur 7740 of 2K-Durapur 7741 in acht.
Verdraagzaamheid	Kan alleen met in dit productinformatieblad vermelde materialen worden gemengd.
Verwerkingstemperatuur	Niet onder +5 °C en tot max. +25 °C lucht-, ondergrond- en materiaaltemperatuur verwerken. Dauwpunttemperatuur in acht nemen. Minimaal 3 °C boven het dauwpunt verwerken.

Verwerking	
Reiniging gereedschap	Na gebruik onmiddellijk met water en bevochtigingsmiddel.
Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten. Zet aangebroken blikken ondersteboven (risico op verdikking).
Declaratie	
Productcode	PU35 De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.
Opmerkingen	
Overige informatie	Neem de gegevens in de productinformatiebladen van de producten in acht die worden toegepast.
Verklaring	
	Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website. Brillux Benelux B.V. Westeinde 142 1511 MA Oostzaan NEDERLAND Tel. +31 75 79915-00 Fax +31 75 79915-15 info@brillux.nl www.brillux.nl