

Impredur Transparante lak 780

aromaatvrij, goed vullend, zijdemat, voor binnen en buiten



Toepassingsgebied

Voor transparant lakwerk van topkwaliteit, hoofdzakelijk voor binnen. Bijvoorbeeld deuren, kozijnen en meubels (geen binnenvlakken). Ook geschikt voor houtwerk buiten (niet blootgesteld aan weersfactoren).

Eigenschappen

- aromaatvrij
- op basis van alkydhars
- voor binnen en buiten
- zijdemat
- duurzaam
- slijtvast
- goed vullend
- blokvast
- droogt snel
- gemakkelijk schoon te maken
- bestand tegen huishoudelijke reinigingsproducten
- voldoet aan de norm EN 713 Veiligheid van speelgoed, speeksel- en zweetbestendigheid

Productomschrijving

Kleur	transparant (0100 kleurloos)
Glansgraad	zijdemat
Materiaalbasis	Alkydhars, oplosmiddelgedragen
VOS	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.
Vlampunt	+56 °C
Dichtheid	ca. 0,90–0,95 g/cm ³
Verpakking	375 ml, 750 ml en 3 l

Verwerking

Verdunnen	Niet verdunnen, want hierdoor wordt de EU-grenswaarde voor VOS overschreden.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met gelijkaardige en de in dit productinformatieblad vermelde materialen.
Aanbrengen	Impredur Transparante lak 780 kan met een verfborstel of roller worden aangebracht.
Verbruik	Ca. 70–100 ml/m ² per laag. Breng eerst op een testoppervlak een hoeveelheid product aan om de precieze verbruikshoeveelheden te berekenen.
Verwerkingstemperatuur	Niet aanbrengen als de lucht- en objecttemperatuur lager dan + 5 °C is.
Reiniging van het gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met Verdunner AF 631 of Kwastensnelreiniger 111.

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Stofdroog na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid moet de droogtijd worden verlengd.

Opslag

Bewaar op een koele en droge plaats. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.

Verklaring

Productcode	BSL40 De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.
--------------------	---

Opbouw van de lagen

Ondergrondvoorbehandeling	- De ondergrond moet stevig, droog en zuiver zijn en voldoende hechtend zijn. - Het oppervlak mag ook niet behandeld zijn met producten waarin lossingsmiddelen zitten. - Het vochtgehalte mag volgens het BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvastе bouwelementen begrensd op 15%, bij niet-maatvastе bouwelementen op 18%. - Vergrijsd hout moet worden opgeschuurd totdat de houtlaag weer een goed hechtend vermogen heeft. - Test of de bestaande lagen geschikt zijn en controleer of ze voldoende draagkrachtig en goed hechtend zijn. - Niet intacte of ongeschikte lagen moeten volledig worden verwijderd en volgens de voorschriften worden afgevoerd. - Intacte laklagen moeten vooraf grondig worden opgeschuurd. - Als u verflagen bewerkt of verwijdert, bijv. door ze af te schuren of af te branden, enz., kunnen er stoffen of dampen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk daarom alleen in goed geventileerde ruimtes en gebruik indien vereist gepaste ademhalingsbescherming en andere beschermingsmiddelen. - Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.
----------------------------------	---

Opbouw van de lagen

Verven op hout (binnen)

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
onbehandelde houten delen en materiaal op houtbasis, binnen	Impredur Transparante lak 780	Impredur Transparante lak 780	Impredur Transparante lak 780
houten delen en materiaal op houtbasis met een intacte beitslaag, binnen	Beschadigingen met Impredur Transparante lak 780	indien vereist Impredur Transparante lak 780	

Verflagen op hout buiten (niet blootgesteld aan weersfactoren) ¹⁾

Ondergrond	Impregnering ²⁾	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
beperkt maatvaste en onbehandelde houten delen: bijv. tand-en-groefplanken (bijv. dakoverstekken)	Lignodur Contrabol 550	Impredur Transparante lak 780	Impredur Transparante lak 780	Impredur Transparante lak 780
maatvaste, onbehandelde houten delen: ramen en deuren				
(beperkt) maatvaste houten onderdelen met intacte, kleurloze laklagen	onbehandelde plekken met Lignodur Contrabol 550	Beschadigingen met Impredur Transparante lak 780		

¹⁾ Voor direct verweerde vlakken raden wij aan om met een gekleurde systeemopbouw te werken: Lignodur VarioGuard Tix 510, Lignodur VarioGuard 620 of Lignodur UltraGuard 580.

²⁾ Volg de instructies op het BFS-informatieblad nr. 18, paragraaf 6 en 7.2.1.

Opmerkingen

Niet op binnenkant van meubels

De binnenkant van meubels en kasten mag niet worden gelakt met alkydharslakken, omdat dit type lakken een nare geur kan afgeven.

Grote toepassingen binnen

Voor grootschalige toepassingen binnen (bijv. plafonds of muren) raden wij aan om te werken met watergedragen systemen zoals Lacryl-PU Houtveredeling 262, zijdemat, omdat oplosmiddelgedragen alkydharslakken een specifieke geur afgeven. Indien gewenst kunt u hierover extra advies inwinnen bij de adviesdienst van Brillux.

Ondergronden opschuren

Wij raden aan om tussen de lagen het oppervlak op te schuren.

Kleureffect

De geelachtige kleur van het alkydharsbindmiddel zal al naargelang de ondergrond het uiteindelijke kleureffect beïnvloeden. Op onbehandeld hout zal de kleur van het hout bijvoorbeeld intenser doorkomen.

Opmerkingen

Vergeling Te weinig daglicht (geen uv-straling), warmte en chemische invloeden bijv. dampen van reinigingsmiddelen, lijmen, verf- of dichtmateriaal kan leiden tot een verkleuren van het oppervlak. Dit is eigen aan alkydharslakken en is dus geen productfout. Zie ook het BFS-informatieblad nr. 26.

Reiniging en onderhoud Gebruik een schone, zachte doek om gelakte oppervlakken te reinigen. Reinigen mag zowel droog als nat, maar schurende of etsende middelen en oplosmiddelen. Oefen niet te veel druk uit (niet polijsten). Doe vooraf op een onopvallende plek een testreiniging. Reinig alleen oppervlakken die volledig zijn gedroogd en uitgehard.

Overige informatie De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl