

Reinigings- en onderhoudshandleiding

Voor vloeroppervlakken en Designvloer 3055



Algemene opmerkingen

Deze reinigings- en onderhoudshandleiding bevat algemene aanbevelingen en tips voor een lange levensduur en waardebehoud van oppervlakken met de Designvloer 3055. Wij behouden ons voor om onze reinigings- en onderhoudstips op basis van de individuele en project-specifieke omstandigheden aan te passen. Door het ter beschikking stellen van deze reinigings- en onderhoudshandleiding voldoet de uitvoerende handwerker aan zijn verplichting vastgelegd in DIN 18365 paragraaf 3.1.

Preventieve maatregelen

De reinigende werking van voldoende grote en vooral voor de ruimte geschikte schoonlooppatten voorkomt dat een groot deel van het vuil naar binnen gelopen wordt. Een minimale grootte van 3 tot 4 stappen (ong. 1,5 m tot 2,5 m) is in dit geval vereist. Voor druk bezochte ruimtes, waaronder cafés, restaurants en de gastronomie in het algemeen, moet de schoonloopzone duidelijk groter zijn al naargelang van het bezoekersaantal. Bouwkundig gezien moeten de schoonloopzones zo geplaatst zijn, dat de bezoekers deze zones moeten betreden, m.a.w. er niet omheen kunnen lopen. Bovendien moeten schoonlooppatten geregeld gereinigd resp. vernieuwd worden. Stoelen met defecte, ontbrekende of ongeschikte glijders net zoals ongeschikte stoelwielen veroorzaken sterke slijtage en wij raden ervan af om die op deze oppervlakken in te zetten. Wij raden ten stelligste aan om voor het oppervlak geschikte stoel- resp. meubelglijders te gebruiken. Bijvoorbeeld de vloerbeschermingsproducten van "scratchnomore®" of zachte stoel-/meubelwielen (Type W overeenkomstig DIN EN 12528 en 12529). Afhankelijk van de vereisten kunnen ook geschikte polycarbonaat vloerbeschermingsmatten gebruikt worden.

Reiniging

Opleveringsreiniging

Voor het verwijderen van het door het bouwproject veroorzaakt vuil en resten raden wij aan om de geplaatste Designvloer 3055, als een reiniging noodzakelijk is, pas na het bereiken van de eindsterkte van de verlijming (ong. na 3 dagen) grondig schoon te maken. Gebruik hiervoor de PU-reiniger 3429 verdund in een verhouding van 1:10 met water. Verbruik (onverdund) ong. 20 ml/m². Als de bouwplaats niet sterk vervuild is, dan kan u de concentratie afhankelijk van de vervuilingsgraad verminderen. Verdeel de reinigungsoplossing op het vloeroppervlak en laat het 10 minuten inwerken. Maak het oppervlak daarna schoon met behulp van een éénschijfmachine (bv. Wolf Samba) met een witte pad of een middelharde schuurborstel.

Opleveringsreiniging

Het losgeweekt vuil daarna met een natstofzuiger verwijderen en dan de oppervlakken met zuiver water zo lang neutraliseren tot alle resten van het reinigingsmiddel volledig verwijderd zijn.

**Eerste ingebruikname/
nabehandeling/
verzegeling**

De fabrieksmatig aangebrachte PU-toplaag is vooral bestemd om de designvloer tijdens het bouwproject te beschermen. Bij normaal gebruik neemt deze PU-bescherm laag snel af. Voor een optimale beschermende werking, minder vuilhechting en een eenvoudiger reinigingsproces moet de designvloer nabehandeld resp. verzegeld worden. Voor woonruimtes raden wij het matte vloerverzorgingsproduct 3264 resp. voor commerciële ruimtes de producten Floortec 2K-Purolid T 876 of Floortec 2K-Purolid 877 aan. Gelieve steeds de instructies nauwlettend op te volgen.

Ingebruikname in woonruimtes:

Als na de opleveringsreiniging of als er na een lang resp. intensief gebruik eerste slijtagesporen op de fabrieksmatige verzegeling geleidelijk herkenbaar worden, raden wij aan het oppervlak eerst grondig te reinigen en schoon te maken en daarna opnieuw te verzegelen (proactieve langetermijnbescherming). Voor de nabehandeling met het vloerverzorgingsproduct Vloer Mat 3264, het product goed schudden vóór gebruik en daarna met behulp van een microvezelzabber een gelijkmatig dunne film van het onverdunde product in lengterichting op de gereinigde oppervlakken aanbrengen. Verbruik (onverdund) ong. 25-30 ml/m². Als deze verzorgingslaag stabiel en beloopbaar is, dan herhaalt u de voorgaande stappen in de dwarsrichting. In sterk belaste en drukbezochte ruimtes raden wij aan om een derde laag in lengterichting aan te brengen. De oppervlakken steeds volledig zoals hierboven beschreven behandelen. Laat de oppervlakken vóór gebruik minstens 12 uur, het beste 's nachts, drogen.

Verzegeling in commerciële ruimtes:

Voorwaarde voor een verzegeling met Floortec 2K-Purolid T 876 of Floortec 2K-Purolid T 877 is dat er tijdens het normaal gebruik geen laagvormende of washoudige reinigings- en onderhoudsproducten ingezet werden. Als er twijfels bestaan, gelieve de technische adviseurs bij Brillux te contacteren.

Vóór de verzegeling moet de Designvloer 3055 zoals hierboven beschreven zorgvuldig voorbereid en grondig gereinigd worden. Aanvullend op de "neutralisatie" met zuiver water moeten de oppervlakken met een éénschijfmachine en een PU-renovatiepad, art.-nr. 3694.0400.0002 behandeld worden. Daardoor worden de oppervlakken gematteerd, aanwezige krassen geëgaliseerd en een optimale hechting van de daaropvolgende verzegeling gegarandeerd. Daarna de verzegeling met Floortec 2K-Purolid T 86 of Floortec 2K-Purolid T 877 aanbrengen. Gelieve rekening te houden met de verwerkingsmethoden vastgelegd in de productinformatiebladen Floortec 2K-Purolid T 876 en Floortec 2K-Purolid T 877

Onderhoudsreiniging

Afhankelijk van de belasting (aantal bezoekers) en de vervuilingsgraad moeten de vloeroppervlakken continu en dagelijks gereinigd worden. Het stof en vuil ofwel met een bezem bij elkaar vegen of met een stofzuiger (met een zuigmond voor een harde vloer) verwijderen. Voor de regelmatige, dagelijkse onderhoudsreiniging verdund u de PU-reiniger 3429 in een verhouding van 1:200 met water. Voor de natte reiniging van de vloer gebruikt u ofwel een geschikte zwabber of een reinigungsautomaat. Vermijd staand water op de vloeroppervlakken om beschadigingen te voorkomen. Voeg ong. 50 ml product toe aan 10 l water (volstaat voor ong. 50 m²). Indien nog kan u het Droogapparaat TG 1 1800 van Brillux inzetten om de vloer sneller droog te maken. Als het niet lukt om hardnekkige vlekken door een natte reiniging te verwijderen, dan raden wij een tussenreiniging aan met de PU-reiniger 3429 en dit product al naargelang van de vervuilingsgraad te verdunnen (bv. in een verhouding tussen 1:50 tot 1:100 met water). Voor de tussenreiniging raden wij aan om een schrobber/luiwagen/reinigungsautomaat te nemen. Voor de machinale reiniging raden wij de éénschijfmachine met een witte pad aan. Voor de onderhoudsreiniging mag u uitsluitend het product PU-reiniger 3429 gebruiken. Wij raden ervan af om op een ander product over te stappen, dit kan een negatieve effect op de beschermende laag hebben.

Grondige reiniging/ dieptereiniging

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken, aangekoekte resten net zoals oude onderhoudslagen die het uiterlijk en de kwaliteit van het vloeroppervlak verminderen en die niet door de dagelijkse reiniging kunnen verwijderd worden of ter voorbereiding van een vloerrenovatie is een grondige reiniging/dieptereiniging noodzakelijk. Gebruik hiervoor de Basisreiniger R 3263, in een verhouding van 1:5 met water verdund, verdeel het product over de vloer en laat het 10 tot 15 minuten inwerken. Daarna met een éénschijfmachine met een groene pad reinigen. Verbruik (onverdund) ong. 25 ml/m². Om vastzittend vuil van een gestructureerd vloeroppervlak te verwijderen kan u ook een schrobbezem gebruiken. Het losgeweekt vuil met een absorberende zwabber of met de Sproeistofzuiger 3254 met een zuigmond voor harde vloeren verwijderen. Na het verwijderen van het losgeweekt vuil, moet u de oppervlakken zo lang met zuiver water neutraliseren tot alle resten van het reinigingsmiddel volledig verwijderd zijn. Bij de daaropvolgende nabehandeling adviseren wij om de oppervlakken tijdens de "neutralisatie" met een éénschijfmachine en een groene pad te behandelen. Bij de volgende verzegeling van de vloeroppervlakken bevelen wij de PU-renovatiepads aan.

Het verwijderen van vlekken en rubbersporen

Hardnekkige vlekken of rubbersporen kunnen met de PU-reiniger, onverdund of in een verhouding tot 1:5 met water verdund, samen met een doek of een krasvrije, witte pad verwijderd worden. Het oppervlak daarna met zuiver water afspoelen. Alle vlekken moeten zo snel mogelijk van het oppervlak verwijderd worden. Hoe langer u wacht met het verwijderen van sommige vlekken, hoe groter de kans is dat deze zich gaan vastzetten en daarna heel moeilijk of niet meer verwijderbaar/behandelbaar zijn. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat speciale, specifieke reinigingsmethoden noodzakelijk zijn. Gelieve in acht te nemen: Ontsmettingsmiddelen net zoals wondverzorgingsproducten kunnen vlekken achterlaten die niet meer verwijderd kunnen worden.

De informatie in dit informatieblad is samengesteld op basis van een intensief ontwikkelingsproces en onze langdurige, praktische ervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit productinformatieblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl