

Floortec Pricon 831

ééncomponent hechtingsverbeteraar voor niet-zuigende ondergronden in het balkonafwerkingssysteem, oplosmiddelhoudend, voor buiten



Toepassingsgebied

Niet-filmvormende hechtingsverbeteraar met lage viscositeit voor niet-zuigende ondergronden in het balkonafwerkingssysteem. Vooral in aansluitingsgebieden en bij doorvoeren, bijvoorbeeld op koper, zink, ijzer, roestvrij staal, aluminium, polycarbonaat, polyester, gelakte metaalplaten en profielen, evenals geschikte, bestaande 2K-afwerkingen. Bovendien voor de hechtingsbevordering van vervolglagen bestaande uit Floortec 2K-Sealcon Top 832, Floortec Topcon F 828 of Floortec Topcon T 834.

Eigenschappen

- gebruiksklaar
- hechtingsbevorderend
- sneldrogend
- voor buiten
- niet-filmvormend
- voor de hechtingsbevordering van Floortec 2K-Sealcon Top 832, Floortec Topcon F 828 en Floortec Topcon T 834
- gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	bruinachtig-transparant
Materiaalbasis	oplosmiddelgedragen polyurethaan
Vlampunt	24 °C
Dichtheid	ca. 0,93 g/cm ³
Verpakking	1 l

Verwerking

Ondergrondvoorbehandeling - de ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van lossingsmiddelen en stof
- metaal, kunststof en bestaande 2K-afwerkingen opschuren en ontvetten
- niet-draagkrachtige lagen volledig verwijderen

Verdraagzaamheid Niet met andere stoffen mengen.

Aanbrengen Houd de verpakking gesloten totdat deze wordt verwerkt. Breng Floortec Pricon 831 onverdund, gelijkmatig en in een dunne laag aan op het oppervlak – met een pluisvrije doek of, bij grotere oppervlakken, met de Hydro-lakrol 1288. Sluit de verpakking onmiddellijk na gebruik goed af. Vóór de verdere afwerking ten minste 20 minuten laten uitdampen.

Verbruik Ca. 30-50 ml/m² afhankelijk van de zuigwerking van de ondergrond. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een objecttemperatuur onder de +8 °C of boven de +30 °C. Niet verwerken bij extreem hoge luchtvochtigheid, zoals bij mist.

Reinigen gereedschap Na gebruik onmiddellijk reinigen met Speciale Kunstharsverdunner 915 of Kwastensnelreiniger 111.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Minstens 20 minuten laten uitdampen en uiterlijk binnen 6 uur verder bewerken.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Ca. 9 maanden in de ongeopende verpakking houdbaar. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Verklaring

Productcode Niet toegekend.
De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opmerkingen

Vermijd overdosering Verbruiksspecificaties naleven. Overdosering leidt tot blaasvorming en loslating van de deklaag.

Onbekende ondergronden Bij onbekende ondergronden adviseren wij om vooraf hechtingstests op een proefvlak uit te voeren.

Overige informatie De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl