

Floortec PU Verharder 833

speciale verharder-component voor Floortec 2K-Sealcon Top 832



Toepassingsgebied

Voor het mengen met Floortec 2K-Sealcon Top 832.

Eigenschappen

Speciale systeemverharder. De verpakkingseenheden zijn afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	helder, geelachtig
Materiaalbasis	2-oxepanon, polymeer met hexamethyleen-1,6-diisocynaat en 1,6-hexaandiol
Vlampunt	+184 °C
Dichtheid	ca. 1,12 g/cm ³
Verpakking	5 kg verharder voor 8 kg Floortec 2K-Sealcon Top 832 (basis-component en verharder in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Floortec 2K-Sealcon Top 832 vóór het toevoegen van de verharder grondig en homogeen doorroeren. Meng kort voor de verwerking het basismateriaal met de verharder in de aangegeven mengverhouding. Zorg ervoor dat de verharder volledig is gebruikt. Neem de informatie in het praktijkinformatieblad Floortec 2K-Sealcon Top 832 in acht.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met de in dit productinformatieblad vermelde materialen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een lucht-, object- en materiaalt temperatuur onder de +5 °C of boven de +30 °C. Let op de dauwpunttemperatuur: alleen verwerken als de temperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt ligt.

Reinigen gereedschap Na gebruik onmiddellijk reinigen met water en bevochtigingsmiddel.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten.

Verklaring

Productcode Niet toegekend.
De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opmerkingen

Overige informatie De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl