

Floortec Decochips 843



lichtechte, weerbestendige decoratieve instrooi-chips voor Floortec balkonafwerkingen

Toepassingsgebied

Voor extra decoratieve vormgeving van uiteenlopende vloercoatings, zowel binnen als buiten.

Eigenschappen

- lichtecht
- weerbestendig
- voor het instrooien in natte vloerafwerkingen
- veel vormgevingsmogelijkheden
- vermindert de kans op uitglijden
- in de systeemopbouw met Floortec 2K-Purolid T 876 (zijdemat) en Floortec 2K-Purolid T 877 (zijdeglanzend) of in de balkonafwerkingssystemen met Floortec Topcon T 834
- met optionele Creativ Floc 47 glittertoevoeging

Productomschrijving

Kleuren	3 basismengsels, 6 eenkleurige tinten, 1 glittertoevoeging zie kleurenwaaier vloercoatings
Glansgraad	mat
Materiaalbasis	Decochips: droog product van kunstharstdispersie conform DIN 55945 Glittertoevoeging: Natuurlijke mica, een fyllosilicaat
Verpakking	5 kg basismengsels 1 kg eenkleurige tinten 150 g glittertoevoeging

Verwerking

Verdraagzaamheid	De basismengsels en eenkleurige tinten kunnen in elke gewenste verhouding met elkaar worden gemengd.
Extra effect (optioneel)	Indien gewenst kunnen Floortec Decochips 843 en Creativ Flocc 47 glittertoevoeging worden gecombineerd. Om de mengverhouding te kunnen reproduceren, wordt aanbevolen uitsluitend met volledige verpakkingseenheden te werken. Aanbevolen mengverhouding: 150 g Creativ Flocc 47 glittertoevoeging op 5 kg Floortec Decochips 843.
Aanbrengen	Breng Floortec Decochips 843 uitsluitend aan in de daarvoor bestemde vloerafwerkingen (toplagen). Strooi de Floortec Decochips 843 gelijkmatig, met de hand of machinaal, in de nog natte, niet in de uithardingsfase verkerende afwerklaag voor een lichte strooiing met gelijkmatig verdeelde Decochips. Gooi ze daarbij niet rechtstreeks in de afwerking, maar in een lichte, opwaartse hoek, zodat ze gelijkmatig neerddwarrelen. Behandel afgebakende vlakken altijd in één keer om aanzetten te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kan ook een trechterpistool, strooibus of handstrooier worden toegepast. Afhankelijk van de systeemopbouw moeten de Floortec Decochips 843 vervolgens worden afgewerkt met Floortec 2K-Purolid T 876 (zijdemat), Floortec 2K-Purolid T 877 (zijdeglanzend) of Floortec Topcon T 834. Een andere optie is om de Floortec Decochips 843 als volledig dekkende laag aan te brengen – echter uitsluitend in combinatie met de balkonafwerkingen Floortec Topcon F 828 of Floortec 2K-Sealcon Top 832. Strooi hiervoor de Floortec Decochips 843 overvloedig en volledig dekkend in de natte afwerklaag, zodat het vloeroppervlak volledig bedekt is. Veeg en stofzuig de oppervlakken na het drogen grondig schoon, zodat alle losse en slecht hechtende Floortec Decochips 843 worden verwijderd. Om de Floortec Decochips 843 goed in te sluiten, moeten bij een volledig dekkende laag de oppervlakken altijd twee keer met Floortec Topcon T 834 worden afgewerkt.
Verbruik	ca. 30–50 g/m² bij lichte strooiing ca. 700–800 g/m² bij een volledig dekkende laag (echter bij het basismengsel in de kleur '920 Diamant' ca. 1,0–1,1 kg/m²) Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.
Verwerkingstemperatuur	Raadpleeg hiervoor het productinformatieblad van de beoogde vloerafwerking.
Reinigen gereedschap	Droog reinigen (zonder water).

Droging (+20 °C, 65 % rel. vochtigheid)

Kan worden afgewerkt met Floortec 2K-Purolid T 876 en T 877, of binnen de balkonafwerkingssystemen met Floortec Topcon T 834, mits de droogtijden (voor overschilderen) van de gebruikte vloerafwerking worden gerespecteerd.

Opslag

Koel en droog bewaren. Geopende verpakkingen goed sluiten. In de ongeopende originele verpakking ten minste 5 jaar houdbaar.

Verklaring

Productcode Niet vastgesteld
De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Opmerkingen

- Aaneengesloten oppervlakken** Werk aaneengesloten oppervlakken alleen met materiaal van hetzelfde batchnummer af.
- Betreden van vers gestrooide oppervlakken** Draag Overschoenen 1846 bij het betreden van met Floortec Decochips 843 bestrooide, nog niet afgedichte oppervlakken om vervuiling en mechanische belasting te voorkomen.
- Oppervlakken met Decochips** De kleurloze toplaag beïnvloedt de systeemeigenschappen van de toegepaste vloerafwerking. Oppervlakken met Floortec Decochips 843 en kleurloze toplaag bezitten de eigenschappen van deze toplaag.
- Gebruiksduur** Afwerkingen op vloeroppervlakken en transparante toplagen zijn onderhevig aan gebruiksslijtage. De gebruiksduur is voornamelijk afhankelijk van de laagdikte en de intensiteit van de belasting.
- Overige informatie** De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl