

Floortec PU-Verharder 879



Speciale verharder voor Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877 en Floortec 2K-Purolid F 878

Toepassingsgebied

Om te mengen met Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K T 877 en Floortec 2K-Purolid F 878.

Eigenschappen

Speciale systeemverharder De verpakkingsgrootte is afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	Alifatisch polyisocyaanaat
Vlampunt	+61 °C
Dichtheid	ong. 1,09– 1,13 g/cm ²
Verpakking	125 ml, 500 ml (stammateriaal en verharder in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Vóór het toevoegen van de verharder, de producten Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K T 877 en Floortec 2K-Purolid F 878 grondig en homogeen oproeren. Kort voor de verwerking moeten het stammateriaal en de verharder in de aangegeven mengverhouding met elkaar vermengd worden. De verpakkingen van de stamlak en de verharder zijn op elkaar afgestemd. Gelieve erop te letten dat de verpakking van de verharder helemaal leeg is. De instructies in de productinformatiebladen van Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K T 877 en Floortec 2K-Purolid F 878 in acht nemen.
Verdraagzaamheid	Uitsluitend met de in het productinformatieblad vermelde materialen mengen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij lucht-, ondergrond- en materiaaltemperaturen lager dan +8°C en hoger dan +25°C. Ook niet verwerken bij direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid ($\geq 80\%$), neerslag, mist, stuwvocht, sterke wind of bij zeer warme ondergronden. Dauwpunttemperatuur in acht nemen. Voor de verwerking moet de temperatuur minstens 3° C boven het dauwpunt liggen.

Reiniging gereedschap Na gebruik onmiddellijk met water en Uni-Reiniger 1032 reinigen.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren tussen +5°C en +35°C in een goed geventileerde ruimte. Aangebroken verpakking luchtdicht afsluiten.

Declaratie

Productcode PU30
De informatie uit het meest recente veiligheidsinformatieblad is van toepassing.

Opmerkingen

Overige informatie Gelieve de gegevens in de productinformatiebladen van alle andere gebruikte producten in acht te nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit productinformatieblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl