

Vitabase 9002

conserveringsmiddelvrij, duurzaam hydrosol-voorstrijkmiddel, goed versterkend, bevordert de hechting, voor binnen



Toepassingsgebied

Conserveringsmiddelvrij, duurzaam hydrosol-voorstrijkmiddel voor het voorstrijken van absorberende ondergronden binnenshuis, bijv. pleister, beton, gipskarton of dispersieverfwerkingen. Voor egalisatie van verschillend absorberende ondergronden en voor het versterken van oppervlakken van licht zandende pleisters, gipspleisters en gipsplamuur. Ook toepasbaar als voorstrijkmiddel voor absorberende minerale ondergronden, bijv. mortel of pleisters met cement.

Eigenschappen

- vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- weinig emissies
- bevat CO₂-verminderd bindmiddel door gebruik van hernieuwbare grondstoffen
- in verpakkingen van gerecycled materiaal
- voldoet aan de eisen van de "Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)" (commissie voor gezondheidsgerelateerde evaluatie van bouwproducten)
- waterige hydrosol-grondering op basis van micro-emulsie
- diep doordringend
- goed versterkend
- hechtend
- gemakkelijk verwerkbaar
- alkalibestendig
- snel drogend
- voor binnen
- geschikt voor mensen met allergieën

Productomschrijving

Kleur	melkachtig-transparant
Materiaalbasis	Acrylaat-copolymeer-hydrosol
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
Waterdampdoorlatendheid	Diffusie-equivalente luchtdikte: $S_d(H_2O) < 0,03$ m conform DIN EN ISO 7783, komt overeen met klasse V1 „uiterst waterdampdoorlatend” conform DIN EN 1062-1.

Productomschrijving

Brandgedrag A2 – s1,d0 conform DIN EN 13501-1 (“nichtbrennbar”, praktisch niet brandbaar) bij laagopbouw binnen een systeem met Briplast pleister conform classificatierapport nr. 230010838-3

Verpakking 10 l

Verwerking

Verdunning Meestal zonder verdunning verwerken. Indien nodig een klein beetje met water verdunnen, om glanzende plekken te voorkomen.

Aanbrengen Vitabase 9002 kan bij voorkeur met de kwast worden aangebracht en uitgestreken worden. Ook toepasbaar met spuitapplicatie. Glanzende plekken voorkomen.

Verbruik Ca. 150–200 ml/m² per laag, afhankelijk van het absorptiegedrag van de ondergrond. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder +5 °C.

Reinigen gereedschap Na gebruik onmiddellijk met water.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Bewerkbaar en verdere systeemopbouw doorgaans na één nacht droging. Bij lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij, originele verpakkingen binnen 5 jaar verwerken. Aangebroken verpakkingen goed sluiten en het materiaal binnen een paar dagen verbruiken.

Declaratie

Opmerkingen Spuitnevel niet inademen

Productcode BSW20
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Laagopbouw

- Ondergrondvoorbereiding**
- De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, onthechtende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere tussenlagen die de hechting verstoren.
 - Aanwezige afwerklagen controleren op geschiktheid, draag- en hechtcracht.
 - Niet intacte en ongeschikte afwerklagen grondig verwijderen en volgens voorschrift afvoeren.
 - Reversibele, watergevoelige afwerkingen (bijv. lijmverf) goed afwassen.
 - Reparatieplekken vakkundig fluateren, bij gekleurde afwerking over het gehele oppervlak.
 - Zie ook VOB deel C, DIN 18363, alinea 3.

- Vorstrijk** Normaal en sterk absorberende ondergronden, bijv. binnenpleister (drukvastheidscategorie CS II en CS III), beton, gipskarton of kalkzandsteenmuur met Vitabase 9002. Voor het voorstrijken van gipspleister (drukvastheidscategorie B1–B7) de opmerking in acht nemen. De voorstrijklaag mag geen gesloten, glanzende film vormen.
- Verdere opbouw** Afhankelijk van de eisen of keuze bij voorkeur te bewerken met de conserveringsmiddelvrije Brillux binnendispersieverf, maar ook met alle Brillux binnenmuurverf, kunststofverf, pleistersystemen of wandbekledingen.

Opmerkingen

- Toestand van de ondergrond** Voorstrijk en laagopbouw moeten worden aangepast aan de ondergrondssituatie. Zonder nauwkeurige kennis van deze voorwaarden kan er geen betrouwbaar advies worden verleend.
- Grondering bij gipspleister** Bij gipspleisters met een hoog absorptievermogen wordt niet altijd een voldoende sterke versteviging bereikt. Om dit goed te kunnen beoordelen, raden we aan om de hechting van de complete laagopbouw te controleren met een kleefbandtest (bijv. Tesa precisiecrêpe tape, goud 4334). Indien nodig voorstrijken met een diepgrondering.
- Behangen van gipspleister** Bij behangwerkzaamheden op gipspleister met bijv. behang of rauhfaser moet over het algemeen eerst voorgelijmd worden. Zie hiervoor ook BFS-Merkblad nr. 16.
- Verkleuringen bij gipskarton** Wanneer bij onbehandeld gipskarton het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan, dient een extra isolerende laag te worden aangebracht. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie van het object bijv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Voor een goede beoordeling is het zinvol om een proefvlak aan te brengen over meerdere plaatbreedten te creëren inclusief de voegen en plamuurplekken.
- Gipspleister op gipskarton** De door de producenten van gipskartonplaten aanbevolen gipspleisterproducten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor vochtigheid wat ertoe kan leiden dat deze zwellen, er blaasjes ontstaan en ook dat de laag loslaat (kijk naar informatieblad 2 „Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflächengütern“ Bundesverband der Gips Gipsbauplattenindustrie e.V.). Daarom voor een snelle droging zorgen door voldoende ventilatie en temperatuur.
- Overige informatie** De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen te worden in acht genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl