

Vitaglue 9003

conserveringsmiddelvrije, duurzame dispersielijm, gebruiksklaar,
voor gladvlies-wandbekledingen en object-glasweefsel, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor gladvlies-wandbekledingen op celstof- of glasbasis en glasweefsel met een oppervlaktegewicht tot 150 g/m². Ook voor het verlijmen van wandbekledingen met gladde achterkant, zoals rauvlies, structuurvlies-behang en Reliëf 3490. Toepasbaar op draagkrachtige ondergronden, bijv. geplamuurd binnenpleisterwerk, beton, gipskarton, intacte dispersieverafwerkingen.

Eigenschappen

- vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers; weinig emissies
- bevat CO₂-verminderd bindmiddel door gebruik van hernieuwbare grondstoffen
- in verpakkingen van gerecycled materiaal
- voldoet aan de eisen van de "Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)" (commissie voor gezondheidsgerelateerde evaluatie van bouwproducten)
- gebruiksklaar voor behangapparaten
- met goede eerste hechting en lange open verwerkingstijd
- goed te verdelen met roller en spuitapplicatie
- transparant drogend
- waterdampdoorlaatbaar
- voor binnen
- geschikt voor mensen met allergieën

Productomschrijving

Kleur	transparant (drogend)
Glansgraad	mat
Materiaalbasis	polymeerdispersie
Dichtheid	ong. 1,02 g/cm ³
Verpakking	18 kg

Verdunning	Meestal niet nodig, gebruiksklare receptuur. Indien nodig tot max 5% met water verdunnen.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Applicatie met roller en Airless-verfspuit Voor het verlijmen van wandbekledingen Vitaglue 9003 in breedte van 2-3 banen met de Polyamide verfroller 1314 of het Airless-spuitapparaat direct op de ondergrond in voldoende hoeveelheid gelijkmatig aanbrengen. Bij het aanbrengen met Airless-applicatie adviseren wij voor waarborging van een gelijkmatige verdeling en dosering de lijm nog met de verfroller na te rollen. De op maat gesneden wandbekleding in het natte lijmbed leggen en zonder blaasvorming met de Weefsel-aandrukspatel 1323 aandrukken. Voorkom lijm-verontreinigingen op het oppervlak. Eventuele verontreinigingen grondig verwijderen met een licht vochtige spons. Voor verwerking met behangapparaten Vitaglue 9003 is gebruiksklaar voor behangapparaten. Zorg bij het doorhalen van de wandbekleding ervoor dat de lijm gelijkmatig en overal wordt aangebracht. Wandbekleding dat door het behangapparaat van lijm is voorzien, direct verwerken. Langere weektijden maken de verwerking lastiger en moeten daarom worden voorkomen. Neem bij alle wandbekledingen de instructies van de behangfabrikant in acht. Verdere verwerking wordt uitgevoerd, zoals hierboven omschreven. Neem voor de verlijming van elke wandbekleding de gegevens in de productinformatiebladen Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525, Lightvlies 130 en Lightvlies Pro 130, Reliëf 3490, CreaGlas Weefsel Profession cg20 en CreaGlas Weefsel VG voorgeschilderd cg21 in acht. Het eigenschap "zonder restanten droog verwijderbaar" bij structuur-vliesbehang wordt alleen bereikt wanneer het met behanglijm wordt gelijmd.
Verbruik	150–200 g/m², afhankelijk van de wandbekleding. Voor het verlijmen van gladvlies-wandbekledingen, bijv. CreaGlas Glasvlies VG 1000 en 1001, Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 en Lightvlies en Lightvlies Pro 130, ca. 150 g/m². Voor het verlijmen van wandbekledingen met gladde achterkant, zoals rauvlies, structuurvliesbehang en Reliëf 3490 ca. 160 g/m². Voor het verlijmen van CreaGlas Weefsel Profession en CreaGlas Weefsel VG voorgeschilderd bij Dessins met een oppervlaktegewicht tot 150 g/m² ca. 150–200 g/m². De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder +10 °C. Ideaal te verwerken bij +18 °C tot +25 °C lucht- en objecttemperatuur.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk met water.

Verwerking

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitkop ²⁾	Spuithoek	Druk	Verdunning
Airless ¹⁾	0,019–0,021 inch	40°-50°	180–200 bar	meestal zonder verdunning

¹⁾ Met geschikte krachtige Airlessapparaten, bijv. Wagner Airless-Spraypack SF 33 Plus Dispersie 3348, Brillux ProSpray 39 Select 3494 of Wagner HeavyCoat Spraypack HC 950 E SSP 3482.

²⁾ Voor de optimale toepassing met de verfspuit adviseren wij de HEA ProTip spuitkop 519 groen 3336. Bij gebruik van andere Airless-spuitskoppen de verwerkingseigenschappen voorafgaand nakijken.

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Na droging van de verlijming volgt de verdere afwerking van de gladvlies-wandbekledingen of het object-glasweefsel.

Opslag

Koel en vorstvrij, originele verpakkingen binnen 5 jaar verwerken.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten en het materiaal binnen een paar dagen verbruiken.

Declaratie

Informatie Spuitnevel niet inademen.

Productcode D1
De gegevens op het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.

Laagopbouw

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond moet vlak, vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en andere tussenlagen die de hechting verstoren
- Aanwezige afwerklagen controleren op geschiktheid, draag- en hechtcracht
- Niet intacte en ongeschikte afwerklagen verwijderen en volgens de regels afvoeren
- Reversibele, watergevoelige afwerkingen (bijv. lijmverf) afwassen
- Intacte olie- en laklagen logen, grondig schuren en schoonmaken
- Wandbekledingen incl. lijm- en papierresten volledig verwijderen.
- Gerepareerde pleisterplekken vakkundig fluateren
- Ruwe ondergronden, gebrekkige plekken of dergelijke met bijv. Vitafill 9001 gladmaken
- De ondergrond indien nodig van grondverf en/of van tussenlagen voorzien
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363 en 18366, elk alinea 3

Verlijming en afwerking – vrij van conserveringsmiddelen

Ondergronden	Grondlaag	Beploistering en grondering ³⁾	Verlijming ⁴⁾	Afwerking ⁵⁾
Gipskarton, gipswandplaten, gipsvezelplaten bepleisterd	optioneel ²⁾ Vitabase 9002	indien nodig, 1–2x met bijv. Vitafill 9001 en grondering met Vitabase 9002	Gladvlieswandbekledingen en object-glasweefsel (tot 150 g/m ²) en wandbekledingen met gladde achterkant, bijv. rauvlies, structuurvliesbehang en Reliëf 3490, gelijmd met Vitaglue 9003	Afhankelijk van de belasting, eisen en glansgraad met conserveringsmiddelvrije dispersieverf. Voor gladvlieswandbekledingen en object-glasweefsel tenminste schrobvastheid R-klasse 2 conform EN 13300
Gipspleister ¹⁾				
normaal absorberende ondergronden, bijv. binnenpleister (kalk-/cementmortel ¹⁾), beton, vlak metselwerk, matte dispersieverfafwerkingen				
gladde, niet-absorberende en glanzende ondergronden, bijv. intacte, glanzende dispersieafwerkingen, olie- en lakverf	Hechtgrond 3720			
Non-ferrometalen of kunststof	2K-EP Varioprimer 865 of 2K-EP Varioprimer S 864			

¹⁾ Minimale drukvastheid $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ (drukvastheidscategorie CS II, CS III, CS IV en B1–B7)

²⁾ Noodzakelijk als de oppervlakken niet nog verder worden bepleisterd.

³⁾ De noodzakelijkheid en mate van bepleistering hangt af van de verwachtingen aan de gerealiseerde oppervlaktefinish. Voor gladde, gelijkmatige oppervlakken moet de ondergrond doorgaans tenminste aan de oppervlaktekwaliteit Q3 voor gipspleister- of gipskartonondergronden voldoen. Alle andere ondergronden moeten op basis van het bovenvermelde net zo worden voorbereid.

⁴⁾ Voor het verlijmen van CreaGlas Glasvlies VG op oppervlakken met hogere eisen aan de kracht van de natte lijmhechting, bijv. op plafondoppervlakken, adviseren wij CreaGlas Weefselijm 377 met water verdund te gebruiken.

⁵⁾ Voor realisatie van een gelijkmatige uitstraling van het oppervlak, vooral bij oppervlakken met een moeilijke lichtsituatie, moeten de verflagen voortdurend nat in nat en gelijkmatig in richting van de vezel worden aangebracht.

Opmerkingen

Conserveringsmiddelvrije laagopbouw	Voor waarborging van een conserveringsmiddelvrije laagopbouw alleen Vitabase 9002, Vitafill 9001 en conserveringsmiddelvrije eindafwerkingen gebruiken.
Gipspleistermassa op gipskarton	De door de producenten van gipskartonplaten aanbevolen gipspleisterproducten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor vochtigheid wat ertoe kan leiden dat deze zwellen, er blaasjes ontstaan en ook dat de laag loslaat (kijk naar informatieblad 2 „Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflächengüten“ Bundesverband der Gips Gipsbauplattenindustrie e.V.). Daarom voor een snelle droging zorgen door voldoende ventilatie en temperatuur.
Aanbrengen en verdelen van lijm	Bij het aanbrengen van lijm op de juiste hoeveelheid en de gelijkmatige verdeling letten. Het aanbrengen van te veel lijm kan leiden tot lijmophoping en daarmee gepaard gaande verstoring van de uitstraling van het oppervlak en naadmarkeringen als gevolg van open naden tijdens het droogproces.
Overige informatie	De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen te worden in acht genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl