

Topp 948

emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij, stompmat, schrobvastheid R-klasse 1, wit, voor binnen



Toepassingsgebied

Voor bijzonder rendabele plafond- en wandafwerkingen binnenshuis. Op dragende ondergronden, bijv. binnenpleister, beton, rauhfaser, gipskarton, vezelcement, kalkzandstenen muurwerk enz. Ook geschikt voor grotere oppervlakken met strijklicht.

Eigenschappen

- emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- voldoet aan de eisen van de 'Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten' (commissie voor de beoordeling van de gezondheid van bouwmaterialen – AgBB)
- sterk waterdampdoorlatend
- komt qua diffusiegedrag, net als binnensilicaatverven, overeen met de klasse I conform EN ISO 7783
- vrij van 'fogging-actieve' bestanddelen
- goed dekkend
- lange open tijd
- uitstekend oppervlaktebeeld
- voor oppervlakken met kritische lichtomstandigheden, bijv. strijklicht
- zeer gemakkelijk verwerkbaar

Productomschrijving

Kleur	0095 wit Andere kleuren op aanvraag
Materiaalbasis	Acrylaat-copolymeer
Dichtheid	ca. 1,46 g/cm ³
Classificatie volgens EN 13300	Schrobvastheid: R-klasse 1 Contrastverhouding: H ₁₀ -klasse 1 (bij 6 m ² /l) Glansgraad: G4 stompmat Maximale korrelgrootte: S1 fijn
Waterdampdoorlatendheid	Sd (H ₂ O) < 0,1 m conform DIN EN ISO 7783, komt overeen met klasse V1 'hoog waterdampdoorlatend' conform DIN EN 1062-1

Productomschrijving

Brandwerendheid	A2 – s1,d0 conform EN 13501-1 (“nichtbrennbar“, niet brandbaar) In systeemopbouw met Briplast pleister volgens classificatiebericht nr. 230010838-3
Verpakking	15 l

Verwerking

Verdunning	Indien noodzakelijk in geringe mate met water.
Aankleuren	Met Basis- en mengkleur 951.
Verdraagzaamheid	Alleen vermengen met gelijksoortige en in dit productinformatieblad genoemde stoffen.
Aanbrengen	Topp 948 kan worden verwerkt met een kwast, roller of airless spuitapparaat.
Verbruik	ca. 130–150 ml/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur lager dan +5 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Spuitgegevens

Spuitsysteem	Spuitskop	Spuithoek	Druk	Verdunning
Airless	0,021–0,027 inch	40°–80°	150 bar	ca. 5 %

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Oppervlakkig droog en overschilderbaar na ca. 4–6 uur.
Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen	Bevat conserveringsmiddelen Spuitnevel niet inademen
Productcode	BSW20 De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, onthechtende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere tussenlagen die de hechting verstoren.
- Aanwezige afwerklagen controleren op geschiktheid, draag- en hechtcracht.
- Niet-intacte of ongeschikte afwerklagen verwijderen en volgens de regels afvoeren Omkeerbare, watergevoelige afwerklagen (bijv. lijmverf) grondig afwassen.
- Intacte olie- en laklagen logen, grondig schuren en schoonmaken.
- Wandbekledingen die niet geschikt zijn voor bewerking, incl. behanglijm- en papierresten, verwijderen.
- Reparatieplekken vakkundig fluateren, bij gekleurde afwerking over het gehele oppervlak.
- Zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.

Bij eerste laag

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindafwerking
Binnenpleister (afhankelijk van de drukvastheid ¹⁾), beton,	zo nodig, Lacryl Voorstrijkmiddel 595, Voorstrijkmiddel 545 of Hechtgrond 3720, Wandprimer 3729 of Wandprimer grof 3728	Topp 948	Topp 948
Gipspleister ¹⁾ , gipskarton ²⁾ , gipsplaten	afhankelijk van de eisen met Lacryl Voorstrijkmiddel 595, Lacryl Hydro-Gel 695 of Wandprimer 3729		
Gasbeton, binnen	Gronderingsconcentraat 938, 1:3 met water verdund		
Wandbekledingen, bijv. rauhfaser, rapidvlies, reliëfbehang			

¹⁾ Minimale drukvastheid > 2,0 N/mm² (drukvastheids categorie CS II, CS III, CS IV en B1–B7)

²⁾ Zachte en sterk zuigende pleisterlagen en andere ondergronden tijdens de ondergrondvoorbehandeling voorstrijken met Lacryl Voorstrijkmiddel 595.

Renovatiewerk

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindafwerking
Normaal zuigende ondergronden, bijv. matte dispersie	zo nodig, Lacryl Voorstrijkmiddel 595 of Hechtgrond 3720, Wandprimer 3729 of Wandprimer grof 3728	Afhankelijk van de situatie van het object en de noodzaak Topp 948	Topp 948
niet of zwak zuigende ondergronden, bijv. olie- en lakverflagen, glanzende dispersieafwerkingen	Hechtgrond 3720		
Intacte, tweecomponenten-afwerking bijv. CreaGlas 2K-PU-Finish	2K-Aqua EP-Primer 2373		

Opmerkingen

Haarscheuroverbruggende afwerking op gipskarton

Een haarscheuroverbruggende afwerking op bijv. gipskarton, gipsvezelplaten e.d. volgens VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3.2.1.2 kan worden verkregen door versterking van het gehele oppervlak met bijv. gladvlies- wandbekledingen op celstof- of glasvezelbasis.

Verkleuringen bij gipskarton

Wanneer bij onbehandeld gipskarton het risico bestaat dat verkleuringen doorslaan, dient een extra isolerende laag te worden aangebracht. Gebruik hiervoor afhankelijk van de situatie bijv. Aqualoma 202, Isogron 924 of CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Voor een goede beoordeling is het zinvol om een proefvlak aan te brengen over meerdere plaatbreedten, inclusief de voegen en plamuurplekken.

Pleisteren van ruwe oppervlakken

Ruwe oppervlakken vóór de laagopbouw zo nodig door pleisteren met bijv. Briplast Silafill 1886 gladmaken.

Definitie latexverf

Topp 948 is vrij van natuurlatex. Het begrip 'latexverf' is niet gedefinieerd en betekent meestal kunststofdispersieverf met bijzonder slijtvast oppervlak. De kwaliteitskenmerken van een kunststofdispersieverf worden bepaald volgens EN 13300.

Grondering bij gipspleister

Bij gipspleisters met een hoog absorptievermogen wordt niet altijd een voldoende sterke versterking bereikt. Om zeker te zijn, raden we aan om de hechting van de complete laagopbouw te controleren met een kleefbandtest (bijv. Tesa precisiecrêpe tape, goud 4334). Indien nodig voorstrijken met een diepgrondering.

Betere mogelijkheid tot reiniging

Om ervoor te zorgen dat het behandelde oppervlak nog beter gereinigd kan worden (bijv. voor herhaaldelijke gedeeltelijke verwijdering van vuil met een vochtige spons), adviseren wij binnendispersieverf te gebruiken met een schrobvastheid R-klasse 1 en een matig glanzend of glanzend oppervlak.

Opmerkingen

Verdraagzaamheid met afdichtmateriaal

Bij het aanbrengen van het product op afdichtmiddelen, bijv. acrylaatkit, kunnen er door de grotere elasticiteit van de ondergrond scheuren in de verflaag ontstaan. Daarnaast kan de afwerklaag verkleuren. Vanwege het grote aantal verkrijgbare afdichtingssystemen moet u van geval tot geval zelf uitproberen in hoeverre het product zich aan de ondergrond hecht en wat de verwerkingsresultaten zijn.

Reparaties

Reparaties binnen een oppervlak blijven afhankelijk van de objectsituatie altijd in mindere of meerdere mate zichtbaar. Dit is onvermijdelijk, zoals beschreven in BFS-informatieblad nr. 25, punt 4.2.2.1, paragraaf e).

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl