

Bestendigheid tegen desinfectiemiddel Floortec 2K-Purolid T 876, zijdemat

Kleur: kleurloos
Ref.-nr.: 151050-13

Test

Testmethode	Bepaling van de bestendigheid tegen vloeistoffen (druppel-/vlekprocedure) volgens EN ISO 2812-4:2017
Substraat	Spaanplaat met grondverffolie
Toepassing	Natte toepassing volgens de voorgeschreven systeemopbouw volg. praktijkmerkbld Grondlaag 2K-Aqua Epoxy-Primer 2373 Tussenlaag Floortec 2K-Purolid F 878 Eindafwerking Floortec 2K-Purolid T 876
Droging	7 dagen bij 23 +/- 2 °C en 50 +/- 5 % relatieve luchtvochtigheid
Beoordeling	Volgens EN ISO 4628-1:2016-07 van het schoongemaakte oppervlak

Kengetal	Intensiteit van de verandering
0	niet veranderd, dat betekent geen zichtbare verandering
1	zeer laag, dat betekent net zichtbare verandering
2	laag, dat betekent duidelijk zichtbare verandering
3	gemiddeld, dat betekent zeer zichtbare verandering
4	erg, dat betekent sterke verandering
5	heel sterke verandering

* Afwijkingen bij andere kleuren mogelijk

Evaluatie

Testmateriaal	materiaal-werkende stof	Concentratie	Inwerktijd	Verandering oppervlakte	verandering oppervlakte na 24 h
Hexaquart® forte	Quaternair ammoniumzout, chloride	2 %	2 h	0	0
B. Braun, Melsept® SF	Aldehyde, Quaternair ammoniumzout	2 %	2 h	0	0
Dr.Schumacher, Optisal® Plus	Quaternair ammoniumzout amin	1,5 %	60 min	0	0
Dr.Schumacher, Ultrasol® Active	Perazijnzuur/wat erstofperoxide	1 %	60 min	0	0
Hartmann, Kohrsolin® FF	Aldehyde, Quaternair ammoniumzout	1,5 %	15 min	0	0
B. Braun, Meliseptol® rapid	Alcohol, Quaternair ammoniumzout	puur	10 min	0	0
Schülke, buraton® rapid	Alcoholen	puur	5 min	0	0
Schülke, desderman® pure	Alcoholen	puur	60	0	0

Controlebureau

Brillux
Onderzoek & Ontwikkeling
Weseler Straße 401
48163 Münster
Duitsland

Contactpersoon voor vragen

Brillux
Tel. +31 10 29234-89
info@brillux.nl

Opmerking

Dit certificaat is gebaseerd op intensief intern onderzoek. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrij van de eigen verantwoordelijkheid om onze producten te testen op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Daarnaast zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Münster, 02.09.2019

Oliver Knehans

i. o. Oliver Knehans, M. Sc.
Productveiligheid, ecologie

y. Trost

i. o. Dipl. Ing. (D) Ludger Trost
Groepsleiding productveiligheid